DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.201707144

锈蚀钢筋与混凝土间黏结性能试验

王朝阳^{1,2},杨 鸥¹,霍静思^{1,3}

(1. 教育部建筑安全与节能重点实验室(湖南大学),长沙 410082;

2. 中国建筑西南设计研究院有限公司湖南分公司,长沙 410205;3. 华侨大学 土木工程学院,福建 厦门 361021)

摘 要:为研究锈蚀对钢筋与混凝土间黏结性能的影响,制作 20 个中心拉拔试件.通过电化学加速锈蚀得到理论锈蚀率为 0%、0.5%、1%、2%、5%的拉拔试件,完成了不同锈蚀率下钢筋与混凝土的拉拔试验.从钢筋几何外形特征与混凝土强度在锈 蚀过程中变化的角度分析了锈蚀率对极限黏结强度的影响,以割线刚度的方法定量研究了锈蚀率对黏结刚度的影响.阐述了 锈胀裂纹、黏结刚度及试件破坏模式随锈蚀率变化的规律.试验结果表明:随着锈蚀率增大,钢筋与混凝土间的黏结强度、黏 结刚度呈现先增大后减小趋势.黏结刚度的退化与锈胀裂纹的出现具有一定相关性.通过整理国内外学者黏结强度退化数 据,得到了两段式黏结强度退化试验模型及一定程度上可供工程参考的黏结强度退化保守模型.最后,基于两段式黏结 - 滑 移模型得到了不同锈蚀率下钢筋与混凝土间黏结 - 滑移本构模型.

关键词:钢筋混凝土;锈蚀;黏结性能;本构模型

中图分类号: TU375.4 文献标志码: A 文章编号: 0367-6234(2018)08-0150-06

Experimental study on bond performance between corroded reinforced bar and concrete

WANG Zhaoyang^{1,2}, YANG Ou¹, HUO Jingsi^{1,3}

Key Laboratory of Building Safety and Energy Efficiency (Hunan University), Ministry of Education, Changsha 410082, China;
 China Southwest Architectural Design and Research Institute Co., Ltd., Hunan Branch, Changsha 410205, China;

 $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}$

3. College of Civil Engineering, Huaqiao University, Xiamen 361021, Fujian, China)

Abstract: To investigate the influence of corrosion on the bond performance between steel bar and concrete, twenty central pull-out test specimens were cast. Pull-out tests were conducted to study the bond behavior between concrete and steel bar corroded using current accelerate method with the expected mass loss of 0%, 0.5%, 1%, 2%, 5%. The variation of the bond performance between steel bar and concrete caused by steel bar corrosion was explained according to the change of steel bar geometrical characters and concrete strength in the whole corrosion process and the influence of corrosion rate on bond stiffness was studied by method of secant bond stiffness. The variation law of cracking due to corrosion expansion, bond stiffness increase at the beginning and then decrease with the corrosion increasing. The degeneration of bond stiffness related to the appearance of cracking due to corrosion expansion. A simplified two-stage test model and conservative model partly available for reference to similar projects were proposed. A bond-slip constitutive relation with different corrosion rates was proposed based on two-stage model. **Keywords**; reinforced concrete; corrosion; bond properties; constitutive model

钢筋与混凝土间黏结性能是钢筋与混凝土两种 材料协同工作的基础,是保证钢筋混凝土结构承载 力的关键^[1].结构在服役过程中不可避免的发生混 凝土劣化或处于 Cl⁻环境(氯盐环境),混凝土内部 钢筋表面钝化膜遭受破坏,从而诱发钢筋锈蚀^[2-4]. 钢筋锈蚀一方面削弱钢筋截面,导致钢筋受力性能 降低;另一方面使钢筋与混凝土的黏结状态发生改 变,导致黏结性能退化,严重影响钢筋混凝土结构的 承载能力^[5-8].因此,研究锈蚀钢筋与混凝土的黏结 锚固性能是评估锈蚀钢筋混凝土结构承载能力的重 要前提.目前,国内外学者就锈蚀钢筋与混凝土间的 黏结性能在锈蚀方法、钢筋种类、横向约束等方面对 其二者间的黏结性能开展了一系列研究.何世钦 等^[9]通过干湿交替模拟海洋环境加速钢筋锈蚀,得 出锈胀开裂后钢筋与混凝土的黏结强度迅速下降; 徐港^[6]、Coccia等^[10]采用电流加速锈蚀完成不同锈 蚀率的钢筋与混凝土拉拔试验,发现锈蚀率较低时 钢筋与混凝土间的极限黏结强度有所提高,锈蚀率 较大时极限黏结强度迅速下降;Jin等^[5]分别完成光 圆钢筋及变形钢筋拉拔试件的黏结性能试验,研究 表明相比于带肋钢筋而言光圆钢筋对混凝土锈胀开 裂更为敏感;Zhao等^[11]、Fang等^[11]完成不同锈蚀率

收稿日期: 2017-07-23

基金项目:国家自然科学基金 (51578229)

作者简介:王朝阳(1992—),男,硕士研究生

通信作者:杨 鸥,ouyanghnu@hnu.edu.cn

下带箍筋与不带箍筋两种不同横向约束试件的拉拔 试验,发现锈胀裂纹对不配箍筋试件影响更为显著.

本试验通过锈蚀钢筋与混凝土的拉拔试验,研 究了黏结强度、黏结刚度及破坏模式随锈蚀率变化 的规律,从钢筋外形特征变化、混凝土力学性能变化 及保护层开裂的角度阐述了黏结强度退化机理,并 对已有的黏结强度退化数据进行统计,分别得到适 用于试验及工程参考的黏结强度退化模型,并结合 本试验数据提出了锈蚀钢筋与混凝土间的黏结 – 滑 移本构模型.

1 试验概况

1.1 试件设计

拉拔试件混凝土基体尺寸为 200 mm × 200 mm ×200 mm,混凝土设计强度等级为C45,混凝土材料 采用强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥,粗骨料为 石灰岩质碎石(粒径≤15 mm),细骨料为天然河砂, 拌合水为自来水,混凝土设计配合比为水泥:水:砂: 石子 = 1: 0.4: 1.08: 2.09,28 d 混凝土实测平均 抗压强度为 47.5 MPa,试验前实测平均抗压强度为 54.0 MPa,平均抗拉劈裂强度为2.9 MPa. 拉拔钢筋 采用 HRB500 钢筋, 直径为 20 mm, 实测钢筋屈服强 度为558 MPa,极限强度为683 MPa. 箍筋采用直径 6 mm 的 HRB400 钢筋. 试件几何尺寸见图 1, 试件 黏结段长度为5d(d为拉拔钢筋直径),在试件两侧 埋置了 50 mm 的脱黏套管,套管与钢筋的间隙中填 充泡沫胶,并在黏结段设置三道筛筋,为防止非黏结 段钢筋生锈,在拉拔钢筋的非黏结段及箍筋上涂抹 环氧树脂.

本次试验锈蚀率分为5个组别(即A、B、C、D、E 组),对应锈蚀率分别为0%、0.5%、1%、2%、5%. 每锈蚀组别有4个试件,共20个拉拔试件.





1.2 试验方法及装置

浇筑试件之前对钢筋进行除锈称重并测量钢筋 长度,采用环氧树脂对非黏结段钢筋进行涂抹,防止 钢筋在潮湿环境中锈蚀.采用直流电流诱导钢筋快 速锈蚀,锈蚀装置示意见图 2.将试件浸泡在质量分 数为 3% 的 NaCl 溶液中 3d 后,使用电流密度为 0.25 mA/cm²的电流进行加速锈蚀. 通过法拉第准则控制锈蚀时间来达到设定的锈蚀率:

$$t = \frac{\lambda_{\rm Fe} \cdot C_{\rm Faraday} \cdot \Delta M}{I \cdot M_{\rm Fe}}.$$
 (1)

式中:t 为通电时间, $s;\lambda_{Fe}$ 为铁价电子数,取2; $C_{Faraday}$ 为 法拉第常数,取96 485 C/mol; ΔM 为钢筋质量损失,g; I 为电流强度,A; M_{Fe} 为铁摩尔质量,取55.8 g/mol.

本次拉拔试验在 WA – 1000B 型电液式万能试 验机上完成,并设计了配套的加载装置,见图 3. 试 验时自由端滑移及拉拔力分别采用电阻式位移计、 压力传感器进行测量,使用 National Instruments 的 数据采集卡进行采集. 试验完成后取出钢筋,将黏结 段钢筋酸洗后采用 Na₂CO₃溶液中和烘干称重,采用 线质量损失衡量黏结段钢筋的锈蚀率,得到实测锈 蚀率 M_{loss} 为

$$M_{\rm loss} = \frac{\Delta m}{m}.$$
 (2)

式中: Δm 为单位长度钢筋质量损失,g/mm;m 为单位长度钢筋质量,g/mm.



图 2 锈蚀装置示意





2 结果及分析

2.1 锈蚀对黏结 - 滑移曲线的影响

拉拔试件中钢筋理论锈蚀率、实测锈蚀率、最大 锈胀裂缝宽度、极限黏结强度、残余黏结强度(滑移 值为8 mm 时所对应的黏结应力)、峰值滑移、黏结 强度退化系数 η 及破坏模式等汇总于表 1,图 4 给 出了各组拉拔试件的黏结 - 滑移曲线. 由图 4 及表 1 可知,钢筋与混凝土间极限黏结强度随着锈蚀率 增大呈现先增大后减小的趋势.锈蚀率为0.57%的 试件比未锈蚀试件的黏结强度提高了20%,当锈蚀 率大于1.20%时,锈蚀试件相比于未锈蚀试件的黏 结强度逐渐减小,当锈蚀率为4.36%时极限黏结强 度下降约36%,钢筋锈蚀率为6.41%时极限黏结强 度仅为未锈蚀试件的42%.由表1可发现,当锈蚀 率超过1.20%时,混凝土保护层逐渐出现锈胀裂缝 且随着锈蚀率增大锈胀裂缝逐渐变宽. 在较低锈蚀 率时(M_{lase}≤1.20%)钢筋与混凝土间的极限黏结强 度有所提高,主要是由于在较低锈蚀率时,钢筋锈蚀 产物体积膨胀加强了钢筋与混凝土间的相互作用 力,同时钢筋表面粗糙度的增加也增强了钢筋与混 凝土的黏结力[11-13],其次可能在较低锈蚀率时,混 凝土基体在 NaCl 溶液中浸泡时间相对较短,溶液中 Cl⁻与水泥水化产物发生物理化学发应,生成体积 膨胀的物质填充混凝土内部孔隙,混凝土强度得到 提高^[14]. 在较高锈蚀率时($M_{\text{loss}} > 1.20\%$),钢筋与 混凝土间的极限黏结强度迅速下降,一方面由于钢 筋肋高锈损严重,降低了钢筋与混凝土间的机械咬 合力,同时较厚的锈蚀产物在钢筋与混凝土界面间 起到了一定的润滑作用^[15],且锈蚀过程中由于钢筋 的锈蚀产物的膨胀作用使混凝土内部产生较大的拉 应力,当拉应力超过混凝土的抗拉强度时,将会导致 混凝土产生锈胀裂纹,从而降低混凝土对钢筋的握 裹力,导致黏结强度进一步劣化[15-17];另一方面可 能是因为较长的浸泡时间使 Cl⁻ 侵入混凝土内部与 Ca(OH),反应生成无粘胶作用的 CaCl,,使混凝土 内部结构疏松从而导致混凝土强度降低^[14].

表1 锈蚀试件拔出试验结果

组别	试件编号	理论 锈蚀率/%	实测锈蚀率 M _{loss} /%	最大锈胀裂 缝宽度/mm	极限黏结 强度/MPa	峰值 滑移/mm	黏结强度退 化系数 η	破坏模式
А	CO - 1	0	0	—	21.02	0.54	1.00	带裂纹拔出
	C0 – 2		0	—	24.91	0.72	1.00	劈裂破坏
	CO – 3		0	—	22.97	1.25	1.00	劈裂破坏
	CO - 4		0	—	21.02	0.55	1.00	带裂纹拔出
В	CO. 5 – 1	0.5	0.49	—	24.93	1.22	1.11	劈裂破坏
	CO. 5 – 2		0.52	—	27.08	0.27	1.20	劈裂破坏
	CO. 5 – 3		0.57	_	26.93	0.36	1.20	劈裂破坏
	CO. 5 – 4		0.62	_	$21.11^{1)}$	1.16	0.94 ¹⁾	劈裂破坏
С	C1 – 1	1	0.66	—	25.36	0.29	1.13	劈裂破坏
	C1 – 2		0.73	—	22.84	0.16	1.02	劈裂破坏
	C1 – 3		0.80	—	25.01	0.24	1.11	劈裂破坏
	C1 – 4		1.20	0.13	21.82	0.50	0.97	劈裂破坏
D	C2 – 1	2	1.75	_	21.89	0.76	0.97	拔出破坏
	C2 – 2		2.70	0.17	20.31	1.14	0.90	拔出破坏
	C2 – 3		2.82	0.21	19.05	1.10	0.85	拔出破坏
	C2 – 4		3.53	0.28	16.79	1.00	0.75	拔出破坏
Е	C5 – 1	5	4.36	0.76	14.49	1.29	0.64	拔出破坏
	C5 - 2		6.05	1.77	10.93	1.95	0.49	拔出破坏
	C5 – 3		6.41	2.41	10.18	0.66	0.45	拔出破坏
	C5 – 4		6.86	2.04	13.13	0.38	0.58	拔出破坏

Tab. 1 Pull-out test results of specimens on different corrosion rate

注:1)试验奇异值,予以舍去.

2.2 锈蚀对黏结刚度的影响

为研究锈蚀对钢筋与混凝土间的黏结刚度的影响,定义割线黏结刚度 k 为滑移值对应的黏结应力 与相应滑移值的比值:

$$k(s) = \frac{\tau(s)}{s}.$$
 (3)

式中:k(s)为割线黏结刚度, MPa/mm;s为滑移值, mm; $\tau(s)$ 为相应于滑移值s的黏结应力, MPa.

将不同锈蚀等级试件的不同滑移值对应的黏结

刚度进行对比,见图 5. 通过观察图 5 可以发现,同一 滑移值对应的黏结刚度在锈蚀率不超过 0.8% 时 (锈胀开裂之前)逐渐增大,当锈蚀率高于 0.8% 时 黏结刚度逐渐下降.因此黏结刚度随着锈蚀率增大 呈现先增大后减小的趋势且其退化与锈胀裂纹的出 现存在一定的相关性.究其原因,主要是由于锈蚀率 较小时虽然化学胶结力遭到破坏,但钢筋与混凝土 的握裹力增强,同时混凝土强度也略有提高^[14];而 在较大锈蚀率时钢筋肋锈损严重,混凝土强度降低,



同时保护层表面出现锈胀裂缝,电流诱导锈蚀完成 后试件表面形成锈胀裂缝见图6,极大削弱了两者间 30 30 CO-1 (0%) CO-2 (0%) 25 25 ·CO-3 (0%)

的相互作用力.因此黏结刚度随着锈蚀率变化呈现 先增大后减小的趋势.



图 4 不同锈蚀率下钢筋与混凝土黏结 - 滑移曲线

Fig. 4 Bond-slip curves of specimens on different groups



不同滑移时割线黏结刚度对比 图 5





图 6 混凝土表面锈胀裂缝

Fig. 6 Crack pattern on concrete cover

通过对比图 5 中不同滑移值对应的黏结刚度随 锈蚀的变化规律,可以发现滑移值不大于 0.05 mm 所对应的黏结刚度随锈蚀率增大有较明显的变化, 即当锈蚀率不超过0.8%时随着锈蚀率增大黏结刚 度呈较明显的增大趋势,当锈蚀率大于0.8%时随 着锈蚀率的增大黏结刚度逐渐减小;而滑移值大于 0.05 mm所对应的黏结刚度随锈蚀率变化不再显 著.因此较小滑移值(s≤0.05 mm)对应的黏结刚度 对锈蚀更为敏感,主要是由于滑移值较小时黏结应 力主要由化学胶结力提供,而胶结作用在钢筋表面 锈蚀时就逐渐被破坏^[6].

2.3 锈蚀对破坏模式的影响

通过观察图4和表1中拉拔试件的破坏形态, 可以发现锈蚀率较低时(M_{loss}≤1.2%)试件破坏形 态基本为劈裂破坏,而当锈蚀率较大时(M_{loss} > 1.2%),试件均为拔出破坏.其原因可能是在较低 锈蚀率时,锈蚀产物的膨胀作用加强了钢筋与混凝 土的相互作用力使混凝土内部产生一定的拉应力, 当加载端钢筋受力滑移时钢筋肋对混凝土的挤压力 使混凝土进一步受拉,当拉应力超过混凝土的抗拉 强度时混凝土将产生劈裂裂纹,导致荷载瞬间下降, 因此产生劈裂破坏. 当锈蚀率较大时, 钢筋肋的锈损 导致肋高变低,此时钢筋与混凝土已不再完全接触, 同时钢筋锈胀作用在混凝土中产生的锈胀裂纹从界 面逐渐发展到混凝土保护层表面,如图6所示,钢筋 与混凝土界面间由于填充了大量锈蚀产物导致接触 更加不充分,极大的降低了混凝土对钢筋的握裹作 用,同时长期浸泡在氯盐溶液中混凝土强度也有所 降低,肋前混凝土更易被钢筋挤压破碎,因此锈蚀率 较大时更易发生拔出破坏.

2.4 锈蚀对黏结强度的影响

表2对其他学者完成的锈蚀钢筋与混凝土间的 黏结性能试验进行了统计,并将极限黏结强度退化系 数η绘于图7.由表2及图7可知,由于各个学者试件 尺寸、混凝土强度、钢筋直径、横向约束情况等不同, 因此得到的试验结果略有差异但整体趋势大体相同,

$$\begin{cases} \eta = 34.0 M_{\text{loss}} + 1.00, & 0\% \leq M_{\text{loss}} \leq 0.5\%; \\ \eta = -12.1 M_{\text{loss}} + 1.23, & 0.5\% < M_{\text{loss}} \leq 9.0\%. \end{cases}$$
(4)

$$\eta = 0.992 \exp(-24.4M_{\text{loss}}), \quad 0\% \le M_{\text{loss}} \le 9.0\%.$$
 (5)

表 2 锈蚀钢筋与混凝土拉拔试验统计

Tab. 2 Experimental data of bond strength between corrode steel bars and concrete

试验来源	试件尺寸/mm	S/MPa	D/mm	横向约束	$I/(\mathrm{mA} \cdot \mathrm{cm}^{-2})$
本试验	$200 \times 200 \times 200$	54.04	20	С	0.25
文献[1]	$150 \times 150 \times 150$	—	18	C/F	_
文献[5]	$100 \times 100 \times 100$	22.13	12	F	
文献[10]	$150 \times 150 \times 150$	29.00	12	F	0.10
文献[11]	$140\times\!140\times\!180$	52.10	20	С	_
文献[12]	$150 \times 150 \times 150$	30.00	10/14/20	С	2.00
文献[13]	$150 \times 150 \times 150$	25.93/30.30/35.50	12/16/20	C/F	_
文献[17]	$150 \times 150 \times 200$	25.00	13	F	
文献[18]	$140\times\!140\times\!180$	—	20	С	_
文献 [19]	_	_	_	_	0.05/0.25

注:"S"表示混凝土抗压强度,"D"表示钢筋直径,"l"表示电流强度,"C"表示有箍筋约束,"F"表示无箍筋约束





2.5 钢筋与混凝土黏结 – 滑移本构模型

钢筋与混凝土的黏结 – 滑移关系国内外已有许 多学者进行了研究. 基于其本构关系的复杂性,大多 数学者采用分段函数进行拟合,王朝阳等^[20]采用四段 式函数进行拟合,Wu 等^[21]采用三段式得到了与试验 数据吻合良好的本构模型,Yang^[22]参考混凝土受压应 力 – 应变模型得到了适用于黏结 – 滑移的两段式构 模型并验证了模型的适用性. 本文采用 Yang 等^[22]建 议的两段式本构模型,得到两段式无量纲黏结 – 滑移 本构模型.

$$\begin{cases} \frac{\tau}{\tau_{u}} = \left(\frac{s}{s_{u}}\right)^{\alpha}, & 0 \leq s \leq s_{u}; \\ \frac{\tau}{\tau_{u}} = \frac{s/s_{u}}{\beta \left(s/s_{u} - 1\right)^{2} + s/s_{u}}, & s > s_{u}. \end{cases}$$
(6)

式中: τ 、 τ_u 分别为黏结应力、极限黏结强度, MPa;s、 s_u 分别为滑移量、峰值滑移, mm; α 为上升段拟合系数; β 为下降段拟合系数.

图 8 给出了部分无量纲化黏结 - 滑移拟合曲线, 其中上升段拟合系数 α 统一取值为 0.27,与 Yang 等^[22]建议值 0.3 相差不多,验证了模型的适用性. 对 于有下降段的黏结滑移曲线,拟合系数 β 与锈蚀率有 关,如表 3 所示,随着锈蚀率增大β呈增大趋势,即表 现为初始下降段下降速率越来越快. 主要是因为初始 下降段的下降速率由钢筋肋剪断肋前混凝土的能力 决定,当锈蚀率较大时钢筋肋高锈损严重,同时混凝 土保护层出现的锈胀裂缝削弱了混凝土对钢筋的握 裹力,所以钢筋更易剪断肋前混凝土从而迅速被拔 出,因此锈蚀率增大时初始下降段速率越来越快.



图 8 不同锈蚀率下黏结 – 滑移拟合曲线 Fig. 8 Bond-slip fitting curve at different corrosion rate

表 3 不同锈蚀率下拟合参数取值

Tab. 3 The values of fitting parameter at different corrosion rate

拟合系数 <i>β</i>		
0.206		
0.276		
0.309		

3 结 论

1)钢筋与混凝土间的黏结强度随着锈蚀率增 大,呈现先增大后减小的趋势.当锈蚀率为0.57% 时,黏结强度较未锈蚀试件提高了20%;当锈蚀率超 过1.2%时,黏结强度逐渐减小;钢筋锈蚀率为 6.41%时,极限黏结强度仅为未锈蚀试件的42%.

2) 黏结刚度随着锈蚀率增大呈现先增大后减小的趋势, 黏结刚度退化与锈胀裂纹的出现存在一定的相关性.随着滑移值的增大, 黏结刚度随锈蚀率的变化越来越不明显, 且锈蚀对滑移较小时(s ≤ 0.05 mm)的初始黏结刚度的影响尤为显著.

3)随着锈蚀率的增大,试件的破坏模式逐渐发 生改变.锈蚀率较小时钢筋混凝土拉拔试件多为劈 裂破坏,当锈蚀率较大时试件保护层出现锈胀裂缝 并发生拔出破坏.

4) 通过对试验及其他学者的黏结强度退化数据 进行最小二乘拟合,得到了锈蚀率小于9%的两段式 黏结强度退化试验模型及一定程度上可供工程参考 的黏结强度退化保守模型.

5)基于两段式模型,通过对试验数据进行拟合 得到了不同锈蚀率下(0%~9%)钢筋与混凝土的黏 结 - 滑移本构模型,为研究锈蚀钢筋与混凝土的黏 结锚固性能提供理论依据.

参考文献

- [1] ZHAO Y, LIN H, WU K, et al. Bond behaviour of normal/recycled concrete and corroded steel bars [J]. Construction & Building Materials, 2013, 48(11):348-359.
- [2] 田浩,陈艾荣.寿命期内钢筋混凝土连续梁退化过程分析[J]. 哈尔滨工业大学学报,2011,43(6):86-90.
 TIAN Hao, CHEN Airong. Analysis of the degradation process for a reinforced concrete continuous girder bridge in life-cycle[J]. Journal of Harbin institute of technology, 2011,43(6):86-90.
- [3] 钟小平,金伟良,张宝健. 氯盐环境下混凝土结构的耐久性设计 方法[J]. 建筑材料学报, 2016, 19(3):544-549.
 ZHONG Xiaoping, JIN Weiliang, ZHANG Baojian. Durability design method of concrete structures under chloride environment[J].
 Journal of Building Materials, 2016, 19(3):544-549.
- [4] 孙俊祖,黄侨,任远. 锈蚀疲劳后混凝土中钢筋力学性能试验
 [J]. 哈尔滨工业大学学报, 2016, 48(3):89-94.
 SUN Junzu, HUANG Qiao, REN Yuan. Test for mechanical behavior of steel reinforcing bar after corrosion fatigue[J]. Journal of Harbin institute of technology, 2016, 48(3):89-94.
- [5] JIN W L, ZHAO Y X. Effect of corrosion on bond behavior and bending strength of reinforced concrete beams [J]. Journal of Zhejiang University Science, 2001, 2(3):298-308.
 [6] A the left beta defined and a structure in the structure
- [6] 徐港. 锈蚀钢筋混凝土粘结锚固性能研究[D]. 武汉:华中科技 大学, 2007:7-10.

XU Gang. Research on anchorage properties for corrode bars in concrete [D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2007:7-10.

- [7] 陈朝晖,谭东阳,曾宇,等. 锈蚀钢筋混凝土粘结强度试验[J]. 重庆大学学报(自然科学版), 2016(1):79-87.
 CHEN Zhaohu, TAN Dongyang, ZENG Yu, et al. Deterioration of reinforced-concrete bond strength due to corrosion [J]. Journal of Chongqing University (Natural Sciences), 2016(1):79-87.
- [8] LIN H, ZHAO Y, OŽBOLT J, et al. The bond behavior between concrete and corroded steel bar under repeated loading [J]. Engineering Structures, 2017, 140:390-405.
- [9]何世钦,贡金鑫. 钢筋混凝土梁中锈蚀钢筋粘结性能的试验研究 [J]. 哈尔滨工业大学学报, 2006, 38(12):2167-2170. HE Shiqin, GONG Jinxin. Experimental studies on bond characteristics of corroded steel bar in reinforced concrete beams[J]. Journal of Harbin institute of technology, 2006, 38(12):2167-2170.
- [10] COCCIA S, IMPERATORE S, RINALDI Z. Influence of corrosion on the bond strength of steel rebars in concrete[J]. Materials & Structures, 2016, 49(1/2):537-551. DOI:10.1617/s11527-014-0518-x.
- [11] FANG C, LUNDGREN K, CHEN L, et al. Corrosion influence on bond in reinforced concrete [J]. Cement & Concrete Research, 2004,34(11):2159-2167. DOI:10.1016/j.cemconres.2004.04. 006.
- [12] AL-SULAIMANI G J, KALEEMULLAH M, BASUNBUL I A, et al. Influence of corrosion and cracking on bond behavior and strength of reinforced concrete members [J]. Aci Structural Journal, 1990, 87 (2):220-231.
- [13]金伟良. 腐蚀混凝土结构学[M]. 北京:科学出版社, 2011:70-71.

JIN Weiliang. Corroded concrete structures [M]. Beijing: Science Press, 2011:70-71.

- [14]李悦,管忠正,王鹏.海洋环境下腐蚀混凝土力学性能研究进展
 [J]. 武汉理工大学学报, 2015, 37(3):83-89.
 LI Yue, GUAN Zhongzhen, WANG Peng. Recent development mechanical properties of concrete corrosion in marine environment[J].
 Journal of Wuhan University of Technology, 2015, 37(3):83-89.
- [15]李富民. 锈蚀混凝土构件的承载性能评估与设计[M]. 北京:中国铁道出版社, 2011:83 112.
 LI Fumin. Assessment and design of bearing performance of corrode concrete members[M]. Beijing: China Railway Publishing House, 2011:89 112.
- [16] 赵羽习,金伟良. 锈蚀钢筋与混凝土粘结性能的试验研究[J]. 浙江大学学报(工学版), 2002, 36(4):352-356.
 ZHAO Yuxi, JIN Weiliang. The study on bond behavior of corroded steel bars and concrete [J]. Journal of Zhejiang University (Engineering Science), 2002, 36(4):352-356.
- [17] LAN C, KIM J H J, YI S T. Bond strength prediction for reinforced concrete members with highly corroded reinforcing bars [J]. Cement& Concrete Composites, 2008, 30(7):603 - 611. DOI:10. 1016/j. cemconcomp. 2008.03.006.
- [18]梁岩,罗小勇,肖小琼,等. 锈蚀钢筋混凝土粘结滑移性能试验研究[J]. 工业建筑, 2012, 42(10):95-100.
 LIANG Yan, LUO Xiaoyong, XIAO Xiaoqiong, et al. Experimental study on bond-slip performance of corroded reinforced concrete[J]. Industrial Construction, 2012, 42(10):95-100.
- [19] HORRIGMORE G, SATHER I, ANTONSEN R, et al. Laboratory investigations of steel bar corrosion in concrete [C]//Sustainable Bridges WP3D3.10. Norway: Norut Technology, 2007.
- [20] 王朝阳,杨鸥,霍静思. 高温下钢筋与混凝土粘结锚固性能试验研究[J]. 硅酸盐通报, 2017, 36(12):3984-3992.
 WANG Zhaoyang, YANG Ou, HUO Jingsi. Experimental study on bond performance between steel bar and concrete under high temperature[J]. Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2017, 36 (12):3984-3992.
- [21] WU Y F, ZHAO X M. Unified bond stress-slip model for reinforced concrete[J]. Journal of Structural Engineering, 2013, 139 (11):1951 – 1962.
- [22] YANG H, LAN W, QIN Y, et al. Evaluation of bond performance between deformed bars and recycled aggregate concrete after high temperatures exposure [J]. Construction & Building Materials, 2016, 112:885 - 891. DOI:10.1016/j. conbudildmat. 2016.02.220.