YG8 硬质合金表面的 C + V 双离子注入研究

王世兴^{1,2},熊碧军³,李 聪³,田修波^{1,2},杨士勤^{1,2}

(1.哈尔滨工业大学 材料科学与工程学院, 150001 哈尔滨, sxwang@ yeah.net;

2. 深圳航天科技创新研究院,518057 深圳; 3. 哈尔滨工业大学 深圳研究生院,518055 深圳)

摘 要:为了增强YC8 硬质合金的性能,应用金属蒸汽真空弧离子源在其表面进行了几种不同剂量的C+V 双离子注入处理.通过金相显微镜、X 射线衍射以及拉曼光谱等方法,对注入试样表面进行了结构表征和分析.实验结果表明:注入后硬质合金表面有C、VC和V₇O₃等新相生成,且C+V双离子注入对形成类金刚 石结构有积极地促进作用;此外,还发现了样品表面的硬度、摩擦系数以及防腐蚀能力等性能均得到明显的 改善.分析认为,硬质合金表面的C+V双离子注入改性,不仅受到了新相生成的的影响,而且与注入本身的 机制相关.

Study on surface modification of YG8 hard alloy by C + V ion implantation

WANG Shi-xing^{1, 2}, XIONG Bi-jun³, LI Cong³, TIAN Xiu-bo^{1, 2}, YANG Shi-qin^{1, 2}

(1. School of Materials Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, 150001 Harbin, China, sxwang@ yeah. net;
 2. Shenzhen Academy of Aerospace Technology, 518057 Shenzhen, China;
 3. Shenzhen Graduate school, Harbin Institute of Technology, 518055 Shenzhen, China)

Abstract: To enhance the property of YG8 hard alloy, two elements of carbon and vanadium were implanted into its surface by using Metal Vapor Vacuum Arc (MEVVA) source with several different doses. The structure of sample surface is characterized and analyzed with metallurgical microscope, X-ray diffraction and Raman spectrum, respectively. The results show that there exist new phases of C, VC, and V_7O_3 in the sample surface, and that C + V ion implantation actively promotes the formation of DLC structure. Moreover, it can be found that the performances of sample surface (such as microhardness, coefficient of friction and corrosion resistance) are evidently improved. In conclusion, the surface modification of YG8 hard alloy by C + V ion implantation is not only affected by the appearance of new phase, but also related to the implantation mechanism.

Key words: YG8 hard alloy; surface modification; C + V ion implantation; DLC structure

硬质合金以其优良的物理机械性能而广泛应 用于制造刀具、刃具、模具、采掘工具等工程领域, 但在一些较为极端的应用条件下也显示了其耐腐 蚀性能较差、易磨损以及寿命短的缺点,所以其表 面增强改性一直是重要的研究内容.目前多采用 硬质涂层来提高其用寿命,但涂层与基体间附着 力较差,涂层容易脱落(脱落后的涂层成为磨料

收稿日期:2010-05-28.

作者简介:王世兴(1974—),男,博士,高级工程师; 田修波(1968—),男,教授,博士生导师; 杨士勤(1939—),男,教授,博士生导师. 反而会加速磨损),离子注入技术则可以很好地 解决这个问题^[1].离子注入技术就是将几万至几 十万电子伏特的高能离子注入到材料表面,注入 区与基体结合牢固(无明显界面),使材料表面的 物理、化学和机械性能发生变化,且材料表面能保 持原有尺寸精度,是表面改性的重要手段之一.本 文选取目前广泛应用于制造刀具的 YG8 牌号硬 质合金为试样,研究其表面在应用 MEVVA 源进 行 C+V 双离子注入后的结构与性能表现,可为 增强硬质合金的进一步工业化应用提供理论和实 验支持.

表1 试样编号

1 实验方法

购买的 YG8 硬质合金(成分为 92% WC + 8% Co)尺寸为 4.8 mm×16 mm×16 mm,试样机 械抛光至镜面.试样放入真空室之前先在无水乙 醇中进行超声清洗 30 min,除去油污等杂质,然后 用电吹风吹干,将其固定在试样架上.

离子注入实验是在哈尔滨工业大学自行研制的 DHJ-800 型多功能等离子体处理平台机上进行的,采用核工业西南物理研究所研发的金属蒸汽 真空弧离子源(MEVVA 源).先将真空室真空度抽 到1.5×10⁻² Pa 以下,然后预热金属离子源,之后 进行注入实验.由于注入过程本身具有清洁表面的 作用,因此试样不需要先溅射清洗,可直接进行离 子注入.引出束流的大小是与 MEVVA 源的引出电 压、电弧电压、引出结构以及阴极材料等有关^[2],参 数为:引出电压 40 kV,引出束流 5 mA,抑制电压 2 kV,电弧电压 60 V,触发电压 6 kV.

WC - Co 类硬质合金的机械性能不仅取决于 各相的性能及体积比,而且也取决于这种材料的 表面态.本文工艺是先注 C,再注入 V,剂量比为 *m*(C):*m*(V)=1:1,注入试样编号如表1 所示. 在表面改性层中可以形成 VC 相,因为在硬质合 金刀具、模具服役过程中,一般会有升温现象,温 度升高容易使晶粒长大而使性能变差,有研究表 明^[3] VC 对于有效抑制 WC 颗粒长大、细化晶粒 有着显著的效果.

计投始日	注入剂量/(ions・cm ⁻²)			
风件细写	С	V		
0	0	0		
1	1.5×10^{17}	1.5×10^{17}		
2	3×10^{17}	3×10^{17}		
3	6×10^{17}	6×10^{17}		
4	6×10^{17}	0		

2 结构表征与分析

2.1 金相观察

为了直观观察C+V双离子注入对材料表面 金相形貌的影响,对各试样照了金相图,放大 1750倍.

如图1所示,图1(a)为硬质合金基体在无注 入情况下的表面形貌,图1(b)~(d)为C+V双 离子注入试样的表面形貌,它们有较为明显的区 别.可以看到,基体表面有一些清晰明显的诸如沟 渠、毛刺等加工痕迹,那是在抛光过程中产生的. 小剂量的注入时,试样的表面还可以看到一些划 痕,但随着注入剂量的增加而逐渐消失,表面出现 了很多均匀分布的小黑斑点,并且颜色逐渐变深, 一定程度上反映了注入痕迹.分析其形成过程为: 离子注入的2次抛光效果使得原先的加工痕迹消 失;表面的小黑斑点是注入产生的新相析出,随着 注入剂量的增大而显著增多.



2.2 X射线衍射(XRD)分析

通过 Rigaku 2500 型 X 射线衍射仪,研究离 子注入后表面相结构的变化.为了排除基体的衍 射信号干扰,从而得到更多的表面注入层信息,本 文用小角度掠射模式进行扫描(考虑到离子注入 层较薄),掠射角为 0.6°.由于离子注入剂量越 大,其新相衍射信号强度越高,因此取最大剂量的 注入试样进行了 XRD 测试.

由图2可以看到,C+V双注入后出现了一些 新相,一方面表现为原来峰位的强度相对基体有 一定程度增大,这是新相出现在原来基体相上叠 加的结果,另一方面还出现了若干新峰.



石墨相的峰形并不明显且与其他物相有叠加, 其具体存在形式还可通过后面的拉曼光谱做进一步的分析.石墨相的出现一方面是注 C 引起,另一 方面也与表面"富碳"现象相关,其形成与注入过 程中离子束真空碳化效应^[4]有关.由于离子注入的 真空系统使用机械泵和油扩散泵,样品室的真空度 又较低,抽真空时油分子很容易对试样表面造成污 染,形成一层"油膜",注入过程中在高能离子作用 下使油分子分解而造成 C 原子的析出,随后又被高 能离子携带打入到试样表层.

注入试样表面还产生了一些 V 的碳化物和 氧化物,主要为 V₇O₃ 和 VC. 在 V 离子注人过程 中,由于反冲碰撞和级联过程,吸附在试样表面的 氧原子被带入到表层晶格中,此外表面还有先前 所注的碳以及表面"富碳"现象的发生,遂形成了 V 的氧化物和碳化物(V 与 O、C 有一定的亲 和力).

2.3 拉曼(RAMAN)光谱分析

为了分析 C + V 离子注入能否在硬质合金表 面形成类金刚石(DLC)成分,本文在 Renishaw in Via Reflex 型拉曼光谱分析仪上做了检测,激发波 长采用 514 nm,扫描范围 1 000 ~ 2 000 cm⁻¹.拉 曼光谱是无损表征技术,是表征碳材料结构的有 效手段.典型 DLC 结构的特征拉曼峰一般表现出 2 个宽峰:D(Disorder)峰和 G(Graphite)峰,它们 的中心分别位于 1 300 ~ 1 400 cm⁻¹和 1 550 ~ 1 600 cm⁻¹间,D峰对应于无序的细小的石墨结 构,而 G 峰对应于层片团簇结构.通常 D 峰不明 显,常常呈现为一个肩峰,而宽峰则是由于非晶结 构所致^[5].

如图 3 所示,发现 3[#]试样(C+V 双离子注 入)、4[#]试样(C离子单注入)呈现了 DLC 结构的 拉曼光谱特征,而硬质合金本身则没有任何相关 D峰、G 峰的痕迹出现.4[#]试样在1 000~ 1 800 cm⁻¹区间有一不对称地宽峰,事实上它是 由波数为1 395 cm⁻¹ 附近的 D 峰和波数 1 580 cm⁻¹附近的 G 峰组合构成,只是这2个峰 的信号不是很强.由此可以看出,通过 MEVVA 源 注入 C 离子到硬质合金表面可生成石墨相,也可 以形成金刚石相,即出现了类金刚石结构.对于 3^{*}试样,谱峰的不对称性提高,D 峰和 G 峰相对 4^{*}试样而言明显了很多,搜集到 DLC 结构的信号 更强.



图 3 试样的拉曼光谱图

DLC 结构分析可以体现原子的成键情况,以 及 $sp^3 与 sp^2$ 比例的研究,这是因为 $sp^3 与 sp^2$ 的比 例很大程度上决定了类金刚石结构的特征.根据 Yamamoto 等^[6-8]关于类金刚石薄膜的研究结论, 薄膜的 $sp^2 与 sp^3$ 含量比直接等于 D峰与 G峰的强 度之比,即: $C(sp^2)/C(sp^3) = I_D/I_C$,从而可计算 出不同试样中 sp^3 的含量, sp^3 的含量越高(即 I_D/I_C 的值越低)则金刚石成分的比例越高.本文 对 4[#]试样、3[#]试样的 Raman 图谱先扣除背底,然 后采用双高斯线形对其拉曼光谱进行分峰拟合, 得到分离后的 G、D 两峰形状数据,包括峰中心位 置、半高宽和面积,再计算 G 峰与 D 峰的强度之 比 I_D/I_C ,以此表征 DLC 的结构、 sp^3 的浓度、有序 度的变化等,定性说明材料表面 sp^3 的相对含量, 具体拟合数值如表 2 所示.

表 2 Raman 光谱的分峰拟合情况

试样编号	注入剂量/ (ions・cm ⁻²)	D 峰位置	D 峰半高宽	D峰面积	G峰位置	G峰半高宽	G峰面积	$I_{\rm D}/I_{\rm G}$
4#	C: 6×10^{17}	1 399.3	313.67	1.505 7E6	1 578.5	115.08	2.860 2E5	5.26
3#	C: 6×10^{17} V: 6×10^{17}	1 389.0	199.61	5.297 1E5	1 586.5	78.443	3.647 1E5	1.45

Robertson 等^[9] 曾经研究得出,G 峰的半高宽 可以作为石墨无序化程度的判断标准,其半高宽 将随无序化程度的减弱而减少.相比4[#]试样,3[#]试 样的 G 峰半高宽相对变窄,而且 *I*_D/*I*_C 呈明显下 降趋势,这二者的变化趋势是一致的,由此可知 C+V双离子注入后的 sp³ 键含量得到了明显提 升.此外,3^{*}试样的 G 峰位置相对 4^{*}试样升高了, Ferrari^[10]曾定义了一个非晶化轨道模型,范围从 石墨到 a - C(或金刚石),这个非晶化轨道包括 3 个阶段,本文的试样情况应该正处于这个模型 的第 3 阶段,即 G 峰位置随 sp³ 含量的增加而上 移.因此认为,V 的注入导致的表面"富碳"现象 使得更多 C 团聚以金刚石相的形式出现,V 的出 现对 sp³ 键的形成起到了积极促进的作用.

3 性能测试与讨论

3.1 硬度测试分析

本文采用 HVS - 1000 型显微硬度计测量维 氏硬度. 将试样表面用酒精擦拭干净,载荷采用 0.025 kg,载荷持续时间为 15 s,所测试样的硬度 分别为:1 674 HV(0[#])、2 146 HV(1[#])、2 242 HV (2[#])、2 262 HV(3[#])、2 090 HV(4[#]).由于压头压 入材料表面的深度一般超过 1 μm,大于注入改性 层厚度(约 200 nm),硬度计压头不可避免要进入 基体中,故测得硬度值实际上是改性层硬度和基 体硬度值的综合反映,注入改性层的实际硬度应 高于此测量值.

可以看出,4^{*}碳离子注入后的硬质合金表面 硬度就有明显的提高,当然这是在注入剂量相对 较大的情况下.而在C+V双离子注入情况下,即 使注入剂量很小,也能使得硬度得到较大的提升, 对于本身硬度就很高的硬质合金来说,效果已经 非常明显了;但随着注入剂量的增加,硬度的提高 幅度并不是很明显.

一方面,试样表面硬度的提升源于 sp³ 键的 形成,这将有助于增强其力学性能;另一方面, C+V双注入还导致有 VC 化合物在基体表面中 弥散析出,提高了表面硬度;此外,在硬质合金基 体的粉末冶金制造过程中,加入 VC 还可以有效 抑制 WC 颗粒的长大,在细化晶粒方面效果显 著^[11].一个注入离子从进入基体表面到其被阻止 运动而静止,经历的时间大概是10⁻¹¹ s,全过程很 象是发生在长约 0.10 μm 和直径为 0.02 μm 的 圆柱材料中的快速加热和淬火,其速度比激光脉 冲还要快 100 倍^[12],在这个过程里很可能发生 WC 晶粒被分裂细化成更小的晶粒,而新生成的 VC 则阻止了新生 WC 晶粒的长大,由此使得表面 硬度得以提升.

3.2 摩擦磨损性能测试

摩擦磨损试验是在哈尔滨工业大学自行研制的 QP-1 型球-盘摩擦磨损试验机上进行的,采取转速 100 r/min,载荷 0.05 kg,摩擦因数随时间变化曲线如图 4 所示.可以看出,基体的摩擦因数曲线 "噪声"很大,这是因为基体表面不是绝对的光滑,

有很多微观的凸凹不平的区域,这在金相显微镜观 测里是有体现的.类似于用钢球在锯齿上面滑动, 钢球会上下震动,加上硬质合金的硬度很高,即使 是长时间的摩擦还是不能磨去凸起物而稳定的滑 动.经过离子注入之后,试样的摩擦因数相对于基 体都有明显降低,而且曲线的"噪声"明显减小,曲 线变得纤细.这种现象说明离子注入后,材料表面 形貌会发生变化,而这种变化是良性的.



图 4 试样的摩擦因数随时间变化曲线图

C+V 双离子注入后的硬质合金表面摩擦因 数都有大幅下降,而且小剂量的双离子注入就可 以明显改善,比单离子 C 注入的降低幅度更大. 增强表面摩擦磨损性能可从 2 方面考虑:1)以表 面低摩擦因数获得低磨损率; 2)通过材料表面强 化降低磨损,从而提高耐磨性^[13].由 XRD、RA-MAN 光谱分析可知,离子注入后的硬质合金表面 有 DLC 结构出现,这无疑会降低其摩擦因数,表 现为润滑作用^[14];此外,C+V 注入硬质合金后, 还产生了 V 的碳化物以及氧化物等硬质相,产生 弥散析出强化效果,这种结构致密并且缝合在注 入层中的化合物相,对降低材料表面的摩擦因数, 提高耐磨性是十分有益的.

3.3 电化学腐蚀性能测试

试样的耐腐蚀性能测试在 Reference 600 Electrochemical Analyzer 电化学综合测试系统上完成 的,采用三电极系统,被测试样为工作电极,饱和甘 汞电极(SCE)作为参比电极,铂电极作为辅助电极 (即对电极),腐蚀液为3.5%的 NaCl 溶液.

表 3 试样的腐蚀电流、腐蚀电位以及腐蚀速率

试样编号	腐蚀电流/ μA	腐蚀电位/ mV	腐蚀速率/ (mm・a ⁻¹)
0#	- 15. 700	- 351.0	33.97
1#	- 1. 010	- 376.0	2. 175
2#	-1.220	-412.0	2. 635
3#	-2.520	- 443. 0	5.445
4#	-2.720	- 310. 0	5.889

可以看出,相对基体,4[#]碳单离子注入试样的 腐蚀电位反而有所降低,但腐蚀电流和腐蚀速率 也都有降低;C+V 双离子注入对于降低腐蚀的 效果显然要比4#试样要更好一些,在腐蚀电流、 腐蚀电位、腐蚀速率方面都得到了很大的改善.分 析原因,C+V 双离子注入后在试样表面产生很 多化合物以及稳定的单质,这些性质较稳定物质 的存在可以填充硬质合金表面的微观孔隙,相对 致密的表面可以阻碍腐蚀的进行,大大降低腐蚀 速率^[15]. 对于C+V双离子注入,随着注入剂量 的增加,尽管其腐蚀速率、腐蚀电流逐渐增大,但 其腐蚀电位却逐渐提高(即发生腐蚀的门槛在逐 渐提高),似乎存在着某种平衡制约关系.总体 上,双注入试样的防腐蚀能力要明显优于硬质合 金基体以及4*单注入的情况.在实际应用中,如 果单纯为了提高硬质合金表面的防腐蚀性能,从 综合角度来考虑,采用2[#]试样技术方案得到的防 腐蚀效果是最佳的.

4 结 论

1)金相观察不仅反映了注入前后材料表面 金相形貌的改变,一定程度上也体现了注入的痕 迹;小角掠射 XRD 显示,注入后出现了 C 的石墨 相,也发现了 V 的碳化物和氧化物等新相;通过 Raman 光谱分析,并经过 D 峰、G 峰的分峰拟合, 表明了 C + V 双注入积极促进了类金刚石结构的 形成.

2)性能测试表明,利用 MEVVA 源在硬质合 金基体表面进行 C + V 双离子注入后,能显著增 强其表面硬度,降低表面摩擦因数,提高其防腐蚀 能力.

3)C+V双离子注入后,试样表面性能的改善是各种因素的综合作用结果,不仅受到了新相生成的影响,而且也与注入本身的机制(如注入元素、微结构变化等情况)有关.

参考文献:

- [1] 余米香, 范洪远, 熊计. 离子注入在硬质合金刀具中的应用[J]. 工具技术, 2008, 42(6): 48-50.
- [2] PANCKOW A N, SLADKOW D, SINGH P K, et al. Low-temperature metal ion implantation assisted deposition of hard coatings[J]. Surface and Coatings Technology, 2004(188/189): 214 – 219.

- [3] 李宁, 邱友绪, 张伟,等. 超细晶硬质合金中 VC/ Cr₃C₂ 对晶粒长大的抑制作用及机理研究[J]. 稀有 金属材料与工程. 2007, 36(10): 1763 - 1766.
- [4] LIN Wenlian, Ding Xiaoji, Sang Jimei, et al. Effect of C on tribological properties and microstructure of Ti-implanted H13 steel[J]. Surface and Coatings Technology, 1993(56): 137 - 142.
- [5] ROBERTSON J. Amorphous carbon thin films[J]. Material Science and Engineering, 2002(37): 129 – 281.
- [6] YAMAMOTO T, SEKI K, TAKAHASHI M. Tribology of protective carbon films for thin film magnetic media [J]. Surface and Coatings Technology, 1993, 62(1/3): 543 – 549.
- [7] LIAO J X, LIU X M, XU T, et al. Characteristics of carbon films prepared by plasma-based ion implantation
 [J]. Carbon, 2004, 42(2): 387 - 393.
- [8] CAPANO M A, SINGH R K, QIAN F, et al. Characterization of amorphous carbon thin films [J]. Journal of Vacuum Science and Technology A, 1996, 14 (2): 431-435.
- [9] ROBERTSON J. Diamond-like amorphous carbon [J].
 Materials Science and Engineering R, 2002, 37(4/6): 129 - 281.
- [10] FERRARI A C, ROBERTSON J. Interpretation of Raman spectra of disordered and amorphous carbon [J].
 Physical Review B, 2000, 61(20): 14095 14107.
- [11] 史晓亮,邵刚勤,段兴龙,等. 超细硬质合金晶粒生 长抑制剂 VC、Cr₃C₂ 作用机理的研究[J]. 硬质合金, 2006,23(4):193-197.
- [12] SUDARSHAN T S. 表面改性技术工程师指南[M]. 范玉殿,译. 北京:清华大学出版社,1992.
- [13] UGLOV V V, KULESHOV A K, RUSALSKY D P, et al. Wear-resistant metal-carbon composite coating [J]. Surface and Coatings Technology, 2000 (128/129): 150 155.
- [14] LIN W L, SANG J M, DING X J, et al. Microchemical and microstructural changes of Co cemented WC induced by ion implantation[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, 2002, 188 (1/4): 201 – 204.
- [15] SHOKOUHY A, LARIJANI M M, GHORANNEVISS M, et al. Microstructural and corrosivity changes induced by nitrogen ion implantation on chromium films
 [J]. Thin Solid Films, 2006, 515(2): 571 575.

(编辑 张 红)