DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.201701030

# 用于 Pb<sup>2+</sup>、Hg<sup>2+</sup>离子选择性固相萃取的微流控芯片

张 贺1,刘晓为2,揣荣岩1,李 新1

(1.沈阳工业大学信息科学与工程学院,沈阳110870; 2.微系统与微结构制造教育部重点实验室(哈尔滨工业大学),哈尔滨150001)

摘 要:为实现微流控芯片对重金属 Pb<sup>2+</sup>、Hg<sup>2+</sup>离子的选择性固相萃取,首先采用 3-氯丙基三甲氧基硅烷和 5-甲基苯并三氮 唑对纳米二氧化硅进行硅烷偶联改性,随后以改性纳米二氧化硅为基础,设计并制备了可更换吸附剂的一体化填充式固相萃 取芯片.测试结果表明:改性后不仅吸附剂的团聚现象得到明显改善,且当 pH=5 时,对 Pb<sup>2+</sup>的吸附率可达 99.1%,对 Hg<sup>2+</sup>的 吸附率可达 98.9%,而对 Cr<sup>3+</sup>的吸附率为 20.4%,对 Mn<sup>2+</sup>的吸附率仅为 13.2%.即使样品中混有干扰离子(K<sup>+</sup>、Na<sup>+</sup>或 Mn<sup>2+</sup>)时,对 Pb<sup>2+</sup>、Hg<sup>2+</sup>离子的吸附率仍均可达 97%以上.当进样流速≤1.5 mL/min 时,微流控芯片对 Pb<sup>2+</sup>或 Hg<sup>2+</sup>的吸附率可达 98%以上;以 0.5 mol/L 的盐酸和 2%的硫代尿素为洗脱液,控制流速在 0.2~0.3 mL/min 范围内时,芯片对 Pb<sup>2+</sup>或 Hg<sup>2+</sup>的洗脱率均达 到 92%以上.用于 Pb<sup>2+</sup>、Hg<sup>2+</sup>离子的选择性固相萃取芯片的成功制备,有助于微流控技术在重金属污染监测领域的应用和推 广.

关键词:微流控芯片;固相萃取;选择性"富集-分离";纳米吸附剂改性;重金属离子
 中图分类号: TP273.4
 文献标志码: A
 文章编号: 0367-6234(2017)05-0141-07

# Microfluidic chip for selective solid phase extraction of Pb<sup>2+</sup> and Hg<sup>2+</sup>

ZHANG He<sup>1</sup>, LIU Xiaowei<sup>2</sup>, CHUAI Rongyan<sup>1</sup>, LI Xin<sup>1</sup>

(1.School of Information Engineering and Science, Shenyang University of Technology, Shenyang 110870, China; 2.Key Laboratory of Micro-systems and Micro-structures Manufacturing (Harbin Institute of Technology), Ministry of Education, Harbin 150001, China)

**Abstract**: To achieve the selective solid-phase extraction of  $Pb^{2+}$  and  $Hg^{2+}$  ions by microfluidic chip, the surface modification of nano-silica was carried out by using 3-chloropropyltrimethoxysilane and 5-methylbenzotriazole. And then, an integrated solid-phase extraction chip with replaceable adsorbent was designed and prepared based on the modified nano-silica. The results show that, the agglomeration of the adsorbent is improved significantly. When pH=5, the adsorption rates of  $Pb^{2+}$  and  $Hg^{2+}$  are 99.1% and 98.9% respectively, while the adsorption rates of  $Cr^{3+}$  and  $Mn^{2+}$  are only 20.4% and 13.2% respectively. In addition, the absorption rates of  $Pb^{2+}$  and  $Hg^{2+}$  are both more than 97% even when mixing with the interference ions  $(K^+, Na^+ \text{ or } Mn^{2+})$ . When the sample flow rate is no more than 1.5 mL/min, the microfluidic chip adsorption rate of  $Pb^{2+}$  or  $Hg^{2+}$  are both more than 98%; when using the hydrochloric acid (0.5 mol / L) and 2% thiourea [ $CS(NH_2)_2(W/W)$ ] as eluent, the elution rate of  $Pb^{2+}$  or  $Hg^{2+}$  is both more than 92% (the flow rate is between  $0.2 \sim 0.3 \text{ mL/min}$ ). The successful preparation of selective solid-phase extraction chips for  $Pb^{2+}$  and  $Hg^{2+}$  contributes to the application and popularization of microfluidic technology in heavy metal pollution monitoring.

Keywords: microfluidic chip; solid phase extraction; selective separation and enrichment; modification of nanoadsorbents; heavy metal ion

微流控芯片(Microfluidic chip)是利用 MEMS 技 术在几厘米大小的基底材料上集成预处理、分离、富 集和检测等多种功能模块从而实现对试样的快速分 析<sup>[1]</sup>.与传统方法相比,微流控芯可以针对待测试 样的特性,订制芯片结构,以大幅度的提高分析速度 与效率,是未来医药、生化、环境等领域不可或缺的 重要分析检测手段.在实际检测过程中,包含重金 属污染物的环境样品不仅组分复杂,而且待测离子

- 基金项目:国家自然科学基金(61372019)
- **作者简介:**张 贺(1981—),男,博士后;
- 刘晓为(1955—),男,教授,博士生导师
- 通信作者:张 贺, zhanghe@ sut.edu.cn

的含量往往很低,导致检测结果干扰严重.因此在 定量分析之前,首先要对样品中的干扰组分进行分 离、待测离子进行富集.

微流控芯片可在主动和被动两种形式下工 作<sup>[2]</sup>.利用磁场<sup>[3-4]</sup>、声波<sup>[5-6]</sup>、光照<sup>[7-8]</sup>和电场<sup>[9-10]</sup> 等主动激励可实现多种样品组分的片上快速"分 离-富集".不过除了基于电渗效应的毛细管电泳技 术外,其他主动"分离-富集"技术均不适合重金属 离子<sup>[11]</sup>.然而微沟道中每厘米高达150~250 V 的 电渗"分离-富集"电压不仅将产生焦耳热效 应<sup>[12-13]</sup>和电极气泡<sup>[14]</sup>,还会对检测信号干扰<sup>[14]</sup>并 给芯片的集成带来很大困难<sup>[16]</sup>.基于微流控芯片的

收稿日期: 2017-01-09

被动式"分离-富集"技术主要依靠其自身结构、流 体流动性和固相萃取实现. 被动式芯片除进液驱动 力外无需其他外部激励,更适合复杂微系统集成. 但是微柱<sup>[17]</sup>、微栅<sup>[18]</sup>等结构和流形<sup>[19]</sup>、流速<sup>[20]</sup>等 流体特性都无法实现重金属离子的片上"分离-富 集".利用吸附介质对不同样品组分截留能力的差 异而实现"分离-富集"的技术称为固相萃取(Solid Phase Extraction, SPE)<sup>[21]</sup>. 根据吸附介质在微流控 芯片上存在形式的不同,SPE 可为开管柱<sup>[22]</sup>、整体 柱<sup>[23]</sup>和填充柱<sup>[24]</sup>3种.结构简单的开管柱虽然易 于片上集成,但是柱内吸附剂涂层的含量有限,因此 效率不高:整体柱的效率虽然有一定的提高,但牺牲 了芯片的灵活性,而且制备工艺复杂,不利于集成化 应用. 将制备好的吸附剂放入柱床结构中即可得到 填充式的固相萃取柱. 同一结构的微流控芯片更换 吸附剂后,可适用于多种试样组分的"分离-富 集",使得填充柱芯片不仅应用范围灵活,还可大幅 节约成本.填充柱式固相萃取芯片的性能主要由所 填充的吸附剂决定[25]. 目前可用于片上重金属离子 "分离-富集"的吸附剂不仅包括天然吸附剂、合成 吸附剂等传统材料<sup>[26]</sup>,还包括新兴的纳米材料吸附 剂<sup>[27]</sup>. 天然吸附剂虽然制备简单、成本低廉但是吸 附容量和使用寿命都有限<sup>[28]</sup>. 合成吸附剂可再生性 好、循环利用率高,但性能受外部环境因素影响较 大<sup>[29]</sup>. 碳纳米管、纳米二氧化硅(Nano Silicon Dioxide, NSD)等新型纳米材料具有比表面积大、表 面结合力强的优点,对重金属离子展现出较强的吸 附能力[30]. 然而表面活性较高的纳米吸附剂,因为缺

少占位原子经常发生团聚现象,无法充分发挥其优势.综上所述,常见的几类吸附介质都不能直接达到 微流控芯片对重金属离子选择性"分离-富集"的要求,因此必须采用合适的修饰方法改善吸附剂性能.

本文采用硅烷偶联法对 NSD 进行表面修饰,以 防止团聚现象、改善吸附容量,并通过对样品 pH 值 的控制,实现了对常见重金属污染物 Hg<sup>2+</sup>、Pb<sup>2+</sup>离子 的选择性"分离-富集".随后根据改性 NSD 的特 点,设计、制备了可更换吸附剂的一体化填充式微流 控芯片,并对该芯片的动态吸附、洗脱性能进行了测 试,确定其工作条件. Hg<sup>2+</sup>、Pb<sup>2+</sup>离子选择性固相萃 取芯片为微流控技术在重金属污染检测领域的普及 提供了新思路.

1 纳米吸附剂改性

采用硅烷偶联法对纳米二氧化硅进行表面修饰 的具体步骤如下<sup>[31]</sup>:

 NSD 活化. 将直径约 500 nm 的 NSD 微粒 (M120372,阿拉丁)和浓盐酸混合后分散至烧瓶内 回流4h,用去离子水反复洗涤活化后的 NSD 微粒, 变为中性后将其烘干备用(160 ℃,8h).

2)3-氯丙基三甲氧基硅烷改性. 将5g活化后的 NSD 分散到 50 mL 的甲苯中,缓慢滴入 3-氯丙 基三甲氧基硅烷(kh-560,创赛中国)4 mL 并搅拌 均匀. 回流混合溶液 24 h 后洗涤、烘干备用(乙醇、 二乙醚,70℃,5 h). 3-氯丙基三甲氧基硅烷改性 NSD 的原理如图 1 所示.



## 图1 3-氯丙基三甲氧基硅烷改性纳米二氧化硅原理

Fig.1 The principle of 3-chloropropyltrimethoxysilane modified nano-silica

3)5-甲基苯并三氮唑改性. 将4g经3-氯丙基 三甲氧基硅烷改性后的 NSD 分散到 250 mL 乙醇 中,缓慢滴入5-甲基苯并三氮唑1 mL 并搅拌均匀. 回流混合溶液8h后洗涤、烘干备用(乙醇、二乙醚, 70℃,5h).5-甲基苯并三氮唑改性纳米二氧化硅 的原理如图2所示.

2 固相萃取芯片的设计与制备

填充式固相萃取微流控芯片的结构如图 3 所示,芯片由体积均为:长×宽×高=50 mm×30 mm×

2 mm的 3 层基材构成.其中第一层为带有试样进出 口和吸附剂填充口的盖片;第二层为带有固相萃取 柱(体积为:长×宽×高=15 mm×1 mm×2 mm)及其 过滤池(高 0.5 mm、底面直径 1 mm 的圆柱体)的中 间层,第三层为带有集液池的底片.为了防止固相 萃取柱中的吸附剂进入微沟道造成阻塞,在芯片的 设计过程中不仅增加了放置有多孔滤膜的过滤池, 而且将萃取柱末端的微沟道数目增加为 3 条.此 外,为了扩大芯片的适用范围,在盖片上增加了吸附 剂填充口,用以更换吸附剂.





Fig.2 The principle of 5-methylbenzotriazole modified nano-silica



图 3 固相萃取芯片结构



根据图 3 中的设计,使用超精密雕刻机 (VIP3530,威力泰电子设备有限公司,北京)在聚甲 基丙烯酸甲酯基底材料(石金成金属塑胶制造厂, 东莞)上制作微结构,随后使用有机溶剂混溶浸泡 法<sup>[32]</sup>对芯片进行键合.使用去离子水反复冲洗制备 好的芯片并烘干.通过填充孔缓慢倒入经硅烷偶联 法改性的 NSD 吸附剂,填充过程中不断对芯片进行 敲打,并用注射器在萃取柱出口处反复抽紧,以确保 吸附剂的紧凑填充,随后封闭填充口,完成装配.装 配好的芯片如图 4 所示.



图 4 填充式固相萃取芯片照片 Fig.4 The photo of solid phase extraction chip

3 测试与讨论

#### 3.1 选择性吸附测试

分别将未经改性的 NSD 和经硅烷偶联法改性 后的 NSD 分散到无水乙醇中,用 SEM (VEGA3-SBH,上海泰思肯)观测表面形貌,得到的照片如图 5 所示. 从图 5 中可以看出,硅烷改性后 NSD 的表 面形貌无明显变化.

随后使用 TEM 观测改性前、后 NSD 吸附剂的 分散性变化,得到的照片如图 6 所示. 从图 6 中可以 看出,未经改性的 NSD 团聚现象明显,而改性后则 得以改善.

Hg<sup>2+</sup>、Pb<sup>2+</sup>、Cr<sup>3+</sup>和 Mn<sup>2+</sup>离子是水环境中常见的 四种重金属污染物,因此选择它们模拟待测样品,对 改性后的 NSD 进行测试.实验过程如下:

1)使用电子天平(JH5101,上海双旭)称取 1.3535g氯化汞(HgCl<sub>2</sub>,科密欧)、1.5982g硝酸铅 (Pb(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>,科密欧)、7.6941g九水合硝酸铬(Cr (NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>-9H<sub>2</sub>O,科密欧)和3.60g四水合氯化锰 (MnCl<sub>2</sub>-4H<sub>2</sub>O,科密欧)分别溶于1000mL去离子 水中后,得到浓度均为1mg/mL的溶液备用.



(a)改性前



(b)改性后

图 5 纳米二氧化硅 SEM 照片 Fig.5 The SEM photo of Nano-silica



(a)改性前



(b)改性后

图 6 纳米二氧化硅 TEM 照片 Fig.6 The TEM photo of Nano-silica

2)取配制好的四种离子标准溶液各 20 mL 置 于锥形瓶内,调节 pH 值至适当范围后加入改性 NSD 吸附剂 50 mg.

3)使用涡旋混合器(XH-C,常州朗越)在常温 下匀速振荡 20 min,静置后使用台式离心机(TG16-W,湖南湘仪)在 5 000 rpm 下离心 5 min.

4) 取离心上清液, 用离子计(PXS270, 上海雷磁) 测定经改性 NSD 静态吸附后的离子浓度. 在不同 pH 值下, 测试改性 NSD 对 Hg<sup>2+</sup>、Pb<sup>2+</sup>、Cr<sup>3+</sup>和 Mn<sup>2+</sup>离子的吸附能力. 重复测试 3 次并取平均值后, 得到的曲线如图 7 所示.

从图 7 中可看出,改性 NSD 对 Hg<sup>2+</sup>、Pb<sup>2+</sup>、Cr<sup>3+</sup> 和 Mn<sup>2+</sup>四种重金属离子的吸附性能与 pH 值成正 比. 这是由于 pH 值升高时,试样中的 H<sup>+</sup>离子浓度 随之减小,H<sup>+</sup>离子与 Hg<sup>2+</sup>、Pb<sup>2+</sup>、Cr<sup>3+</sup>和 Mn<sup>2+</sup>四种重 金属离子间的吸附竞争作用减弱.此外从图中还可



看出,当 pH=4 时,改性 NSD 对 Hg<sup>2+</sup>和 Pb<sup>2+</sup>的吸附 率分别达到了 94.3%和 96.5%,而对 Cr<sup>3+</sup>和 Mn<sup>2+</sup>的 吸附率则只有 18.2%和 10.3%;当 pH=5 时,改性 NSD 对 Hg<sup>2+</sup>和 Pb<sup>2+</sup>的吸附率分别达到 98.9%和 99.1%,而对 Cr<sup>3+</sup>和 Mn<sup>2+</sup>的吸附率则只有 20.4%,和 13.2%;当pH=6时,对Hg<sup>2+</sup>和Pb<sup>2+</sup>的吸附率已接近 100%,而对Cr<sup>3+</sup>和Mn<sup>2+</sup>的吸附率也分别上升至 25.2%和17.4%,但此时离子已经开始发生水解现 象,生成了难溶固体化合物而从溶液中沉淀中析出. 因此在综合考虑吸附率和沉淀析出问题后,确定pH =5时为改性纳米二氧化硅对Hg<sup>2+</sup>和Pb<sup>2+</sup>离子的选 择性吸附条件.

随后研究了当样品中含有共存离子时,改性纳米 二氧化硅对 Hg<sup>2+</sup>和 Pb<sup>2+</sup>的吸附性能. 实验过程如下:

1) 在锥形瓶内配制 pH = 5 且浓度为 1 mg/mL 的 Hg<sup>2+</sup>和 K<sup>+</sup>、Hg<sup>2+</sup>和 Na<sup>+</sup>、Hg<sup>2+</sup>和 Mn<sup>2+</sup>混合溶液以 及 Pb<sup>2+</sup>和 K<sup>+</sup>, Pb<sup>2+</sup>和 Na<sup>+</sup>, Pb<sup>2+</sup>和 Mn<sup>2+</sup>混合溶液各 20 mL.

2) 在以上 6 种混合溶液中分别加入 50 mg 改性 NSD, 随后使用涡旋混合器在常温下匀速振荡 20 min,静置后使用台式离心机在 5 000 r/min 下离 心 5 min.

3)使用涡旋混合器在常温下匀速振荡 20 min, 静置后使用台式离心机(TG16-W,湖南湘仪)在 5000 r/min下离心 5 min.

4) 取离心上清液,用离子计测定当有高浓度干 扰离子存在时,改性 NSD 对 Pb<sup>2+</sup>和 Hg<sup>2+</sup>的吸附能 力. 实验重复 3 次后取平均值,得到的结果如图 8 所示.



Fig.8 The effect of coexisting ions on adsorption rate of  $\rm Pb^{2+}$  and  $\rm Hg^{2+}$ 

从图 8 中可以看出,当溶液中混有 K<sup>+</sup>时,改性 纳米二氧化硅对 Pb<sup>2+</sup>的吸附率没有变化,而对 Hg<sup>2+</sup> 的吸附率下降为 98.23%;当溶液中混有 Na<sup>+</sup>时,改 性纳米二氧化硅对 Pb<sup>2+</sup>的吸附率下降为 98.9%,对 Hg<sup>2+</sup>的吸附率下降为 97.85%;当溶液中混有 Mn<sup>2+</sup> 时,改性纳米二氧化硅对 Pb<sup>2+</sup>的吸附率下降为 98.63%,对 Hg<sup>2+</sup>的吸附率下降为 97.3%. 虽然上述 共存离子降低了 Pb<sup>2+</sup>和 Hg<sup>2+</sup>的吸附率,但影响有限. 这是因为改性 NSD 对重金属离子的选择性吸附能 力主要取决于吸附是的结合位点. 经过 3-氯丙基三 甲氧基硅烷改性后的 NSD 是通过 N 原子及苯环上 的共轭 π 键与 Pb<sup>2+</sup>或 Hg<sup>2+</sup>离子配位结合而实现选 择性吸附. 而当 NSD 经过 5-甲基苯并三氮唑进一 步修饰后,得到了 σ-π 键与苯环组成的超共轭结 构,则进一步提高吸附能力的选择性<sup>[33]</sup>.

#### 3.2 芯片性能测试

1) 动态吸附性能. 取填充有改性 NSD 的微流控 固相萃取芯片以及配制好的 Pb<sup>2+</sup>和 Hg<sup>2+</sup>离子标准 液. 以蠕动泵(BT100-2J) 为动力,使用离子计测试 当 pH=5 时,不同流速下芯片对 Pb<sup>2+</sup>和 Hg<sup>2+</sup>的动态 吸附性能. 重复测量 3 次后,取平均值,得到图 9 所 示的流速与吸附效率的关系曲线.



Fig.9 The effect of flow rate on adsorption rate of  ${\rm Pb}^{2+}$  and  ${\rm Hg}^{2+}$ 

从图 9 中可看出,由于流速的增加使得样品与 吸附剂的接触时间缩短,因此固相萃取芯片对 Pb<sup>2+</sup> 和 Hg<sup>2+</sup>离子的吸附率与流速成反比. 当流速  $\leq$ 1 mL/min时,芯片对 Pb<sup>2+</sup>和 Hg<sup>2+</sup>的吸附率均接近 100%;当流速=1.5 ml/min 时,芯片对 Pb<sup>2+</sup>的吸附 率可达 98.67%,对 Hg<sup>2+</sup>的吸附率可达 98.07%;当流 速=2 mL/min 时,芯片对 Pb<sup>2+</sup>的吸附率为 95.3%, 对 Hg<sup>2+</sup>的吸附率下降为 84.4%;当流速=3 mL/min 时,芯片对 Pb<sup>2+</sup>的吸附率为 87.1%,对 Hg<sup>2+</sup>的吸附率 为 79%. 因此为了保证吸附率,芯片的进样速度不 应大于 1.5 mL/min.

2) 动态洗脱性能.取固相萃取芯片,分别填充 饱和吸附 Pb<sup>2+</sup>和 Hg<sup>2+</sup>离子后的改性纳米二氧化硅, 以浓度为 0.5 mol/L 的盐酸和 2% 的金属浮选剂硫 代尿素(CS(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>)为洗脱液,使相同体积的洗脱 液以不同的速度通过固相萃取芯片,测试残液中的 离子浓度.重复测量 3 次并取平均值后,得到如图 10 所示的流速与洗脱率的关系曲线.

从曲线中可以看出,当流速<0.2 mL/min 时,两 种离子的洗脱率均随着速度的增加而增加;当流速 在 0.2~0.3 mL/min 区间内时,Pb<sup>2+</sup>和 Hg<sup>2+</sup>离子的洗 脱率基本维持稳定;当流速>0.3 mL/min 后,两种离 子的回收率均与流速成反比.这是因为当流速较小时,冲刷能力有限,无法迅速洗脱吸附的离子.而随着流速的增加,冲刷能力增强,洗脱率也随之升高. 然而当流速过快时,洗脱液与吸附剂的接触时间缩短,无法充分发挥作用,洗脱率也随之下降.综上所述,当以 0.5 mol/L 的 HCl 和 2% CS(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>为洗脱液时,洗脱速度应控制在 0.2~0.3 mL/min 范围内,此时两种离子的洗脱率均达到 92%以上.





## 4 结 论

本文首先采用硅烷偶联法对纳米二氧化硅进行 改性,经3-氯丙基三甲氧基硅烷及5-甲基苯并三 氮唑接枝后,纳米二氧化硅的团聚现象得到明显改 善.根据改性纳米二氧化硅吸附剂的特点,设计了 一款可更换吸附剂的填充式固相萃取芯片,并以 PMMA 为基底材料,利用超精密雕刻机和有机溶剂 混溶浸泡键合法制备了芯片.最后通过对式样 pH 的控制,使用该芯片成功实现了对常见重金属污染 物 Pb<sup>2+</sup>和 Hg<sup>2+</sup>的选择性"分离-富集".改性吸附剂 和固相萃取芯片的具体测试结果如下:

1)改性后的纳米二氧化硅对重金属离子  $Pb^{2+}$ 、  $Hg^{2+}$ 、 $Cr^{3+}$ 和  $Mn^{2+}$ 的吸附率与 pH 值成正比,在综合 考虑吸附率和沉淀析出问题后,确定 pH=5 为选择 性吸附条件.此时对  $Pb^{2+}$ 的吸附率可达 99.1%,对  $Hg^{2+}$ 的吸附率可达 98.9%,而对  $Cr^{3+}$ 的吸附率为 20.4%,对  $Mn^{2+}$ 的吸附率仅为 13.2%.

2)当样品中混有与待测离子相同浓度的干扰 离子(K<sup>+</sup>、Na<sup>+</sup>或 Mn<sup>2+</sup>)时,改性纳米二氧化硅对 Pb<sup>2+</sup>、Hg<sup>2+</sup>的吸附率仍均可达97%以上.

3)当进样流速≤1.5 mL/min 时,芯片对 Pb<sup>2+</sup>或
Hg<sup>2+</sup>的吸附率可达98%以上;以0.5 mol/L 的 HCl 和
2% CS(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>为洗脱液时,控制流速在 0.2 ~
0.3 mL/min范围内时,芯片对 Pb<sup>2+</sup>或 Hg<sup>2+</sup>的洗脱率
均达到92%以上.

在下一步的工作中将把该芯片与微流控混合器

及片上安培检测法联用,以期成功制备出可实现样 品预处理、分离-富集和检测的微全分析系统芯片.

# 参考文献

- MANZ A, GRABER N, WIDMER H M. Miniaturized total chemical analysis systems: A novel concept for chemical sensing[J]. Sensors & Actuators B Chemical, 1990, 1(1-6):244-248. DOI:10.1016/ 0925-4005(90)80209-I.
- [2] 耿照新,邢冰冰. 微纳流体样品片上分离技术[J]. 中国科学: 信息科学, 2014 (002): 177-198.
  GENG Zhaoxin, XING Bingbing. On chip separation technology of micro-nano fluid sample[J]. Chinese Science: Information Science, 2014 (002): 177-198.
- [3] NAM J, HUANG H, LIM H, et al. Magnetic separation of malariainfected red blood cells in various developmental stages [J]. Analytical chemistry, 2013, 85 (15): 7316 - 7323. DOI: 10.1021/ ac4012057.
- [4] KIM S, HAN S I, PARK M J, et al. Circulating tumor cell microseparator based on lateral magnetophoresis and immunomagnetic nanobeads[J]. Analytical chemistry, 2013, 85(5): 2779-2786. DOI: 10.1021/ac303284u.
- [5] DING X, PENG Z, LIN S C S, et al. Cell separation using tiltedangle standing surface acoustic waves [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111(36): 12992-12997. DOI: 10.1073/pnas.1413325111.
- [6] BEHRENS J, LANGELIER S, REZK A R, et al. Microscale anechoic architecture: acoustic diffusers for ultra-low power microparticle separation via traveling surface acoustic waves [J]. Lab on a Chip, 2015, 15(1): 43-46. DOI: 10.1039/c4lc00704b.
- [7] LIN S, CROZIER K B. An integrated microparticle sorting system based on near-field optical forces and a structural perturbation [J]. Optics express, 2012, 20(4): 3367-3374. DOI: 10.1364/OE.20. 003367.
- [8] JUNG J H, LEE K H, LEE K S, et al. Optical separation of droplets on a microfluidic platform [J]. Microfluidics and Nanofluidics, 2014, 16(4): 635-644. DOI: 10.1007/s10404-013-1263-0.
- [9] SAFIZADEH F, LARACHI F. Speciation of sulfides and cyanicides in the cyanidation of precious metal bearing ores using capillary electrophoresis-a review [J]. Instrumentation Science & Technology, 2014, 42(3):215-229. DOI: 10.1080/10739149.2013.869756
- [10] WANG J, WANG Y, DONG Y, et al. Modified capillary electrophoresis for highly sensitive and selective detection of Hg<sup>2+</sup> in natural water [J]. Journal of the Chinese Chemical Society, 2016, 63 (5):417-423. DOI: 10.1002/jccs.201500521.
- [11] SAJEESH P, SEN A K. Particle separation and sorting in microfluidic devices: a review [J]. Microfluidics and Nanofluidics, 2014, 17(1):1-52. DOI: 10.1007/s10404-013-1291-9
- [12]KALE A, PATEL S, QIAN S, et al. Joule heating effects on reservoir-based dielectrophoresis [J]. Electrophoresis, 2014, 35 (5): 721-727. DOI: 10.1002/elps.201300343.
- [13] HAN X W, LIU X W, TIAN L, et al. Effect of joule heat on hydrophily of microchannel [J]. Key Engineering Materials, 2014, 609; 606-610. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.609-610.
  606.
- [14] URBANSKI J P, THORSEN T, LEVITAN J A, et al. Fast ac electro-osmotic micropumps with nonplanar electrodes [J]. Applied Physics Letters, 2006, 89(14): 143508. DOI: http://dx.doi.org/

10.1063/1.2358823.

- [15] ZHANG C, LIU T, ZHANG X, et al. Determination of Tramadol in Human Serum by Capillary Electrophoresis with the End-Column Electrochemiluminescence Detection [J]. Open Journal of Biophysics, 2013, 3: 121. DOI: 10.4236/ojbiphy.2013.32015.
- [16] He Y, Pang H M, Yeung E S. Integrated electroosmotically-driven on-line sample purification system for nanoliter DNA sequencing by capillary electrophoresis [J]. Journal of Chromatography A, 2000, 894(1): 179-190. DOI: 10.1016/S0021-9673(00)00676-2
- [17] TAN S J, YOBAS L, LEE G Y H, et al. Microdevice for the isolation and enumeration of cancer cells from blood[J]. Biomedical microdevices, 2009, 11(4): 883-892. DOI: 10.1007/s10544-009-9305-9.
- [18] PREIRA P, GRANDNE V, FOREL J M, et al. Passive circulating cell sorting by deformability using a microfluidic gradual filter [J]. Lab on a Chip, 2013, 13 (1): 161 170. DOI: 10.1039/c2lc40847c.
- [19] SUN J, LI M, LIU C, et al. Double spiral microchannel for labelfree tumor cell separation and enrichment[J]. Lab on a chip, 2012, 12(20): 3952-3960. DOI: 10.1039/c2lc40679a.
- [20] GENG Z, JU Y, WANG W, et al. Continuous blood separation utilizing spiral filtration microchannel with gradually varied width and micro-pillar array[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2013, 180: 122-129. DOI: 10.1016/j.snb.2012.06.064.
- [21] POOLE C F. New trends in solid-phase extraction [J]. Trac Trends in analytical chemistry, 2003, 22(6): 362-373. DOI: 10.1016/ S0165-9936(03)00605-8.
- [22] SHIH T T, LIN C H, HSU I H, et al. Development of a titanium dioxide-coated microfluidic-based photocatalyst-assisted reduction device to couple high-performance Liquid chromatography with inductively coupled plasma-mass spectrometry for determination of inorganic selenium species[J]. Analytical chemistry, 2013, 85(21): 10091-10098. DOI: 10.1016/j.chroma.2013.06.067. DOI: 10. 1021/ac400934e.
- [23] WANG H, ZHANG H, LV Y, et al. Polymer monoliths with chelating functionalities for solid phase extraction of metal ions from water
   [J]. Journal of Chromatography A, 2014, 1343: 128-134. DOI: 10.1016/j.chroma.2014.03.072.
- [24]马玉龙,向国强,王搏,等.磁性聚电解质多层膜固相萃取-火 焰原子吸收光谱法测定水样中的三价铬[J].化学研究,2014, 25(2):144-147.

MA Yulong, XIANG Guoqiang, WANG Bo, et al. Determination of trivalent chromium in water by magnetic polyelectrolyte multilayer solid phase extraction-flame atomic absorption spectrometry [J]. Chemical Research, 2014, 25(2): 144–147.

[25] 王新珏,祝莹,方群.基于微流控芯片的色谱系统的研究进展及其应用[J].色谱,2011,29(02):99-104.
 WANG Xinyu, ZHU Ying, FANG Qun. Developments and applica-

tions of microfluidic chip-based chromatographic technique[J]. Chinese Journal of Chromatography, 2011, 29(02):99–104.

[26] 雷国元. 重金属离子吸附剂的研究进展[J]. 国外金属矿选矿, 2000(10):2-6. LEI Guoyuan. Research Progress of Heavy Metal Ion Adsorbents[J].

Foreign Mineral Ore Dressing, 2000(10):2–6.

- [27]张艳奇,朱友利.纳米技术在水处理中的应用研究[J].材料导报,2012,29(2):197-210.
  ZHANG Yanqi, ZHU Youli. Study on the application of nanotechnology in water treatment[J]. Materials Review, 2012, 29(2):197-210.
- [28] 焦芳,李明利,梁磊. 典型天然吸附剂对重金属的吸附性能研究[J].四川环境,2011,30(2):88-92.
  JIAO F, LI Mingli, LIANG L. Adsorption performance of typical natural or modified sorbents for removal of heavy metal ions in water [J]. Sichuan Environment, 2011, 30(2): 88-92.
- [29] 王秀莉,尚玉俊,宋丹丹.新型吸附剂处理重金属废水的研究 进展[J].工业水处理,2014,34(7):5-9.
  WANG Xiuli, SHANG Yujun, SONG Dandan, et al. Research progress in a new type of adsorbents for removing heavy metals from wastewater[J]. Industrial Water Treatment, 2014,34(7):5-9.
- [30] DURAN A, TUZEN M, Soylak M. Preconcentration of some trace elements via using multiwalled carbon nanotubes as solid phase extraction adsorbent [J]. Journal of hazardous materials, 2009, 169 (1): 466-471. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.03.119.
- [31] 谭秀民,冯安生,赵恒勤. 硅烷偶联剂对纳米二氧化硅表面接 枝改性研究[J]. 中国粉体技术,2011,17(1):14-17. TAN Xiumin, FENG Ansheng, ZHAO Henqin. Graft modification of SiO<sub>2</sub> nano-particles with silane coupling agent[J]. China Powder Science & Technology, 2011, 17(1):14-17.
- [32] ZHANG He, LIU Xiaowei, LI T, et al. Miscible organic solvents soak bonding method use in a PMMA multilayer microfluidic device
   [J]. Micromachines, 2014, 5(4):1416-1428. DOI: 10.3390/mi5041416.
- [33]田华. 新型功能化固相萃取材料的制备及其对环境中痕量金属 离子的富集分离应用[D]. 兰州:兰州大学, 2012.

TIAN Hua. Preparation of novel functionalized materials as solid phase extractant and application for preconcentration and separation of trace metal ions in environmental samples [D]. Lanzhou: Lanzhou University, 2012

(编辑 王小唯, 苗秀芝)