DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.201709023

T 形配筋应变强化 UHPC 梁弯曲破坏机理

超1,黄钰豪1,马汝杰2,王俊颜3,刘国平4 刘

(1. 同济大学 土木工程学院, 上海 200092; 2. 山东省交通规划设计院, 济南 250031;

3.先进土木工程材料教育部重点试验室(同济大学),上海 201804:4.上海罗洋新材料科技有限公司,上海 200092)

摘 要:为分析应变强化 UHPC 梁弯曲破坏时 UHPC 和钢筋应变间关系,对5 根梁试件进行了三分点加荷纯弯试验,试件变 化参数为配筋率和钢筋种类.绘制了钢筋与应变强化 UHPC 的荷载-挠度曲线,将T 形梁破坏过程分成 3 个阶段:弹性阶段、 裂缝发展阶段、持荷至破坏阶段进行分析.并绘制了钢筋与应变强化 UHPC 的荷载-应变曲线.深入分析了在整个受弯过程中 钢筋与 UHPC 的协同工作性.同时,结合 UHPC 和钢筋的应力-应变关系,将加载过程分为 4 个阶段,定量分析每个阶段钢筋 和 UHPC 对抗弯承载力的贡献度.结果表明:钢筋达到屈服应变之前,钢筋与 UHPC 粘结可靠,保持应变一致性而共同受力; 整个受弯过程中,应变强化 UHPC 抗拉强度提供的抗力与钢筋提供的相比占据重要比例(低配筋率时更大),建议在进行应变 强化 UHPC 截面承载力计算时,应充分考虑 UHPC 抗拉强度的作用,保证承载能力计算方法的准确性,

关键词:超高性能混凝土:应变强化:破坏形态:协同作用机理:混凝土抗弯贡献

中图分类号: TU528.01 文献标志码·A 文章编号: 0367-6234(2018)03-0068-06

Flexural failure mechanisms of rebar-reinforced high strain-hardening UHPC T-beams

LIU Chao¹, HUANG Yuhao¹, MA Rujie², WANG Junyan³, LIU Guoping⁴

(1. College of Civil Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China;

2. Shandong Provincial Communications Planning and Design Institute, Jinan 250031, China;

3. Key Laboratory of Advanced Civil Engineering Materials (Tongji University), Ministry of Education, Shanghai 201804, China;

4. Shanghai Royang Innovative Material Technologies Co., Ltd., Shanghai 200092, China)

Abstract: To investigate the relationship of strain between the high strain-hardening UHPC and the reinforcement when the flexural failure of beams occurred, one-third loading experiments were carried out on five girder specimens. During the tests, the change parameters of the specimens are the reinforcement percentage and the type of reinforcement. Firstly, the load-deflection curves of reinforcement and high strain strengthening UHPC indicate that T-beam failure process could be divided into three stages: the elastic stage, the fracture development stage and the load-to-failure stage. Secondly, the cooperation between reinforcement and UHPC was discussed based on the load-strain curves of reinforcement and high strain-strengthening UHPC. Finally, the loading process was divided into four stages according to the stress-strain curves of reinforcement and high strain-strengthening UHPC. The results show that the reinforcement rebar and the UHPC present reliable cohesiveness and could keep the strain consistent before the reinforcement reaches the yield strain. The resistance of high strain-hardening UHPC tensile strength plays more important proportion than reinforcement rebar during the flexural process, and it could be bigger at a low percentage of reinforcement. It is suggested that the tensile strength of UHPC should be taken into account when calculating the bearing capacity of high strain-hardening UHPC, and ensure the accuracy of the calculation method of bearing capacity.

Keywords: ultra-high performance concrete; high strain-hardening; failure pattern; synergy mechanism; flexure contribution of concrete

高应变强化型超高性能混凝土 (ultra-high performance concrete,后简称 UHPC)具有高强度、塑 性变形能力^[1],也具有相比较低应变强化和应变软 化 UHPC 来说更强的裂缝控制能力^[2].

目前国内外对 UHPC 材料制备和基本力学性 能(抗压性能^[3-4]、抗拉性能^[5-6]等)已经有较多的 研究,对 UHPC 梁的弯曲性能和承载能力计算方法 也有一定的研究^[7-9]. 各国研究者对 UHPC 纤维增 强增韧理论的研究[10-12]分为两种,第一种是以混合 法则为依据的复合力学理论,另一种是以断裂力学

收稿日期: 2017-09-05

基金项目:上海市浦江人才计划(16PJ1409900)

作者简介:刘 超(1977—),男,副教授,博士生导师

通信作者:刘 超, lctj@ tongji.edu.cn

为基础的纤维间距理论,根据纤维对裂缝的约束作 用来计算纤维的增强和增韧作用.尽管这些理论在 推导时都存在一定的假设和前提,但在实际工程中 仍然对纤维参数、纤维与基体的粘结力等参数设计 选择时提供理论依据,具有重要的理论意义.但目 前来说,各国针对应变强化 UHPC 的文献研究屈指 可数,对配筋应变强化 UHPC 梁的内部破坏机理, UHPC 抗拉强度对截面抗力的贡献度更是缺少相关 研究,没有明确说明抗弯承载力计算时考虑抗拉贡 献的原因.

本文采用上海罗洋新材料科技有限公司提供的 常温养护高应变强化型 UHPC 材料,将5根T形配 筋超高性能混凝土梁弯曲性能试验成果,作为分析 其弯曲破坏机理的研究资料,根据试验结果分析钢 筋与 UHPC 协同工作性及钢筋和 UHPC 对抗弯承 载力的贡献度,揭示抗弯承载力计算中考虑 UHPC 抗拉贡献的原因,为应变强化型 UHPC 的结构应用 奠定理论基础.

1 试验概况

1.1 UHPC 材料制备

试验材料采用的应变强化 UHPC 是基于最紧 密堆积原理由计算机精确设计,可将宏观缺陷降到 最低,形成高度致密的无机质基体.在常温养护条 件下,具备超高强、应变强化、高耐久性、优异施工性 能等特征.UHPC基体配合比中,水泥、硅灰、磨细石 英粉、细集料、水、高效减水剂质量比为1:0.3:0.3: 1.34:0.2:0.005,扩展度为720 mm,如图1所示.钢 纤维的抗拉强度为2 500 MPa,弹性模量为 200 GPa,长度为13 mm,直径为200 mm,长径比为 65,密度为7 850 kg/m³.



图 1 扩展度测试 Fig.1 The test of scalability for UHPC

1.2 试件设计

UHPC 试验梁的腹板宽为 120 mm,高为 300 mm, 翼缘板宽和高分别为 320、60 mm,试验梁的长度为 3 000 mm,为防止两端的锚固破坏,加载时两边各预 留 150 mm,计算跨度为 2 700 mm.两侧支座处采用 增大截面处理,两端各 250 mm 范围内为矩形截面, 250~350 mm 范围内截面渐变.T 形试验梁的跨中 截面、构造见图 2.试验梁的变化参数为钢筋配筋率 和种类,配筋基本参数见表 1.



图 2 T 形配筋 UHPC 梁跨中截面和构造图(mm)

Fig.2 Midspan cross section and structure diagram of reinforced UHPC T beam (mm)

表1 T形梁配筋情况表

Tab.1 Reinforcement situation of T-shape beam

梁编号	纵筋	配筋率(类型)	抗拉强度/MPa
T-1	3 ⊈18	1.77%(HRB400)	430
Т-2	4 ⊈20	2.91%(HRB400)	430
Т-3	3⊈16+3⊈20	3.58%(HRB400)	430
Т-4	5∉22	4.40%(HRB400)	430
T-5	4∯20	2.91%(HRB600)	620

为防止加载过程中弯剪段发生剪切破坏,箍筋 采用 Φ10 HPB300 钢筋,两侧矩形截面区箍筋间距 为 50 mm,弯剪段箍筋间距为 100 mm,跨中纯弯段 无箍筋无架立钢筋.

1.3 测试内容

在浇筑试验梁时,浇筑养护完成2组(6个) 100 mm×100 mm×100 mm的立方体试块,按照标准 养护条件(温度 20 ℃ ±2 ℃,湿度≥95%)养护 28 d 后进行立方体抗压强度试验.立方体抗压强度试验 值见表 2.

表 2 UHPC 立方体抗压强度

Tab.2	Cube compressive strength	n of UHPC
试块编号	极限荷载/kN	抗压强度/MP
K-1	1 564.04	156.4
K-2	1 674.97	167.5

K-6	1 488.76	148.8
K-5	1 484.86	148.5
K-4	1 641.95	164.2
K-3	1 423.78	142.4
K-2	1 674.97	167.5

在立方体抗压强度试验过程中(特别是即将达 到极限荷载前),可以听到钢纤维从基体中脱离开 来的噼啪声,当立方体试块被压碎时,由于钢纤维的 搭接作用,试块仍保持整体.根据试验确定的 UHPC 立方体抗压强度标准值为(试验均值-1.645 倍的标 准差)^[13].参考文献[14],轴拉试件为狗骨头形,测 试段尺寸为 50 mm×100 mm×500 mm,轴拉试件见 图 3. 三分点纯弯试验加载现场照片见图 4.



图 3 轴拉试件

Fig.3 Specimens for axial tensile test

1.4 荷载-跨中挠度曲线

试验梁的荷载-跨中挠度曲线见图 5. 从曲线可 知配筋 T 梁的整个受力破坏过程大致可分为 3 个阶 段:1)弹性阶段. 试验加载初期,跨中纯弯段区域弯 矩较小,UHPC 配筋梁受力形态与均匀弹性体基本 一致,荷载-挠度曲线呈直线. 2)裂缝发展阶段. UHPC 初裂后,原来由该部分承担的拉力转移到钢 纤维和受拉纵向钢筋上去,裂缝沿着梁高向上发展, 受拉区进入塑性阶段的部分逐渐增多,荷载-挠度 曲线斜率逐渐减小. 3)持荷至破坏阶段. 纵向受拉 钢筋逐渐屈服,受压区也逐渐开始进入弹性阶段的 后期,跨中纯弯段裂缝沿梁高迅速发展且宽度增大, 截面到达其极限荷载,荷载-挠度曲线斜率逐渐趋 于 0,当荷载-挠度曲线斜率为负时,试验梁跨中严 重下挠,试验梁出现明显的主裂缝(1~3条).





Fig.5 Curves between load and midspan deflection

2 破坏机理

2.1 钢筋与 UHPC 协同工作性

对于配筋高应变强化 UHPC 试验梁来说,由于 UHPC 在拉应力作用下表现出应变强化的特性,且 强化的极限应变超过了普通钢筋的屈服应变约 0. 002,UHPC 开裂意味着此时钢筋已经屈服,钢筋与 应变强化 UHPC 可以长时间保持共同受力,协同应 变工作.当 UHPC 轴拉应变达到 0.002 时,其裂缝宽 度仅为 0.02 mm,具有极强的裂缝控制能力,能够控 制在高应变情况下裂缝宽度^[2]. T-3 试验梁钢筋与 UHPC 协同变形结果见图 6. 从图 6 可知:试验梁在 荷载控制阶段及位移控制的初始阶段,UHPC 的应 变比钢筋应变稍微大一点(与试验梁浇筑中钢筋位 置稍微错动有关). 当加载到 510 kN 时,钢筋应变 为0.002 26, 而梁体侧面 UHPC 应变为0.002 4, 到下 一加载节点 590 kN 时,钢筋的应变为 0.002 73, 而 UHPC 的应变为 0.003 1, 两者差距增大. 此时钢筋 处于屈服状态,UHPC 应变继续发展,处于正常工作 状态,峰值应变是0.0036,最终应变基本稳定在0. 0035左右,此后裂缝迅速发展,试验梁破坏.其余4 根T形梁的变化规律与T-3基本相同.图6(a)中 曲线存在"下折上起"的原因是:加载由力控制转向 位移控制,存在一个卸荷过程.综上分析可知:在钢 筋达到屈服应变之前,钢筋与 UHPC 粘结可靠,保 持应变一致性而共同受力;钢筋屈服后,UHPC 应变 继续发展,最终 UHPC 与钢筋分离,裂缝迅速发展, 试验梁宣告破坏.



Fig.6 Relationship curves between UHPC and reinforcement

2.2 受拉区钢筋与 UHPC 对截面抗力贡献度

为进一步分析破坏过程中钢筋和 UHPC 应变的变化,通过对底面 UHPC 应变片和钢筋的对比, 分阶段考虑钢筋与 UHPC 抗拉性能的参与度和对 截面抗弯承载力的贡献度.

通过对钢筋和 UHPC 应变数据定量取均值的 处理方法,以 UHPC 应变为 0.000 8、0.002 5,以及整 个过程为阶段展现 T-1 试验梁底面应变(裂缝)发 展动态.分阶段应变动态结果见图 7.

由图 7(a) 可知: 在应变为 0.22×10⁻³时, 附近 UHPC 和钢筋荷载-应变曲线有明显的偏折,说明在 应变较小阶段,该处 UHPC 出现了微裂缝,大小约 为0.2×10-3,而钢筋应力激增,也出现了小部分应变 突增:从图7(b)中可以发现,两者的应变均基本沿 着线性发展,底面 UHPC 的应变发展较钢筋应变发 展更为迅速,说明在该阶段,底部裂缝逐渐增多;从 全过程应变对比可知:在应变为 0.002 2~0.002 5 (钢筋屈服)之后,UHPC 应变会迅速发展,说明此时 底面裂缝开展加快,逐步反应到梁体侧面,沿着截面 向上发展,贯穿大部分横截面.图7(c)可以看出, UHPC 极限拉应变为 0.003 左右,小于其轴拉应变 测试强度 0.004 2. 原因为国内市场混凝土拉应变计 量程普遍只有 0.002 5~0.003,实验时 UHPC 应变超 过该值时应变计读数不准确,同时大体积试件内部 缺陷较多,未达到轴拉应变已无法加荷.



图 7 T-1 试验梁钢筋与底部 UHPC 应变对比



根据上述分析,结合 UHPC 和钢筋的理想受拉 应力-应变关系(见图 8),将整个加载过程分解为 UHPC 应变为 0~0.000 25,0.000 25~0.002,0.002~ 0.003 5,0.003 5 以后 4 个阶段,每个阶段中钢筋和 UHPC 抗拉性能对截面抗力贡献度分析如下.



Fig.8 Ideal tensile stress-strain relationship curves

1)0~0.000 25 阶段. UHPC 和钢筋均处于弹性段,两者协同应变工作. 设此时受拉区高度为 h_1 ,受拉钢筋到受拉边缘的距离为 a_0 ,受拉区 UHPC 和钢筋对中性轴取矩,提供的截面抗力计算公式为

$$M_{\rm c} = \frac{1}{3} b h_1^2 E_{\rm c} \varepsilon_{\rm c} \,, \tag{1}$$

$$M_{\rm s} = A_{\rm s} E_{\rm s} \varepsilon_{\rm s} (h_1 - a_0). \tag{2}$$

式中: M_e 为受拉区 UHPC 承担的弯矩; M_s 为钢筋承 担的弯矩;b为 T 形截面腹板宽; h_1 为中性轴距底 边高度; E_e 为 UHPC 弹性模量; ε_e 为受拉区底缘 UHPC 的应变; A_s 为受拉钢筋面积; E_s 为钢 筋弹性 模量; ε_s 为钢筋的应变; a_0 为钢筋距底边高度.

2)0.000 25~0.002 阶段. 在此阶段钢筋处于弹性上升段,而 UHPC 处于平台段,此时 UHPC 应力 值保持不变. 设此时受拉区高度为 h₂,受拉区 UHPC 和钢筋对中性轴取矩,提供的截面抗力计算 公式为

$$M_{\rm c} = \frac{1}{2} b h_2^2 f_{\rm te} \,, \tag{3}$$

$$M_{\rm s} = A_{\rm s} E_{\rm s} \varepsilon_{\rm s} (h_2 - a_0). \tag{4}$$

式中 h_2 为中性轴距底边高度, f_{te} 为UHPC的弹性抗 拉强度,其余参数说明见式(1).

3)0.002~0.003 5 阶段. 在此阶段纵向钢筋屈

服,UHPC 处于平台段,构件已达到了承载能力极限 状态.设此时受拉区高度为 h₃,受拉区 UHPC 和钢 筋对中性轴取矩,提供的截面抗力计算公式为

$$M_{\rm c} = \frac{1}{2} b h_3^2 f_{\rm te}, \qquad (5)$$

$$M_{s} = A_{s} f_{v} (h_{3} - a_{0}).$$
(6)

式中: h_3 为中性轴距底边高度; f_y 为钢筋的屈服强度;其余参数说明见式(1).

4)0.003 5 之后阶段. 在此阶段钢筋处平台段, UHPC 处于下降段,此时 UHPC 退出工作. 设此时受 拉区高度为 h₄,钢筋对中性轴取矩,提供的截面抗 力计算公式为

$$M_{\rm s} = A_{\rm s} f_{\rm y} (h_4 - a_0). \tag{7}$$

为分析 UHPC 抗拉性能对截面抗力的贡献度, 对应 4 个阶段节点的受拉区高度根据初始状态、阶 段状态和极限状态,分别根据压区混凝土应变计读 数推算取为 0.5 h,0.6 h,0.7 h,0.75 h;相应的 a_0 均 按照实际情况取值, T-1 和 T-4 试验梁的计算结果 见表 3.

表 3 T-1和 T-4试验梁各阶段钢筋和 UHPC 抗拉贡献度对比

fab.3	Tensile contribution	comparison	of rebar	and	UHPC in	each	state	for	T-1	and	T-4	beams
-------	----------------------	------------	----------	-----	---------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

阶段	UUDC 戽亦	$M_{\rm c}$ /(kN·m)		M _s /(1	kN•m)	$M_{\rm c}/M_{\rm s}$		
	UHPC <u>M</u> &	T-1	T-4	T-1	T-4	T-1	T-4	
1	0.002 5	15.55	15.55	5.57	13.87	2.79	1.12	
2	0.002	33.59	33.59	55.58	138.37	0.60	0.24	
3	0.003 5	45.72	45.72	66.59	165.74	0.69	0.28	
4	—	—	—	72.06	179.42	—	—	

表 3 中数据只是针对钢筋和 UHPC 受拉区对中 性轴取矩的计算结果. T-1 试验梁(配筋率为 1.77%) 在第 1 阶段中,UHPC 的抗拉贡献是钢筋的 2.79 倍, 在第 2 阶段和第 3 阶段分别可占钢筋的 0.60 和 0.69 倍;T-4 试验梁(配筋率为 4.40%)在第 1 阶段 中,UHPC 的抗拉贡献是钢筋的 1.12 倍,在第 2 阶段 和第 3 阶段分别为钢筋的 0.24 和 0.28 倍. 第 4 阶 段,由于 UHPC 完全退出工作,此时抗力仅由钢筋 提供,试验梁荷载值呈现下降阶段,截面总抗力减 小. 截面极限抗弯承载力的计算以第 3 阶段结束时 为基准.

由上表分析可知:普通钢筋混凝土梁受拉抗力 主要由钢筋提供,而 UHPC 抗拉强度提供的抗力与 钢筋提供的相比占据重要比例(在配筋率 1.77%时 可达到 0.69),因此在 UHPC 截面极限抗弯承载力 计算时,应充分考虑 UHPC 的抗拉贡献.

3 结 论

1)T 形配筋 UHPC 简支梁的破坏模态分为3阶段——弹性阶段、裂缝发展阶段和持荷破坏阶段,5 根T形配筋试验梁均以受拉区主裂缝开展(受压区 未压碎)宣告破坏.

2)钢筋在达到屈服应变之前与 UHPC 粘结可 靠,保持应变一致性而共同受力;在钢筋屈服后, UHPC 的应变可以继续发展,最终 UHPC 与钢筋分 离,裂缝迅速发展,试验梁宣告破坏. 钢筋与 UHPC 的 应变发展和分离是试验梁开裂及最终破坏的原因.

3)分析截面受拉抗力时,UHPC 抗拉强度提供 的抗力与钢筋提供的相比占据重要比例(低配筋率 时更大).因此在进行截面承载力计算时,应充分考 虑 UHPC 抗拉强度的作用,保证承载能力计算方法 的准确性.

参考文献

- [1] MCS-EPFL. Ultra-high performance fibre reinforced cement-based composites (UHPFRC): construction material, dimensioning and application [S]. Switzerland: Switzerland Swiss Federal Institute of Technology, 2016.
- [2] 王俊颜,耿莉萍,郭君渊,等. UHPC 的轴拉性能与裂缝宽度控制能力研究[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2017,49(12):1-5.
 WANG Junyan, GENG Liping, GUO Junyuan, et al. Experimental study on crack width control ability of ultra-high performance concrete[J]. Journal ofHarbin Institute of Technology, 2017, 49(12): 1-5.
- [3] FEHLING E, LEUTBECHER T, BUNJE K. Design relevant properties of hardened ultra high performance concrete[C]// Proceedings of the International Symposium on Ultra High Performance Concrete. Kassel: University of Kassel, 2004;327–338.
- [4]杨剑,方志. 超高性能混凝土单轴受压应力-应变关系研究[J]. 混凝土,2008(7):11-15.
 YANG Jian, FANG Zhi. Research on stress-strain relation of ultra high performance concrete[J]. Concrete, 2008(7):11-15. 10. 3969/j.issn.1002-3550.2008.07.004.
- [5] WILLE K, EL-TAWIL S. Properties of strain hardening ultra high performance fiber reinforced concrete (UHP – FRC) under direct tensile loading [J]. Cement & Concrete Composites, 2014, 48 (2):53-66.
- [6]张哲,邵旭东,李文光,等. 超高性能混凝土轴拉性能试验[J].中国公路学报,2015,28(8):50-58.
 ZHANG Zhe, SHAO Xudong, LI Wenguang, et al. Axial tensile behavior test of ultra high performance concrete [J]. China Journal of Highway and Transport, 2015, 28(8):50-58.
- [7] YOO D Y, BANTHIA N, KIM S W, et al. Response of ultra high performance fiber-reinforced concrete beams with continuous steel reinforcement subjected to low-velocity impact loading [J]. Composite Structures, 2015, 126:233-245.

[8] 孙小凯, 刁波, 叶英华. 钢筋超高性能纤维混凝土梁抗弯性能研究[J].工业建筑, 2012, 42(11):16-21.
 SUN Xiaokai, DIAO Bo, YE Yinghua. Flexural behavior experi-

ments of ultra-high performance concrete beams reinforced with steel bar and hybrid-fiber [J]. Industrial Construction, 2012, 42 (11) : 16–21.

- [9] 徐海宾,邓宗才. 预应力超高性能钢纤维混凝土梁受弯性能试验研究[J].建筑结构学报,2014,35(12):58-64.
 XU Haibin, DENG Zongcai. Experimental research on flexural behavior of prestressed ultra-high performance steel fiber concrete beams [J]. Journal of Building Structures, 2014, 35 (12): 58-64.
- [10] BAYARD O, PLE O.Fracture mechanics of reactive powder concrete: material modeling and experimental investigations [J]. Engineering Fracture Mechanics, 2003, 70(7/8):839-851.
- [11] GRAYBEAL B A.Compressive behavior of ultra high performance fiber reinforced concrete [J]. ACI Materials Journal, 2007, 104 (2):146-152.
- [12]高旭明. 钢纤维对超高性能混凝土性能影响的研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2013.

GAO Xuming. Research on the effects of steel fiber on high performance concrete performance [D]. Changsha: Hunan University, 2013.

- [13] 全国混凝土标准化技术委员会. 活性粉末混凝土: GB/T 31387—2015 [S]. 北京:中国标准出版社, 2015.
 National Standardization Technical Committee for Concrete. Reactive powder concrete: GB/T31387—2015 [S]. Beijing: China Standard Press, 2015.
- [14] LAMPROPOULOS A P, PASCHALIS S A, TSIOULOU O T, et al. Strengthening of reinforced concrete beams using ultra high performance fibre reinforced concrete (UHPFRC) [J]. Engineering Structures, 2016, 106;370–384.

(编辑 魏希柱)