DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.201803017

试件尺寸对锈蚀钢筋与混凝土间黏结性能的影响

张 白^{1,2},陈 俊¹,杨 鸥³,朱 虹²,龙士国¹

(1. 湘潭大学 土木工程与力学学院,湖南 湘潭 411105;

2. 东南大学 土木工程学院,南京 211189; 3. 湖南大学 土木工程学院,长沙 410082)

摘 要:为研究试件尺寸(立方体试件边长为10D,钢筋直径 D=14、20、25 mm)对锈蚀钢筋与混凝土间黏结性能的影响,通过 电化学加速锈蚀方法,获得了7组不同钢筋锈蚀率(0%、0.5%、1.0%、2.0%、5.0%、8.0%、10.0%)的中心拉拔试件.分析了 试件尺寸、锈蚀率等影响因子作用下钢筋与混凝土间黏结性能的变化规律.结果表明:随着锈蚀率的增加,试件尺寸越大其锈 胀裂纹出现越早且最大锈胀裂纹越宽;各试件的黏结强度、黏结刚度均随混凝土的恶化及锈蚀率的增加呈现出先增长后逐渐 削减的趋势,黏结能量则随锈蚀率的增加而逐渐下降,且较大尺寸试件(D=25 mm)的黏结性能受锈蚀率的影响更为显著;锈 胀裂纹出现前,试件自由端峰值滑移、黏结能量下降较为缓慢;当锈胀裂纹出现后,其自由端峰值滑移、黏结能量急剧下降,而 后随着锈胀裂纹的加宽,其下降速率趋于平缓.基于试验结果,建立了不同锈蚀率下残余黏结应力与试件尺寸的关系式. 关键词:黏结性能;锈蚀钢筋;混凝土;试件尺寸;锈胀裂纹

中图分类号: TU375.4 文献标志码: A 文章编号: 0367-6234(2018)12-0089-09

Influence of specimen size on bond performance between corroded reinforcing steel bars and concrete

ZHANG Bai^{1, 2}, CHEN Jun¹, YANG Ou³, ZHU Hong², LONG Shiguo¹

(1. College of Civil Engineering and Mechanics, Xiangtan University, Xiangtan 411105, Hunan, China; 2. School of Civil Engineering, Southeast University, Nanjing 211189, China; 3. College of Civil Engineering, Hunan University, Changsha 410082, China)

Abstract: To investigate the influence of specimen size on bond performance between corroded reinforcing steel bars and concrete, three cube specimens of different dimensions were cast with 10D length per side, where D is the diameter of longitudinal rebars (D = 14 mm, 20 mm, 25 mm). Pull-out specimens with reinforcement mass loss percentage of 0%, 0.5%, 1.0%, 2.0%, 5.0%, 8.0%, and 10.0% were obtained using current accelerated method. The variation laws of bond characteristics were analyzed considering the influence of reinforcement corrosion ratio and specimen size. The experimental results show that the expansive cracks appeared earlier and the maximum crack width was larger as the dimensions of specimens increased. The bond strength and the initial bond stiffness first increased and then gradually decreased as the concrete deterioration and reinforcement corrosion levels increased for specimens of different dimensions, and the bond energy dissipation decreased as the mass loss of reinforcement increased, whereas the specimen with larger diameter (D = 25 mm) was more sensitive to the corrosion than that of the specimen with smaller diameter (D = 14 mm, 20 mm). Moreover, the free-end slip and the bond energy dissipation for specimens of different dimensions decreased slowly before the corrosion-induced cracks appeared, and then decreased rapidly when the corrosion-induced cracks appeared, which had no significant effects on corrosion level after the corrosion-induced cracks appeared. Based on the experimental results, the empirical model of the residual bond stress between corroded rebar and concrete was proposed, which can evaluate the residual bond strength with different diameter of reinforcement.

Keywords: bond performance; corroded steel bar; concrete; specimen size; corrosion-induced cracks

2016 年 3 月,国际腐蚀界权威机构美国腐蚀工程师协会(NACE)根据全球腐蚀调研项目 IMPACT,

收稿日期: 2018-03-05

 基金项目:国家自然科学基金面上项目(51578229); 湖南省科技重大项目(2017SK1010); 湘潭大学博士启动基金
 作者简介:张白(1991—),男,博士研究生; 朱虹(1975—),男,教授,博士生导师
 通信作者:陈俊,chenjun0325@126.com 公布最新腐蚀调查结果显示:全球腐蚀成本估算高 达2.5万亿美元(约占GDP的3%~5%),其中由 于钢筋锈蚀所引起的损失约占40%.研究表明,锈 蚀不仅导致钢筋自身力学性能下降,有效截面面积 减小^[1-3],且锈蚀产物的产生将会增加钢筋与混凝 土界面的膨胀应力,甚至造成混凝土保护层的开裂 及剥落^[4-7],严重威胁到了结构的安全与耐久性能. 在钢筋混凝土结构中,钢筋与混凝土之间可靠的黏 结是保证两种性质不同的材料能共同工作并较好发 挥出各自优势的前提^[8-10].然而,锈蚀产物的形成 将改变钢筋与混凝土黏结界面环境,其直接影响着 黏结性能的退化.此外,相关学者认为钢筋锈蚀后其 极限黏结应力(黏结强度)退化带来的危险甚至比 钢筋本身截面面积减小更为严重^[11].

近年来,国内外学者对钢筋-混凝土黏结锚固 性能已开展了一系列研究^[12],研究参数涉及混凝土 强度等级、钢筋等级、钢筋直径(D)、保护层厚度 (c)、黏结长度(L)等. 研究表明^[13-16], 锈蚀率较低 时(≤2%),黏结强度及黏结刚度(黏结滑移曲线上 升段切线斜率)不变或略有提高,而后随着锈蚀率 持续增加,其黏结强度及黏结刚度出现较大幅度衰 退. Wu 等^[10]以钢筋直径为影响因子,研究了不同锈 蚀率下钢筋与混凝土间黏结应力退化规律. 试验结 果表明,对于钢筋直径为12、16 mm的试件,其黏结 强度随锈蚀率的增长呈现出先增加后减小的趋势; 而对于钢筋直径为20、25 mm的试件,因其较小的保 护层厚度,其黏结强度随锈蚀率的增长而持续下降. Ma 等^[11] 通过钢筋开槽内贴应变片的方法,建立了 考虑钢筋锈蚀率下黏结强度退化模型. Choi 等^[17]分 析了钢筋自然锈蚀及人工加速锈蚀两种方法对黏结 锚固性能的影响. Zhou 等^[18]研究了不同混凝土配 合比对黏结性能的影响,从黏结强度、黏结刚度、能 量耗散的角度分析了锈蚀对黏结性能的影响.然而. 不同试件尺寸对锈蚀钢筋与混凝土间黏结性能影响 的研究通常被广大学者所忽略.此外,较少研究从锈 胀裂缝宽度、黏结刚度、黏结能量等角度着手来分析 黏结性能与锈蚀率的关系.因此,为准确评估钢筋混 凝土结构的荷载及耐久性,亟待开展关于试件尺寸 对黏结性能的深入研究.

本研究采用中心拔出试验方法,讨论了试件尺 寸(10D,钢筋直径 $D = 14 \ 20 \ 25 \text{ mm}$)、锈蚀率(0%、 $0.5\% \ 1.0\% \ 2.0\% \ 5.0\% \ 8.0\% \ 10.0\%$)等对钢 筋与混凝土间黏结性能的影响,从黏结强度、黏结刚 度、黏结能量耗散、残余黏结力等角度探讨了不同锈 蚀率下黏结性能的劣化规律.

1 试验概况

1.1 材料性能

试验混凝土材料:P·O42.5 普通硅酸盐水泥, 中砂,石灰石碎石(粒径5~25 mm),普通自来水.混 凝土配合比为水泥:砂:石:水 =1: 1.35:3.0:0.49. 同时浇筑150 mm×150 mm×150 mm的立方体试件 测试混凝土抗压及劈裂强度.标准养护28 d后,测得 混凝土立方体平均抗压强度和劈裂强度分别为 43.53,3.32 MPa.

试件拉拔钢筋采用公称直径 D 为 14、20、 25 mm的 HRB400 变形钢筋,其力学性能见表 1.

表1 钢筋的力学性能

Tab. 1 Detailed bar characteristics and properties	Tab. 1	Detailed ba	characteristics	and	properties
--	--------	-------------	-----------------	-----	------------

D/mm	h /mm	$l_{\rm c}/{ m mm}$	f_y /MPa	$f_{\rm u}/{ m MPa}$	$E_{\rm s}/10^5{\rm MPa}$
14	1.10	9.0	438.65	585.57	2.02
20	1.61	9.80	466.57	618.59	2.03
25	1.82	12.30	444.66	598.33	2.10

注: D 为钢筋直径, h 为横肋高度, l_e 为肋间距, f_y 为钢筋屈服强度, f_u 为钢筋极限强度, E_s 为钢筋的弹性模量.

1.2 试件设计

试件制作参照 GB/T 50152—2012《混凝土结构 试验方法标准》,采用立方体拔出试件测试黏结性 能,试件尺寸为10D×10D×10D,其中D为锚固钢 筋直径(D = 14、20、25 mm), 锚固钢筋浇筑于立方 体试件中心位置,内配置三道 $\Phi 6@2.5D$ 的横向箍 筋(箍筋等级为 HRB300, 其 f, f, 分别为 332.21、 456.36 MPa). 钢筋黏结锚固长度 L=2D(较短黏结 段可近似认为黏结应力沿钢筋表面分布均匀,其主 要目的是测量钢筋与混凝土的局部黏结性能^[19]), 在试件黏结段两端位置埋置 PVC 脱黏套管,套管与 钢筋间隙内填充泡沫胶以防止浇筑过程中混凝土的 渗入,同时在非黏结段钢筋与箍筋位置采用环氧树 脂进行包裹,以避免其发生锈蚀而影响试验结果,试 件几何尺寸见图 1. 本试验所用立方体试件边长 a 为140、200、250mm(分别以 D14、D20、D25 表示), 钢筋理论锈蚀率 M_{loss}设为 0%、0.5%、1.0%、 2.0%、5.0%、8.0%、10.0%七组,考虑到试件的离 散性,每组3个试件,共计63个试件.



Fig. 1 Dimensions of specimens (mm)

1.3 钢筋加速锈蚀

本试验采用电化学方法对钢筋进行加速锈蚀, 装置见图 2. 标准养护28 d后,将多个试件串联放人 5%的 NaCl 溶液中浸泡7 d后(液面以不超过钢筋底 面为准)接通电源,恒流电源内含安培表与变阻器, 能记录通过锈蚀钢筋的电流大小,Tondolo 等^[9]认为 当电流密度超过0.25 mA/cm²时,相比于实际工程中 钢筋锈蚀,加速锈蚀后的黏结性能将产生消极的影 响,因此本文采用的电流密度为0.20 mA/cm^{2[20-21]}. 此外,一定数量的立方体试件也浸泡于 5% 的 NaCl 溶液中,与拉拔试件同条件养护,以测量 NaCl 溶液 浸泡后立方体的抗压及劈裂强度,同时每隔一段时 间将试件进行翻转,以确保试件锈蚀尽量均匀,当试 件达到理论锈蚀时间后将其从溶液中取出. 根据法 拉第定律,如式(1),通过控制电流大小与通电时间 来初步控制钢筋的锈蚀率.



钢筋加速锈蚀装置示意 图 2

Fig. 2 Electrochemical accelerated corrosion system

$$V_{\rm m} = \frac{55.847 \times I \times t}{2 \times 96487},\tag{1}$$

式中:V_m为锚固钢筋的质量损失,g;t为通电时间, h;I为平均通电电流,mA.

拉拔试验前进行混凝土抗压与劈裂测试,相比 于对照组,NaCl 溶液浸泡后的立方体平均抗压强度 和劈裂强度分别从 49.30、3.83 MPa 削减为 44.50、 3.38 MPa,其强度分别减少9.7%、11.7%.

1.4 加载试验

待所有试件均锈蚀完成后进行中心拔出试验, 试验在 WA-1000B 型电液式万能试验机上进行. 装置见图 3. 钢筋自由端安装两个高精度位移计测 量钢筋与混凝土相对滑移值,加载端下部安装一个 穿心力传感器采集拉拔力.采用美国 NI 高精度数据 采集系统,采样频率2048 Hz,将同步采集到的拔出



力与位移值传送至电脑. 根据 GB/T 50152-2012 《混凝土结构试验方法标准》,拉拔力加载速率设定 为 $0.03D^2$ kN/min.

1.5 锈蚀率测定与误差分析

根据 ASTM G1-03^[22]测试方法,待拔出试验完 成后,破坏试件取出钢筋,用切割机截取黏结段钢 筋,刮去钢筋上黏附的混凝土后,将钢筋用12%盐 酸溶液进行酸洗,然后经清水漂洗后,放入3%碳酸 钠溶液中中和,最后取出用清水二次冲洗,毛巾拭干 后放人105±5℃的烘箱内烘4h,待钢筋冷却后用 电子天平称重(精度0.01g).将每根试样称重后除 以钢筋实际长度(用精度为0.01 mm数显游标卡尺 测得),得到单位线密度 ρ_i ,最后取平均值作为锈蚀 后钢筋线密度 ρ_1 ,采用同样方法获得锈蚀前钢筋线 密度为 ρ_0 .实测钢筋质量损失率可通过式(2)得出, 其实测锈蚀率结果见表2.

$$M_{\rm a} = \frac{\rho_0 - \rho_1}{\rho_0} \times 100\%, \qquad (2)$$

式中: M_a 为钢筋实测质量损失率; ρ_0 和 ρ_1 分别为锈 蚀前后钢筋的线密度,g/mm.

表 2 钢筋质量损失误差测试结果 $\mathbf{T}_{\mathbf{f}}$

ab. 2	Test	error	of	steel	bar	mass	loss

钢筋	$ ho_0$		$\delta_{ m err,max}$				
编号 (g•mm ⁻¹) S1	S2	S3	S4	S5	/%
CR01	2.343	2.335	2.337	2.339	2.341	2.341	0.256
CR02	2.375	2.373	2.373	2.376	2.377	2.381	0.337
CR03	2.344	2.340	2.340	2.342	2.342	2.343	0.128
CR04	2.343	2.339	2.340	2.341	2.346	2.351	0.512
CR05	2.367	2.351	2.358	2.359	2.362	2.364	0.549

黏结段钢筋经清洗后如图4所示.可以发现,钢 筋在锈蚀质量损失为0.99%的情况下,有部分点蚀 的情况,但基本保持完好;当钢筋在锈蚀质量损失达 到5.42%时,钢筋表面均匀分布有较深的锈坑.



图4 酸清洗后锚固钢筋

Fig. 4 Longitudinal rebar with different corrosion level after cleaning procedure

为评估采用线密度方法测得钢筋锈蚀率的可靠 性,进行一个误差分析对比试验.具体过程:1)均匀 的截取5根直径为20mm,长度为500mm的非锈蚀 钢筋,测试其长度与质量获得线密度 ρ_0 ;2)将每根 钢筋随意截取5段长度为40mm的钢筋,获得每截 钢筋线密度 ρ_i .测试结果如表2所示,线性密度最大测试误差 $\delta_{err,max}$ 为

$$\delta_{\rm err,max} = \frac{\rho_{i,\rm max} - \rho_{i,\rm min}}{\rho_0} \times 100\%, \qquad (3)$$

式中: $\delta_{\text{err,max}}$ 为采用线密度方法获得的最大测试误差 值; $\rho_{i,\text{max}}$ 为截取钢筋最大线密度,g/mm; $\rho_{i,\text{min}}$ 为截取 钢筋最小线密度,g/mm.

由表2可知,最大测试误差可达到0.549%,相 比于钢筋质量损失,其误差已较大.经分析,误差的 产生主要有两个原因:1)测量误差.缘于钢筋截取 截面切口不可能绝对平滑,会造成测量时截面不同 位置由数显游标卡尺测得值存在微小差异;2)制作 误差.不同位置钢筋本身的线密度存有差异.由于本 误差值是通过采用各试件最大与最小线密度之差获 得,因而钢筋锈蚀后实测锈蚀率误差值通常会低于 最大误差值.因此,认为此测试方法获取的实测锈蚀 率仍具有一定的可行性. 2 试验结果

2.1 测试结果

钢筋与混凝土之间的平均黏结应力 τ 为

$$\tau = \frac{F}{\pi DL},\tag{4}$$

式中:7 为平均黏结应力, MPa; F 为拉拔力, kN; L 为 黏结长度, mm; D 为锚固钢筋直径, mm.

中心拔出试验结果见表 3. 其中 τ_u 为黏结强 度, S_u 为黏结强度对应的自由端滑移(峰值滑移), M_a 为钢筋实测质量损失率,w 为锈胀裂缝宽度.将 试件编号定义为 DA – B – C;其中字母 DA 代表试 件中钢筋直径($D = 14 \ 20 \ 25 \ mm$);字母 B 代表钢 筋理论锈蚀率($M_{loss} = 0\% \ 0.5\% \ 1.0\% \ 2.0\% \ 5.0\% \ 8.0\% \ 10.0\%$),字母 C 代表同一试验条件 下的试件编号,如 D14 – 0 – 1 表示理论锈蚀率为 0%,试件尺寸边长为 140 mm 的第一个试件.

表3 不同尺寸下试件试验结果

Tab. 3	Pull-out	test	for	specimens	of	different	dimension
--------	----------	------	-----	-----------	----	-----------	-----------

计化的日	M _a	/%	$ au_{ m u}$	'MPa	$S_{\rm u}$	w /	破坏	计估值目	Ma	/%	$ au_{ m u}$	'MPa	$S_{\rm u}$	w /	破坏
 讯什编 5	Е	Avg	Е	Avg	mm	mm	模式	风 件 细 亏	Е	Avg	Е	Avg	mm	mm	模式
D14 – 0 – 1	0	0	21.09	20.99	0.82	0	拔出	D20 – 2.0 – 3	1.92		34.80		1.91	0	拔出
D14 - 0 - 2	0		19.40		1.06	0	拔出	D20 - 5.0 - 1	6.65	5.91	27.80	23.79	0.16	0.48	劈裂
D14 - 0 - 3	0		22.48		1.07	0	拔出	D20 – 5.0 – 2	4.36		22.19		0.11	0.62	拔出
D14 - 0.5 - 1	0.74	0.56	27.73	24.70	0.90	0	拔出	D20 – 5.0 – 3	6.73		21.38		0.13	0.72	拔出
D14 - 0.5 - 2	0.52		23.12		1.18	0	拔出	D20 – 8.0 – 1	8.58	8.29	20.80	19.58	0.12	1.2	拔出
D14 - 0.5 - 3	0.42		23.22		0.94	0	拔出	D20 - 8.0 - 2	8.84		21.15		0.14	0.82	拔出
D14 - 1.0 - 1	1.17	1.18	26.60	27.61	1.27	0	拔出	D20 - 8.0 - 3	7.44		16.80		0.20	0.74	拔出
D14 - 1.0 - 2	0.99		31.10		0.71	0	拔出	D20 – 10. 0 – 1	11.66	10.43	17.66	17.88	0.22	1.86	拔出
D14 - 1.0 - 3	1.37		25.13		0.83	0	拔出	D20 – 10. 0 – 2	10.56		19.52		0.20	1.75	拔出
D14 - 2.0 - 1	2.41	2.37	29.30	30.80	1.11	0	拔出	D20 – 10. 0 – 3	9.07		16.45		0.10	0.92	拔出
D14 - 2.0 - 2	2.06		27.96		0.37	0	拔出	D25 – 0 – 1	0	0	24.74	23.06	2.54	0	拔出
D14 - 2.0 - 3	2.65		35.13		0.27	0	拔出	D25 – 0 – 2	0		21.50		2.04	0	拔出
D14 - 5.0 - 1	4.48	4.42	26.75	28.30	0.18	0.43	拔出	D25 – 0 – 3	0		22.93		1.64	0	拔出
D14 - 5.0 - 2	4.15		27.72		0.12	0.45	拔出	D25 – 0. 5 – 1	0.65	0.59	26.84	30.01	0.37	0	拔出
D14 - 5.0 - 3	4.63		30.42		0.23	0.38	拔出	D25 - 0. 5 - 2	0.56		28.69		0.62	0	拔出
D14 - 8.0 - 1	7.38	7.57	28.06	25.18	0.18	0.54	拔出	D25 - 0. 5 - 3	0.57		34.49		1.00	0	拔出
D14 - 8.0 - 2	7.34		25.19		0.17	0.54	拔出	D25 – 1.0 – 1	0.95	0.99	33.31	37.64	1.06	0	拔出
D14 - 8.0 - 3	7.98		22.30		0.07	0.64	拔出	D25 – 1.0 – 2	1.04		39.50		0.63	0	拔出
D14 - 10.0 - 1	10.35	10.38	25.01	22.85	0.16	0.62	劈裂	D25 – 1.0 – 3	0.97		40.10		1.08	0	拔出
D14 - 10.0 - 2	11.33		23.68		0.13	0.74	拔出	D25 – 2.0 – 1	1.76	1.76	20.94	22.41	0.34	0.92	拔出
D14 - 10.0 - 3	9.46		19.85		0.09	0.90	劈裂	D25 - 2.0 - 2	1.90		20.86		0.18	0.84	拔出
D20 - 0 - 1	0	0	18.70	18.95	1.34	0	拔出	D25 - 2.0 - 3	1.63		25.44		0.18	0.30	拔出
D20 - 0 - 2	0		19.12		1.53	0	拔出	D25 - 5.0 - 1	6.02	5.42	16.06	15.50	0.21	1.16	拔出
D20 - 0 - 3	0		19.02		1.80	0	拔出	D25 – 5.0 – 2	5.82		13.37		0.84	2.12	拔出
D20 - 0.5 - 1	0.56	0.52	30.64	26.47	0.39	0	拔出	D25 - 5.0 - 3	4.43		17.08		0.62	1.80	拔出
D20 - 0.5 - 2	0.58		24.09		1.48	0	拔出	D25 – 8.0 – 1	7.81	8.05	12.46	12.99	0.13	2.74	拔出
D20 - 0.5 - 3	0.43		25.49		0.62	0	拔出	D25 - 8.0 - 2	7.59		12.83		0.10	1.72	拔出
D20 - 1.0 - 1	1.10	0.99	35.37	30.78	0.78	0	拔出	D25 - 8.0 - 3	8.76		13.70		0.24	2.26	拔出
D20 - 1.0 - 2	0.99		29.44		0.67	0	拔出	D25 – 10.0 – 1	12.81	12.30	8.21	8.51	0.02	4.18	拔出
D20 - 1.0 - 3	0.88		27.52		0.56	0	拔出	D25 – 10.0 – 2	11.79		8.81		0.04	4.59	拔出
D20 - 2.0 - 1	3.18	2.38	31.51	31.54	0.19	0.66	拔出	D25 – 10. 0 – 3	_		_	_	_	_	_
D20 - 2.0 - 2	2.03		28.31		0.35	0.26	拔出								

注:表中 E 为试验值, Avg 为平均值;编号为 D25-10.0-3 的试件数据失效.

2.2 最大锈胀裂缝宽度

考虑到锈胀裂缝宽度对黏结性能的影响,本试 验采用裂缝测宽仪记录拔出试验前锈蚀试件的最大 裂缝宽度,见图5.



图 5 试件 D20-10.0-3 裂纹开展情况

Fig. 5 Typical cracking patterns of specimen D20-10.0-3 试验发现,试件尺寸的不同其裂纹开展情况也 有所差别,随着试件尺寸的增长,其锈胀裂纹开展的 越早,且其最大锈胀裂纹越宽(图6);当锈蚀率约为 5%时,钢筋直径为14、20、25 mm的试件其沿锚固长 度方向的最大裂缝宽度分别为0.42、0.61、 1.69 mm;当钢筋锈蚀率约10%时,钢筋直径为14、 20、25 mm的试件其最大裂缝宽度分别达到0.75、 1.51、4.39 mm,钢筋直径为25 mm试件的最大裂缝 宽度约为钢筋直径14 mm试件的5.8 倍.



Fig. 6 Maximum crack width vs. achieved corrosion level

2.3 黏结 – 滑移曲线

不同锈蚀率下各尺寸试件黏结 - 滑移曲线见图 7,其中 S 为试件自由端滑移. 从图 7 可看出,随钢筋 锈蚀率的增加,各试件的黏结强度、初始黏结刚度 (上升段斜率)均呈现出先增长后逐渐下降的趋势. 这缘于锈蚀率较低时(未出现锈胀裂纹),其锈蚀产 物的膨胀增加了钢筋与周围混凝土间摩擦力,因而 其黏结性能有所提高,与相关学者的结论基本一 致^[11];当锈蚀率较高时(出现锈胀裂纹),由于混凝 土保护层的开裂以及对钢筋的约束作用下降,因而 其黏结强度、初始黏结刚度有所衰减.

2.4 破坏模态

典型的试件破坏模式主要分为两种:1)钢筋拔

出破坏. 混凝土与横向箍筋具有良好的约束,试件内 部钢筋被缓慢拔出而破坏. 当试件处于低锈蚀率时 (未出现锈胀裂纹),试件黏结应力几乎呈直线增长 至黏结强度,随后黏结应力逐渐下降至试件拔出,整 个过程无裂纹开展;当试件处于较高锈蚀率时(锈 胀裂纹出现),可观察到试件在加载过程中锈胀裂 纹逐渐加宽、延伸,最终钢筋被拔出;2)劈裂破坏. 如试件编号为 D14 - 10.0 - 1、D14 - 10.0 - 3、 D20 - 5.0 - 1. 其最大拉拔荷载主要取决于混凝土 保护层的开裂程度,在达到黏结强度劈裂后,黏结应 力迅速下降,劈裂裂缝形成.

2.5 黏结强度

图 8 为各尺寸试件平均黏结强度与锈蚀率的关 系曲线.可看出,不同尺寸的试件其平均黏结强度随 锈蚀率的变化趋势基本一致,仅表现出受锈蚀率影 响幅度有所差异.在低锈蚀率的情况下(未出现锈 胀裂纹),随着锈蚀率的增加,锈蚀产物的膨胀改变 了钢筋表面的粗糙程度,在一定程度上增加了钢筋 与周围混凝土界面的摩擦抵抗力,导致其黏结强度 呈逐渐增长的趋势;相比于其他钢筋直径(D=14、 20 mm)的试件,随着锈蚀水平的增加,直径为 25 mm的试件其黏结强度展现出较快增长速率,其 现象归因于直径为25 mm的试件其黏结长度较其他 钢筋直径的试件长,加上锈蚀产物难以从 PVC 管溢 出,从而锈蚀产物更充分的被用来增加钢筋与混凝 土界面的摩擦抵抗力:对钢筋直径为14、20、25 mm的 试件,其黏结强度分别在锈蚀率为2.37%、2.38%、 0.99%时达到最大,较非锈蚀试件相比,其增长幅度 分别达到46.7%、66.4%、63.2%;当试件处于较高锈 蚀率时(出现锈胀裂纹),随着锈蚀率的进一步增加, 其黏结强度逐渐退化,且较大钢筋直径(D=25 mm) 的试件受锈蚀率的影响明显高于较小钢筋直径(D= 14、20 mm)的试件,这主要是由于较大尺寸的试件其 裂缝开展越早,较宽的裂缝削弱了混凝土对钢筋的约 束;对于钢筋直径为14、20、25 mm的试件,锈蚀率分 别为10.38%、10.43%、12.30%时,其黏结强度下降 幅度分别为 25.8%、43.3%、77.3%.

2.6 自由端峰值滑移

自由端峰值滑移随锈蚀率的关系曲线见图 9. 由图可知,对于非锈蚀试件,其峰值滑移随试件尺寸 的增大而增加;随锈蚀率的增加,各试件的峰值滑移 呈现出逐渐下降的趋势,在锈胀裂纹未出现前,其峰 值滑移下减较为缓慢,当锈胀裂纹出现后,其峰值滑 移急速减小,而后随锈蚀率的进一步增加其峰值滑 移下降速率基本趋于平缓,其峰值滑移的下降意味 着抵抗拔出破坏的能量削减,延性下降.





Fig. 7 Bond stress-slip curves at various reinforcement corrosion levels with different dimensions of specimens



图 8 黏结强度与锈蚀率的关系

Fig. 8 Bond strength vs. achieved corrosion level



图 9 自由端峰值滑移与锈蚀率的关系 Fig. 9 Free-end slips vs. achieved corrosion level

2.7 黏结能量耗散

将黏结能量定义为黏结应力 - 滑移曲线在上升 段所围得面积^[7,23],即峰值滑移前黏结应力与滑移 值的积分:

$$E = \int_0^{S_u} \tau(S) \,\mathrm{d}S, \qquad (5)$$

式中:E 为黏结能量, N/mm; S_u 为峰值滑移, mm; $\tau(S)$ 为黏结应力, MPa;S 为滑移值, mm.

黏结能量与锈蚀率的关系曲线见图 10. 结果表 明,非锈蚀的情况下,随着试件尺寸的增大其黏结能 量越大,对钢筋直径为 14、20、25 mm的试件,其黏结 能量分别为 17. 54、24. 30、39. 11 N/mm; 当锈胀裂 纹出现后,黏结能量急速削减,而后随着锈蚀率的持 续增大其黏结能量削减缓慢,主要源于混凝土锈胀 开裂造成混凝土对钢筋的约束作用下降,黏结能量 大部分消散,而后随着锈蚀率的增加,环向拉应力主 要由箍筋提供,而混凝土的约束作用较小,因而黏结 能量损失也较小;此外,相比于较小钢筋直径(*D* = 14、20 mm)的试件,较大钢筋直径(*D* = 25 mm)的试 件黏结能量受锈蚀率的影响更为敏感; 当锈蚀率约 为 10.0% 时,各试件黏结能量基本完全丧失,呈脆 性破坏,不宜继续承载.



Fig. 10 Energy dissipation vs. achieved corrosion level

2.8 黏结刚度

为研究锈蚀率对初始滑移阶段(*S* = 0.01、 0.10 mm)黏结应力的影响,以切线刚度近似表示黏 结 - 滑移曲线的上升段斜率(黏结刚度),其实际上 反应着抵抗拔出破坏的能量:

$$\eta(S) = \frac{\tau(S)}{S},\tag{6}$$

式中: $\eta(S)$ 为切线黏结刚度, MPa/mm; S为滑移值, mm; $\tau(S)$ 为相应滑移对应的黏结应力, MPa.

同一滑移量对应的黏结应力实际上代表着切线 刚度的变化趋势,为此,将初始滑移对应的黏结应力 与锈蚀率的关系曲线绘于图 11. 当 *S* = 0.01 mm时, 钢筋直径为 20、25 mm试件的黏结刚度随着锈蚀率 的增加呈现出先增大后逐渐下降的趋势,而钢筋直 径为 14 mm 试件由于微滑移阶段复杂的应力状态, 其黏结刚度 随锈蚀 率变 化规律 不明显;当 *S* = 0.10 mm时,各试件的黏结刚度均随着锈蚀率的增 长而呈现出先增长后削减的趋势,在锈胀裂纹出现 前其黏结刚度达到峰值,而后随着锈胀裂纹的加宽 而逐渐衰减,与前面所讨论黏结强度的变化规律较 为相似.



图 11 不同滑移值时黏结应力与锈蚀率的关系

Fig. 11 Bond stress vs. corrosion level at different slips

2.9 残余黏结强度

图 12 为平均残余黏结应力与锈蚀率的关系曲 线,残余黏结应力定义为当钢筋滑移达到钢筋横肋 间距时相应的黏结应力^[19].从图可看出,随着锈蚀 率的增加,平均残余黏结应力先有所增长而后缓慢 下降,对于钢筋直径为14、20、25 mm试件,在锈胀裂 纹出现前(锈蚀率分别为2.37%、2.38%、0.99%) 其残余黏结应力达到峰值,较非锈蚀时相比,其增长 幅度分别为25.5%、89.3%、15.2%.



图 12 残余黏结应力与锈蚀率的关系



图 13 为相对残余黏结强度(残余黏结应力与 黏结强度之比)与锈蚀的关系曲线,由图可知,试件 尺寸越大其相对残余黏结强度越大,根据试验结果 线性回归拟合分析可获得残余黏结强度与试件尺寸 的关系模型,结合式(4),其可通过试件尺寸钢筋直 径来初步评估残余黏结应力.

 $\lambda = \tau_r / \tau_u = 0.025D - 0.20,$ (7) 式中: τ_r 为残余黏结应力, MPa; τ_u 为黏结强度, MPa; D 为试件内部钢筋直径, mm.

为评估拟合式与试验值的耦合程度,拟采取正态 分布进行精度分析,即 $X \sim N(\mu, \sigma^2) = N(\lambda, \sigma^2)$.

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \lambda)^2 / n, \qquad (8)$$

式中x_i为单个试验值,n为试验总数.

通过式(8)计算可得出图 14 正态分布曲线,其 中试验数据在 P(0.6λ ≤X≤1.4λ)上下波动的概率 可达到 65.6%,表明拟合式(7)能较好的耦合试验 值,具有一定的适用性.



图 13 相对残余黏结强度与锈蚀率的关系 Fig. 13 Relative residual bond stress vs. corrosion level



3 结 论

 1)随着锈蚀率的增加,试件尺寸越大其锈胀裂 纹出现的越早且最大锈胀裂纹越宽.

2)随着混凝土恶化及钢筋锈蚀率的增加,试件 黏结强度、黏结刚度均呈现出先增长后削减的趋势, 而黏结能量、残余黏结应力随锈蚀率的增加逐渐下 降;相比于较小钢筋直径(*D* = 14、20 mm)的试件, 较大钢筋直径(*D* = 25 mm)的试件的黏结强度、黏 结刚度受锈蚀率的影响更加显著.

3)锈胀裂纹出现前,试件自由端滑移值、黏结 能量下降较为缓慢;当锈胀裂纹出现后,其自由端滑 移值、黏结能量急剧下降,而后随着锈胀裂纹的加 宽,其下降趋势较为平缓.

4)在不同锈蚀率的影响下,相对残余黏结应力 随试件尺寸的增大而增加;基于试验结果,建立了不 同锈蚀率下残余黏结应力与试件尺寸的关系式.

参考文献

[1] 陈朝晖, 谭东阳, 曾宇, 等. 锈蚀钢筋混凝土粘结强度试验
 [J]. 重庆大学学报, 2016(1):79. DOI:10.11835 /j. issn. 1000
 -582X.2016.01.011

CHEN Zhaohui, TAN Dongyang, ZENG Yu, et al. Deterioration of reinforced-concrete bond strength due to corrosion [J]. Journal of Chongqing University, 2016(1): 79. DOI:10.11835/j.issn.1000 -582X.2016.01.011

- [2] COCCIA S, IMPERATORE S, RINALDI Z. Influence of corrosion on the bond strength of steel rebars in concrete [J]. Materials & Structures, 2016, 49(1/2):537. DOI:10.1617/s11527 - 014 -0518 - x
- [3] 张白,陈俊,杨鸥. 锈蚀钢筋混凝土黏结性能及本构关系的试验研究[J]. 硅酸盐通报, 2018, 37(2):0417
 ZHANG Bai, CHEN Jun, YANG Ou. Experimental research on bond behavior and bond stress-slip relationship between corroded steel bars and concrete [J]. Bulletin of the Chinese Ceramic Society, 2018, 37(2):0417
- [4] ZHAO Y X, LIN H W, WU K, et al. Bond behaviour of normal/ recycled concrete and corroded steel bars [J]. Construction & Building Materials, 2013, 48 (11): 348. DOI: 10. 1016/ j. conbuildmat. 2013.06.091

- 土尼印彩响

• 97 •

- [5] CORONELLI D, HANJARI K Z, LUNDGREN K. Severely corroded RC with cover cracking [J]. Journal of Structural Engineering Asce, 2013, 139(2):221
- [6] KHAN I, FRANCOIS R, CASTEL A. Prediction of reinforcement corrosion using corrosion induced cracks width in corroded reinforced concrete beams [J]. Cement & Concrete Research, 2014, 56(56):84. DOI:10.1016 /j. cemconres.2013.11.006
- [7] ZHOU H J, LIANG X B, ZHANG X L, et al. Variation and degradation of steel and concrete bond performance with corroded stirrups[J]. Construction & Building Materials, 2017, 138(5):56. DOI:10.1016/j.conbuildmat.2017.02.007
- [8] TREZOS K G, SFIKAS I P, PASIOS C G. Influence of water-tobinder ratio on top-bar effect and on bond variation across length in self-compacting concrete specimens [J]. Cement & Concrete Composites, 2014, 48 (4): 127. DOI: 10. 1016/j. cemconcomp. 2013.11.012
- [9] TONDOLO F. Bond behavior with reinforcement corrosion [J]. Construction & Building Materials, 2015, 93(9):926. DOI:10. 1016/j. conbuildmat. 2015. 05. 067
- [10] WU Y Z, LYU H L, ZHOU S C, et al. Degradation model of bond performance between deteriorated concrete and corroded deformed steel bars[J]. Construction & Building Materials, 2016, 119(8): 89. DOI:10.1016/j. conbuildmat. 2016.04.061
- [11] MA Y, GUO Z, WANG L, et al. Experimental investigation of corrosion effect on bond behavior between reinforcing bar and concrete[J]. Construction & Building Materials, 2017, 152(10): 240. DOI:10.1016/j. conbuildmat.2017.06. 169
- [12] FERNANDEZ I, ETXEBERRIA M, MARÍ A R. Ultimate bond strength assessment of uncorroded and corroded reinforced recycled aggregate concretes [J]. Construction & Building Materials, 2016, 111(5):543. DOI:10.1016 /j. conbuildmat.2016.02.150
- [13]何世钦,贡金鑫. 钢筋混凝土梁中锈蚀钢筋粘结性能的试验研究[J]. 哈尔滨工业大学学报,2006,38(12):2167
 HE Shiqin, GONG Jinxing. Experimental studies on bond characteristics of corroded steel bar in reinforced concrete beam[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2006, 38(12):2167
- [14]肖建庄, 雷斌. 锈蚀钢筋与再生混凝土间粘结性能试验研究[J]. 建筑结构学报, 2011, 32(1):58

XIAO Jianzhuang, LEI Bin. Experimental study on bond behavior between corroded steel bar and recycled concrete [J]. Journal of Building Structures, 2011, 32(1):58

- [15] FANG C, LUNDGREN K, CHEN L, et al. Corrosion influence on bond in reinforced concrete [J]. Cement & Concrete Research, 2004, 34(11):2159. DOI:10.1016 /j. cemconres. 2004.04.006
- [16] LAN C, KIM J H J, YI S T. Bond strength prediction for reinforced concrete members with highly corroded reinforcing bars[J]. Cement & Concrete Composites, 2008, 30 (7): 603. DOI: 10. 1016/ j. cemconcomp. 2008.03.006
- [17] CHOI Y S, YI S T, KIM M Y, et al. Effect of corrosion method of the reinforcing bar on bond characteristics in reinforced concrete specimens[J]. Construction & Building Materials, 2014, 54 (3): 180. DOI:10.1016/j.conbuildmat.2013.12.065
- [18] ZHOU H, LIANG X, WANG Z, et al. Bond deterioration of corroded steel in two different concrete mixes [J]. Structural Engineering & Mechanics, 2017, 63(6):725
- [19] 徐港. 锈蚀钢筋混凝土粘结锚固性能研究[D]. 武汉:华中科 技大学, 2007
 XU Gang. Research on anchorage properties for corroded bar in concrete [D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2007
- [20] GIORDANO L, MANCINI G, TONDOLO F. Reinforced concrete members subjected to cyclic tension and corrosion [J]. ACT, 2011, 9(3):277
- [21] MANCINI G, TONDOLO F. Effect of bond degradation due to corrosiona literature survey [J]. Structural Concrete, 2015, 15 (3):408
- [22] Standard practice for preparing, cleaning, and evaluating corrosion test specimens: ASTM G1 – 03 [S]. US – ASTM, 2011. DOI:10. 1520/G0001 – 03R11
- [23] GARCIA-TAENGUA E, MARTÍ-VARGAS J R, SERNA P. Bond of reinforcing bars to steel fiber reinforced concrete [J]. Construction & Building Materials, 2016, 105(2):275. DOI:10. 1016/j. conbuildmat. 2015. 12. 044

(编辑 赵丽莹)