DOI:10.11918/201901172

高强方钢管轻骨料混凝土桁架加劲T型节点试验

王万祯,李 华,吴晓聪,倪威康

(宁波大学 土木与环境工程学院,浙江 宁波 315211)

摘 要:为考察支主管间设置的加劲板构造和支主管截面宽度比对高强方钢管轻骨料混凝土桁架 T型节点破坏模式、承载 力、连接区应力和应变的分布及演化等受力性能的影响,对加劲节点和常规节点进行了支管轴压静力加载试验.试验结果表 明:高强方钢管轻骨料混凝土桁架 T型节点的典型破坏模式有连接区主管受压上翼缘凹陷、主管腹板凸曲、主管弯曲、支管侧 倾失稳、加劲板屈曲、支主管焊缝开裂和加劲板与支管焊缝开裂等.常规节点的承载力取决于支管根部及其焊缝的承载强度 和连接区主管上翼缘的局部承压强度,其荷载-位移曲线形成流塑平台.加劲节点的承载力取决于包括加劲板扩散效应的支 管根部及其焊缝的承载强度、连接区主管上翼缘扩散承压强度和加劲板屈曲强度,其荷载-位移曲线呈渐变上升趋势,没有 屈服平台.加劲板明显提高了T型节点的承载力,加劲节点的屈服承载力和极限承载力较常规节点分别提高 10.0%~40.0% 和15.0%~48.3%,加劲节点的承载力随支主管截面宽度比的增加而提高.

关键词:T型节点;高强方钢管;轻骨料混凝土;加劲板;试验;承载力

中图分类号: TU391 文献标志码: A 文章编号: 0367-6234(2020)08-0103-09

Tests on T-joints with stiffening plates of lightweight aggregate concrete-filled high strength steel square tube truss

WANG Wanzhen, LI Hua, WU Xiaocong, NI Weikang

(School of Civil and Environmental Engineering, Ningbo University, Ningbo 315211, Zhejiang, China)

Abstract: To study the effect of the stiffening plates between brace and chord and the width ratio of brace section to chord section on failure mode, bearing capacity, and distribution and evolution of stress and strain in connection zone of T-joints of lightweight aggregate (LWA) concrete-filled high strength steel square tube truss, static loading tests under axial compression on brace were performed on T-joint with stiffening plates and traditional T-joint. Tests results show that typical failure modes of T-joints of LWA concrete-filled high strength steel square tube truss included concave of top flange of chord in connection zone, convex of chord webs, bending of chord, lateral instability of brace, buckling of stiffening plates, crack of weld between chord and brace, and crack of weld between stiffening plates and brace. The bearing capacity of the traditional T-joint depended on the compressive strength of brace root and its welds and the local compression zone of top flange of chord in connection zone, and there was a flow-plastic platform in the load-displacement curve of the traditional T-joint. The bearing capacity of the stiffened T-joints depended on the compressive strength of brace root and its welds, the diffusion compression zone of top flange of chord in connection zone, and the buckling strength of stiffening plate. The load-displacement curves of the stiffened T-joint showed gradual upward trend without flow-plastic platform. The bearing capacity of the T-joints was obviously improved by the stiffening plates. The yield load and ultimate bearing capacity of the stiffened joints increased by 10.0% -40.0% and 15.0% -48.3% compared with those of the traditional T-joint, respectively. The yield load and ultimate bearing capacity of the stiffened joints increased with the increase of the width ratio of brace section to chord section.

Keywords: T-joint; high strength steel square tube; lightweight aggregate concrete; stiffening plate; test; bearing capacity

钢管桁架结构中,主管和支管均为轴力构件,结 构受力合理,在大跨度结构中得到广泛应用.受力复

收稿日期: 2019-01-25

基金项目: 国家自然科学基金(51878360);

浙江省基础公益技术研究计划(LGF18E080007); 宁波市领军和拔尖人才工程项目

作者简介:王万祯(1974—),男,教授

通信作者: 王万祯, wangwanzhen1975@ sina. com

杂的桁架节点直接影响结构受力性能和安全,为钢 管桁架结构中的研究热点.

Feng 和 Chen 等^[1-5]对钢管(混凝土)桁架 T 型 和 X 型节点进行了试验和理论分析,结果表明,节 点典型的破坏模式为支管根部屈曲和侧倾失稳、主 管翼缘内凹、腹板外凸、主管塑性破坏和支主管焊缝 开裂;Qian 等^[6]对主管浇灌混凝土的圆钢管 X 型节 点进行的疲劳试验结果显示,节点的残余强度和支 主管连接区裂纹扩展面积占比呈线性关系: Huang 等^[7]对主管浇灌混凝土的圆钢管 K 型节点进行的 试验表明,主管冲剪破坏是节点的典型破坏模式: Xu 等^[8]对主管浇灌混凝土的圆钢管 TY 型、K 型和 KT 型节点进行的试验显示,节点区应力分布和应力 集中系数取决于节点形式;陈誉等^[9-10]对圆钢管和 矩形钢管 X 型节点进行了试验研究,结果显示,主 管(支管)浇灌混凝土的节点,支管(主管)根部进入 塑性,主管(支管)保持弹性;马昕煦等^[11]对T型节 点进行了试验和有限元分析,考察了垫板、传力板对 节点受力性能的影响;程斌等^[12]对方型鸟嘴式 T 型 钢管节点进行的试验和有限元分析结果表明,节点 的应力集中系数峰值低于传统节点;武振宇等[13]研 究了支主杆宽度比、高宽比、主杆截面高度及壁厚对 节点刚度的影响;杨文伟等^[14]对矩形不锈钢管 X 型 节点进行的试验结果显示,节点的典型破坏模式为 主管翼缘塑性、主管腹板屈曲和支管局部屈曲.

在闭口截面方钢管内焊接加劲板,构造复杂,不 便施工,焊接工作量大.主管内未焊接加劲板的钢管 桁架节点,支管受压时,主管易发生内凹屈曲;支管 受拉时,主管易发生外凸变形,恶化节点区焊缝应力 状况,致其过早开裂;主管内未焊接加劲板的钢管桁 架节点的承载力过低.在主管内浇灌混凝土,既可简 化在闭口截面方钢管内焊接加劲板的复杂构造,又 可避免未焊接内加劲板时主管局部屈曲(受压)和 节点区焊缝过早开裂(受拉).

以往对钢管混凝土桁架节点的研究中,多是在 主管内浇灌普通混凝土,普通混凝土自重大,无疑增 加了结构自重.相比于普通混凝土,轻骨料混凝土具 有自重轻和长期强度高等优点.在高强钢管内浇灌 轻骨料混凝土,形成高强轻质桁架结构,既提高了桁 架结构承载力,又不过多增加结构自重.

本文对支主管内均浇灌轻骨料混凝土的高强方 钢管 T 型节点进行静力加载试验,获得其破坏模 式、承载力、应力和应变分布及演化,为该类桁架节 点的工程应用提供试验依据.

1 T型节点试验概况

1.1 试件设计

试验共设计了如图 1、2 和表 1 所示的高强方钢 管轻骨料混凝土桁架常规 T 型节点试件 CTO(简称 "常规节点")和加劲 T 型节点试件 CT1 ~ CT3(简称 "加劲节点"),用以考察加劲板构造和支主管截面 宽度比 $\beta = b_1/b_0$ 对 T 型节点受力性能的影响,其 中, b_1 和 b_0 分别为支管和主管截面宽度. 4 个节点试件的支主管均采用 Q345 · B 钢、 E50 型焊条焊接加工制作,支管采用四面围焊角焊 缝垂直焊接于主管上翼缘中央.加劲节点中,两块厚 度为6 mm、外形为等腰直角三角形的加劲板采用双 面角焊缝对称焊接于主管上翼缘和支管上,加劲板 直角边长约为支管截面宽度的 1.6~1.7 倍.为避免 加劲板焊缝与支主管焊缝相交,确保支主管间焊缝 (主焊缝)连续贯通,加劲板直角顶点开设如图 2(d) 所示的边长为 30 mm 的等腰直角三角形焊接孔.



图1 常规 T 型节点试件 CT0 的细部构造

Fig. 1 Details of traditional T-joint specimen CTO



图 2 加劲 T 型节点试件 CT1 ~ CT3 的细部构造

Fig. 2 Details of T-joints specimens CT1 – CT3 with stiffening plates

表1 T型节点构造参数

Tab. 1 Parameters of T-joints

			-	
试件参数	b_1/mm	<i>m/</i> mm	n∕mm	β
СТО	100	_	—	0.5
CT1	100	141	242	0.5
CT2	140	198	322	0.7
CT3	180	255	402	0.9

各节点试件的支主管内均浇灌陶粒轻骨料混凝 土,按《轻骨料混凝土技术规程》^[15]要求养护28 d.该 陶粒轻骨料混凝土的配合比为,水:水泥:砂:陶粒 = 1:2:2:3.5,水泥采用 42.5R 级普通硅酸盐水泥, 细骨料为中等粒径的天然河砂,粗骨料采用最大粒 径为 20 mm 的黏土陶粒. 经称重计算,该陶粒轻骨 料混凝土的容重 $\rho_{LWAC} \approx 1580 \text{ kg/m}^3$,较普通混凝土 的公称容重 $\rho_{oc} = 2400 \text{ kg/m}^3$ 约减轻自重 1/3.算及 方钢管自重,方钢管轻骨料混凝土 T 型节点自重较 方钢管普通混凝土 T 型节点约减轻 20% ~ 25%.

1.2 试验加载方案

图 3 为 T 型节点试验加载示意图和加载照 片,主管水平放置于由横梁和可移动轨道组成的约 束平台上,主管两端分别连接于可动铰支座和固定 铰支座上,采用 500 t 压力机对支管末端施加轴压 荷载.



(b) 试验照片

图 3 T 型节点试验加载图

Fig. 3 Picture of loading test of T-joints

T型节点试验加载分预加载和正式加载.预加 载的目的是调整加载轴力线与支管轴线重合,采用 数值模拟极限荷载的10%进行预加载,反复调整加 载轴力线位置,直至支管根部对称布置的两位移计 采集的位移误差小于5%.正式加载时,每级荷载增 幅为10 kN,每级荷载停留20 s,用于采集应变和位 移数据,直到荷载无法继续增加,加载结束.

1.3 试验测试方案

在各试件对称轴线处靠近支管根部的主管上翼 缘对称布置两个位移计(图3),用以获取主管跨中 挠度随加载进程的变化情况.为获取支主管焊缝和 加劲板焊缝处的应变分布及演化,在各试件对称轴 线一侧距焊缝 10 mm 处的支主管壁和加劲板上布 置应变花,详见图4~6,其中,支主管焊缝测点编号 为T1~T14,加劲板焊缝测点编号为S1~S12,沿支 主管轴向、45°方向和宽度方向的应变编号分别为 A、B和C,括号内编号为支管轴线对称位置测点.



Fig. 5 Strain gauges arrangement of specimens CT1 - CT2



图 6 试件 CT3 的应变测点布置



1.4 材性试验

参照《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验 方法》^[16]的规定,采用与T型节点试件同批次的 Q345钢板和E50焊缝制作厚度分别为6、8 mm钢 板和焊缝材性试件各3件,进行材性试验,测得其力 学性能参数见表2,其中, f_y 、 f_u 、 E_s 、 v_s 和 ε_f 分别为屈 服强度、极限强度、弹性模量、泊松比和断后伸长率.

表 2 钢材和焊缝材性试验结果

Tab. 2 Mechanical	properties	of tested	steels and	welds
-------------------	------------	-----------	------------	-------

材料类别	$f_{\rm y}/{ m MPa}$	$f_{\rm u}/{ m MPa}$	$E_{\rm s}/{ m GPa}$	$\nu_{\rm s}$	$arepsilon_{ m f}/\%$
6 mm 钢板	336.2	475.6	1.76	0.28	26.0
8 mm 钢板	333.1	475.6	1.86	0.27	24.0
6 mm 焊缝	341.8	495.5	1.77	0.27	25.2
8 mm 焊缝	348.5	517.4	1.85	0.29	23.2

采用与 T 型节点支主管内浇灌的轻骨料混凝 土相同的材质和配合比,制作6个轻骨料混凝土标 准立方体试块,按《轻骨料混凝土技术规程》^[15]的要 求养护28 d. 陶粒轻骨料混凝土标准立方体试块受 压破坏时沿轴压方向形成竖向裂缝,裂缝扩展贯穿 整个试块(图7).轻骨料混凝土中黏土陶粒的强度 小于水泥砂浆,粗骨料先行破坏,裂缝沿轴压方向扩 展阻力小,形成贯通裂缝.试验测得该陶粒轻骨料混 凝土标准立方体的抗压强度 $f_{\rm ex}$ = 30.2 MPa, 弹性模 量 $E_c = 1.54 \times 10^4$ MPa, 泊松比 $\nu_c = 0.19$.



图 7 轻骨料混凝土立方体试块受压破坏照片 Fig. 7 Failure picture of LWA concrete cube

T型节点试验结果及分析 2

2.1 试验现象和破坏模式

图 8~11 分别为试件 CT0~CT3 的试验破坏形 态,高强方钢管轻骨料混凝土 T 型节点典型的破坏 模式有:1)主管受压上翼缘内凹;2)主管腹板外凸; 3) 主管弯曲:4) 支管平面外失稳;5) 支主管焊缝开 裂;6)加劲板屈曲;7)加劲板与支管焊缝开裂.

试件 CTO 加载到极限荷载的 85% 之前未出现 明显的破坏迹象;加载至极限荷载的90%时,靠近 支主管焊缝处的主管上翼缘出现轻微凹陷,支管正 下方的主管两腹板轻微鼓曲,主管弯曲:加载至极限 荷载的95%时,主管内传来轻骨料混凝土碎裂声; 加载至极限荷载时,支主管焊缝开裂,试验停止.

试件 CT1 加载至极限荷载的 80% 时,支主管侧 面焊缝附近的主管上翼缘出现轻微凹陷,主管弯曲; 加载至极限荷载90%时,左侧加劲板屈曲,支管正 下方的主管两腹板鼓曲:加载至极限荷载的95%

时,右侧加劲板屈曲;加载至极限荷载时,主管内传 来碎裂声, 左侧加劲板与支管焊缝下端开裂.

试件 CT2 加载至极限荷载的 75% 时,主管内传 出碎裂声, 左侧加劲板轻微屈曲: 加载至极限荷载的 85%时,主管上翼缘凹陷,支管发生轻微平面外侧 倾;加载至极限荷载的95%时,主管腹板凸曲;加载 至极限荷载时,支管平面外侧倾失稳,主管弯曲变形 过大,为保护加载设备,停止加载.

试件 CT3 加载至极限荷载的 75% 时,加劲板屈 曲;加载至极限荷载的90%时,主管弯曲、上翼缘凹 陷;加载至极限荷载时,主管腹板凸曲,主管内传来 碎裂声,支管平面内侧倾失稳.



(b) 主管局部变形

(c) 焊缝开裂

图 8 试件 CT0 的破坏形态

Fig. 8 Failure modes of specimen CTO



(a) 主管弯曲、翼缘凹陷、腹板凸曲



(b) 加劲板屈曲

(c) 焊缝开裂

图 9 试件 CT1 的破坏形态

Fig 9 Failure modes of specimen CT1



(a) 主管弯曲、加劲板屈曲

(b) 主管腹板凸曲

图 10 试件 CT2 的破坏形态

Fig. 10 Failure modes of specimen CT2

2.2 荷载 - 位移曲线和承载力

图 12 和表 3 列出了各试件的支管轴压荷载 -主管跨中位移曲线和主要加载阶段的试验结果, 可见,T型节点经历了3个变形阶段:弹性阶段、弹 塑性阶段和塑性阶段.





图 12 各试件的荷载 - 位移曲线

Fig. 12 Load-displacement curves of specimens

常规节点试件 CTO 加载至屈服后形成流塑平 台,常规节点的支管轴压力传至主管上翼缘局部区 域,主管形成局部塑性铰区,极限承载力较屈服承载 力提升不大,形成屈服平台.

加劲节点加载至屈服后呈渐变上升趋势,极限 承载力较屈服荷载明显提升.加劲板使主管承受的 压应力在更宽阔区域内分散分布,降低了主管上翼 缘的压应力集中程度,主管上翼缘渐次进入屈服,后 续屈服的主管上翼缘和腹板区明显提升了节点的极 限承载力.加劲节点的屈服承载力、极限承载力、主 管上翼缘凹陷(腹板凸曲)荷载、支管侧倾失稳荷载 较常规节点分别提高 10.0% ~40.0%、15.0% ~ 48.3%、23.3% ~143.3%、30.0% ~53.2%.

加劲节点的荷载 - 位移曲线随支主管截面宽度 比β的增大而上移,支管截面增大,参与承压的主管 上翼缘及轻骨料混凝土面积增大,试件的屈服承载 力和极限承载力均明显提升.支主管截面宽度比β 越小的试件,主管跨中位移越大,支管截面越小,主 管上翼缘及其轻骨料混凝土的承压面积越小,应力 集中越严重,主管局部弯曲变形越大.

表 3 各试件主要加载阶段的试验结果 Tab. 3 Test results of specimens at key loading points

试件参数	$P_{\rm y, j}/{\rm kN}$	$\Delta P_{\rm y, j}/\%$	$P_{\rm u, j}/{\rm kN}$	$\Delta P_{\rm u, j}/\%$	$P_{\rm b,\ c}/{\rm kN}$	$\Delta P_{ m b, c}/\%$	$P_{\rm b,\ b}/{\rm kN}$	$\Delta P_{ m b, b}/\%$	$P_{\rm b, sp}/{\rm kN}$
СТО	500	—	600	—	300	—	470	—	—
CT1	550	10.0	690	15.0	370	23.3	610	30.0	290
CT2	580	16.0	710	18.3	600	100.0	630	34.0	330
CT3	700	40.0	890	48.3	730	143.3	720	53.2	610

注:P_{y,j}、P_{u,j}、P_{b,e}、P_{b,b}和P_{b,sp}分别为节点屈服承载力、极限承载力、主管上翼缘凹陷(腹板凸曲)荷载、支管失稳荷载和加劲板屈曲荷载, ΔP 为加劲节点相对于常规节点的荷载增幅; P_{y,i}由各试件的荷载-位移曲线出现拐点确定.

3 热点应变、应力分析

3.1 支管根部的轴向应变

图 13 为各试件支管根部轴向应变分布及演化 情况.常规节点试件 CTO 支管根部所有测点的轴向 应变均为压应变;加劲节点试件 CT1 ~ CT3 的加劲 板焊接孔附近测点 T8、T9 和 T13(图 5 ~ 6)的轴向 应变为拉应变.在支管轴压力作用下,主管上翼缘发 生凹陷变形,加劲板的竖向抗弯刚度远大于主管上 翼缘,其变形远小于主管上翼缘,导致加劲板焊接工 艺孔附近的支管根部轴向受拉.

常规节点加载至屈服后,支管根部的轴向应变 出现拐点和屈服平台,应变快速增加至屈服应变,说 明常规节点的承载力取决于支管根部的屈服强度. 加劲节点支管根部的轴向应变随加载进程渐变增 加,未出现明显拐点和屈服平台,加载至节点破坏时,支管根部轴向应变仍未达到屈服应变,说明加劲 节点的承载力不完全取决于支管根部的屈服强度, 与加劲板和更宽阔的主管上翼缘承压区有关.

试件 CT3 支管根部测点 T9A 和 T10A(方钢管 截面拐角处)的轴向应变达到了材料屈服应变,是 因为极限加载时该试件的支管发生侧倾失稳,支管 根部拐角处内凹和外凸变形加大,使该两处的轴向 应变急剧增大至屈服应变.试件 CT2 的测点 T10A、 T11A 和试件 CT3 的测点 T12A 在加载末期形成反 向拐点,极限加载时两试件的支管发生侧倾失稳,处 于支管根部外凸位置的测点 T10A、T11A 和 T12A, 压应变发生卸载,形成反向拐点.

3.2 支主管焊缝处主管上翼缘的轴向应变

图 14 为各试件支主管焊缝处主管上翼缘各测

点沿主管轴向的应变分布及演化情况.

支管截面相同的常规节点试件 CTO 和加劲节

点试件 CT1 主管上翼缘各测点的轴向应变分布及 演化规律相似,均为压应变.









图 14 各试件支主管焊缝处的主管轴向应变分布及演化

Fig. 14 Distribution and evolution of axial strain of chord near weld between brace and chord of specimens

试件 CT2 测点 T3 ~ T5 的轴向应变为正值,该 试件支管截面较大,测点 T3 ~ T5 移至靠近主管腹 板内侧,该处抗弯刚度发生突变,主管腹板的抗弯刚 度远大于上翼缘,靠近主管腹板内侧的上翼缘弯曲 变形受到主管腹板的强劲约束形成正应变.测点 T1A 的轴向应变在加载末期出现反向拐点,是因为 此时支管侧倾失稳,处于支管根部外凸位置的测点 T1A 的压应变发生卸载,并形成反向拉应变.

试件 CT3 的支管截面最大,测点 T3 和 T4 移至 主管腹板上(图 6),主管腹板受到内部轻骨料混凝土 的挤压鼓曲,导致测点 T3 和 T4 的轴向应变为正值.

加载至极限荷载时,各试件的主管轴向应变均 达到了屈服应变,说明T型节点的承载力取决于主 管上翼缘承压区的抗弯强度.

3.3 支主管焊缝处的等效应力分布及演化

图 15~18 分别为各试件支主管焊缝和加劲板 焊缝各测点的 Von Mises 等效应力分布及演化情况,图中,3 t、6 t……为加载吨位.

常规节点试件 CTO 加载至 30 t 及以后,支主管 焊缝端部的等效应力明显大于焊缝中部,焊缝端部 测点 T2、T1、T10 逐次进入屈服,主管的等效应力水 平高于支管.方钢管为非点对称截面,拐角处的轴压 刚度大于管壁中部,在支管外端部施加均匀轴压位 移时,方钢管拐角处的应力负担大于管壁中部.支管 根部仅承受轴压应力,主管上翼缘不仅承受支管传 来的局部压应力,还承受弯曲正应力和剪应力,其等 效应力水平高于支管根部.

加劲节点试件 CT1 ~ CT3 支管的最大等效应力 均位于刚度较大的方钢管截面拐角测点 T12 和 T10,试件 CT1 和 CT3 主管的最大等效应力位于刚 度较大的支管截面拐角测点 T12,试件 CT2 主管的 最大等效应力位于靠近焊缝中部的测点 T1 和 T2, 试件 CT2 在加载后期支管发生了朝向测点 T1 和 T2 的侧倾失稳,加大了两测点的应力负担. 试件 CT1 和 CT2 加劲板焊缝的最大等效应力 位于加劲板与主管焊缝外端测点 S4 和 S10,试件 CT3 加劲板焊缝的最大等效应力位于焊接工艺孔内 端测点 S9 和 S12 及与主管相连的焊缝外端测点 S4,这些测点均位于几何变化剧烈的焊缝端部,应力 集中严重,先于加劲板焊缝其余区域开裂.

加劲节点试件 CT1 ~ CT3 加劲板焊缝的等效应 力峰值点进入屈服时的荷载均大于常规节点试件 CT0,说明加劲板减轻了主管的等效应力负担,使主 管等效应力在较宽广区域内分散分布,延迟了主管 的屈服进程,提高了节点承载力.





Fig. 15 Distribution and evolution of equivalent stress of weld between brace and chord in specimen CT0



图 16 试件 CT1 支主管焊缝和加劲板焊缝的等效应力分布及演化

Fig. 16 Distribution and evolution of equivalent stress of welds between brace, chord and stiffening plates in specimen CTI



图 17 试件 CT2 支主管焊缝和加劲板焊缝的等效应力分布及演化

Fig. 17 Distribution and evolution of equivalent stress of welds between brace, chord and stiffening plates in specimen CT2



图 18 试件 CT3 支主管焊缝和加劲板焊缝的等效应力分布及演化

Fig. 18 Distribution and evolution of equivalent stress of welds between brace, chord and stiffening plates in specimen CT3

对比图 16~18 发现,连接区焊缝的等效应力峰 值达到屈服时的荷载随支主管截面宽度比的增加而 增加,支管截面尺寸越大,主管承载支管轴压力的面 积越大,轴压应力越分散,应力峰值越低,达到屈服 时的荷载越大.

3.4 支主管内轻骨料混凝土受力分析

节点试验结束后,切开支主管发现(图19):支 管下方靠近主管上翼缘附近的轻骨料混凝土被压 碎,与主管上翼缘内壁剥离;靠近主管下翼缘附近的 轻骨料混凝土开裂,与主管下翼缘内壁剥离;支管内 轻骨料混凝土表面平整,与支管内壁粘结牢固,无滑 移痕迹.

靠近主管上翼缘的轻骨料混凝土受到主管约 束,与主管上翼缘共同承担支管传来的轴压应力和 主管弯曲压应力,处于双向受压应力状态,轻骨料混 凝土的抗压强度得到提高,极限加载时,轻骨料混凝 土被压碎并与主管上翼缘脱离.靠近主管下翼缘的 轻骨料混凝土,承受支管传来的压应力和主管弯曲 拉应力,处于拉压双向应力状态,极限加载时,轻骨 料混凝土被拉裂并与主管下翼缘壁剥离.

支管内轻骨料混凝土承受均匀轴压应力,处于 约束应力状态,抗压强度得到提升,加载至节点破坏 时,支管内轻骨料混凝土的应力水平未达到破坏 状态. 加劲节点主管内轻骨料混凝土的破坏区较常规 节点宽阔,且破坏程度较轻,加劲板使支管轴压力分 散至主管上翼缘更宽阔区域,增加了轻骨料混凝土 的承压面积,降低了轻骨料混凝土的压应力幅值.



图 19 各试件支主管内的轻骨料混凝土照片



4 结 论

对高强方钢管轻骨料混凝土桁架 T 型节点进 行了支管轴压静力加载试验,考察了加劲板构造和 支主管截面宽度比对节点破坏模式、荷载 - 位移曲 线、承载力、连接区应力和应变分布及演化的影响, 得到以下结论:

 高强方钢管轻骨料混凝土桁架 T 型节点的 典型破坏模式为主管上翼缘凹陷、主管腹板凸曲、主 管弯曲、支管侧倾失稳、加劲板屈曲、支主管焊缝开 裂和加劲板与支管焊缝开裂等.

2)常规节点的承载力取决于支管根部及其焊 缝和主管上翼缘局部承压强度,荷载-位移曲线形 成流塑平台;加劲节点的承载力取决于支管根部及 其焊缝和主管扩散区承压强度、加劲板屈曲强度,荷 载-位移曲线呈渐变上升趋势,没有屈服平台;

3)加劲板使主管压应力在更大区域内分散分 布,降低了主管上翼缘的应力集中程度,加劲节点的 屈服承载力和极限承载力较常规节点分别提高 10.0%~40.0%和15.0%~48.3%.

4)加劲节点的屈服承载力和极限承载力随支 主管截面宽度比的增加而增大.

5)建议等腰直角三角形加劲板的构造参数:直 角边长取1.6~1.7倍得支管截面宽度,直角顶点开 设边长为30mm的等腰直角三角形焊接孔;加劲板 厚度与支管壁等厚.

参考文献

- [1] FENG Ran, CHEN Yu, CHEN Dongfen. Experimental and numerical investigation on collar plate and double plate reinforced SHS T-joints under axial compression[J]. Thin-Walled Structures, 2017, 110: 75
- [2] FENG Ran, CHEN Yu, WANG Chaoyang. Tests of CHS T-joints with convex chord under axial compression [J]. Journal of Constructional Steel Research, 2016, 117: 139
- [3] 冯然,完海鹰,宋满荣,等. 冷弯不锈钢 X 型矩形管节点试验研究[J]. 建筑结构学报, 2016, 36(8): 56
 FENG Ran, WAN Haiying, SONG Manrong, et al. Tests of cold-formed stainless steel rectangular hollow section tubular X-joints
 [J]. Journal of Building Structures, 2016, 36(8): 56. DOI: 10. 14006/j. jzjgxb. 2015. 08. 005
- [4] CHEN Yu, FENG Ran, WANG Chaoyang. Test of bare and concrete-filled CHS joints with concave chord under axial compression[J]. Construction and Building Materials, 2015, 93: 144
- [5] CHEN Yu, FENG Ran, WANG Jiang. Behavior of bird-beak square hollow section X-joints under out-of-plane bending [J]. Journal of Constructional Steel Research, 2015, 106: 234
- [6] QIAN Xudong, JITPAIROD K, MARSHALL P. Fatigue and residual strength of concrete-filled tubular X-joints with full capacity welds[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2014, 100: 21
- [7] HUANG Wenjin, FENU L, CHEN Baochun, et al. Experimental study on K-joints of concrete-filled steel tubular truss structures[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2015, 107: 182
- [8] XU Fei, CHEN Ju, JIN Weiliang. Experimental investigation of

SCF distribution for thin-walled concrete-filled CHS joints under axial tension loading [J]. Thin-Walled Structures, 2015, 93: 149

[9] 陈誉,黄勇,冯然. X 形圆管斜插板节点轴压性能试验研究[J]. 建筑结构学报,2015,36(3):90
CHEN Yu, HUANG Yong, FENG Ran. Experimental study on compressive property of circular tube-skewed gusset X-joints[J]. Journal of Building Structures, 2015, 36(3):90. DOI: 10. 14006/j.izigxb.2015.03.011

- [10]陈誉,黄勇. X 型矩形管斜插板节点轴压性能试验研究[J]. 土 木工程学报, 2014, 47(9): 76
 CHEN Yu, HUANG Yong. Experimental study on compressive property of rectangular tube-skewed gusset X-joints[J]. China Civil Engineering Journal, 2014, 47(9): 76
- [11]马昕煦,陈以一. 矩形管 圆管 T 形节点轴压承载力试验研究
 [J]. 土木工程学报,2014,47(11):29
 MA Xinxu, CHEN Yiyi. Experimental study of ultimate strength for axially loaded RHS-CHS T-joints [J]. China Civil Engineering Journal, 2014,47(11):29
- [12]程斌,钱沁.方型鸟嘴式 T 形方管节点的应力集中特性研究
 [J].土木工程学报,2015,48(5):1
 CHENG Bin, QIAN Qin. Study on stress concentration characteristics of square bird-beak square-hollow-section T-joints
 [J]. China Civil Engineering Journal, 2015, 48(5):1
- [13]武振宇,谭慧光.不等宽T型方钢管节点初始抗弯刚度计算
 [J].哈尔滨工业大学学报,2008,40(10):1517
 WU Zhenyu, TAN Huiguang. Initial stiffness of stepped T-type RHS-joints subjected to bending[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2008, 40(10):1517. DOI:10.11918/j.issn.0367-6234. 201709020
- [14]杨文伟,王秀丽.钢管桁架结构 K 形搭接节点抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2016,36(8):85
 YANG Wenwei, WANG Xiuli. Experimental research on seismic behavior of unstiffened overlapped CHS K-joints [J]. Journal of Building Structures, 2016,36(8):85. DOI:10.14006/j.jzjgxb. 2013.01.013
- [15]轻骨料混凝土技术规程: JGJ 51-2002 [S]. 北京:中国建筑 工业出版社, 2002

Technical specification for lightweight aggregate concrete: JGJ 51-2002[S]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2002

[16]金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法:GB/T 228.1—2010 [S].北京:中国计划出版社,2010
Metallic materials—tensile testing—part 1: method of test at room temperature: GB/T 228.1—2010 [S]. Beijing: China Planning Press, 2010

(编辑 赵丽莹)