DOI:10.11918/202109143

α-Fe₂ O₃(001) 及其掺杂表面吸附 As₂ O₃ 机制的 密度泛函理论

刘思形1,牛胜利1,韩奎华1,李英杰1,王永征1,路春美1,王 栋2,朱 英3

(1. 山东大学 能源与动力工程学院,高效节能及储能技术与装备山东省工程实验室,济南 250061;

2. 佐治亚理工学院布鲁克贝尔可持续发展学院,佐治亚 亚特兰大 30332;

3. 齐鲁工业大学(山东省科学院)新材料研究所, 济南 250014)

摘 要:为提高催化剂抗砷能力,采用密度泛函理论(DFT)方法研究 $As_2O_3 \alpha \alpha$ -Fe₂O₃(001)表面的吸附行为以及掺杂 Mo、 Mn、Ni 对 α -Fe₂O₃(001)表面 As₂O₃吸附行为的影响。建立 $As_2O_3 \alpha \alpha$ -Fe₂O₃(001)表面吸附模型和 Mo、Mn、Ni 掺杂的吸附模型,计算 $As_2O_3 \alpha \alpha$ 化剂表面的吸附能,分析成键态密度以及掺杂前后的 $As_2O_3 \alpha \alpha$ -Fe₂O₃(001)表面的电荷布局。结果表明: 这 4 种体系均发生电子转移,Mo 掺杂活化了 $As_2O_3 \phi$ 子,使得 As_2O_3 倾向于吸附在 Mo 活性位点上,保护了 Fe 活性位点,增强 α -Fe₂O₃抗砷中毒能力;Mn、Ni 掺杂后 As_2O_3 反应活性低于掺杂前,抑制了 As 与掺杂剂的吸附,导致 Fe 位点更易中毒,不利于 之后的 NH₃-SCR 反应。

关键词:选择性催化还原脱硝;氧化铁;掺杂;氧化砷吸附;分子模拟 **中图分类号:** TQ534 **文献标志码:** A **文章编号:** 0367-6234(2022)07-0020-09

Density functional theory of the adsorption mechanism of As_2O_3 on α -Fe₂O₃(001) and its doped surface

LIU Sitong¹, NIU Shengli¹, HAN Kuihua¹, LI Yingjie¹, WANG Yongzheng¹, LU Chunmei¹,

WANG Dong², ZHU Ying³

(1. Shandong Engineering Laboratory for High-efficiency Energy Conservation and Energy Storage Technology & Equipment, School of Energy and Power Engineering, Shandong University, Jinan 250061, China; 2. Brook Byers Institute for Sustainable Systems and School of Civil and Environmental Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, 30332,

United States; 3. Advanced Materials Institute, Qilu University of Technology (Shandong Academy of Science),

Jinan 250014, China)

Abstract: In this paper, density functional theory (DFT) method is used to study the adsorption behavior of As_2O_3 on α -Fe₂O₃(001) surface and the influence of doping Mo, Mn and Ni on the adsorption behavior of As_2O_3 on α -Fe₂O₃(001) surface. The adsorption model of As_2O_3 on the surface of α -Fe₂O₃(001) and the adsorption model of Mo, Mn and Ni doping were established. The adsorption energy of As_2O_3 on the catalyst surface was calculated. The density of bonding states and the charge layout of As_2O_3 on the surface of α -Fe₂O₃(001) before and after doping are analyzed. Electron transfer occurs in the four systems. Mo doping activates As_2O_3 molecules, makes As_2O_3 tend to be adsorbed on Mo active sites, protects Fe active sites, and enhances the anti-arsenic poisoning ability of α -Fe₂O₃. After Mn and Ni doping, the reaction activity of As_2O_3 is lower than before, which inhibits the adsorption of As_2O_3 and increases the poisoning effect of the catalyst, which is not conducive to the subsequent NH_3 -SCR reaction. **Keywords**: selective catalytic reduction denitrification; ferric oxide; doping; arsenoxide adsorption; molecular simulation

氮氧化物 (NO_x) 排放是目前大气污染治理的

牛胜利(1983—),男,教授,博士生导师 通信作者:牛胜利,nsl@sdu.edu.cn,朱 英,zhuyingee@163.com 重点^[1],选择性催化还原(selective catalytic reduction,SCR)是目前最成熟的烟气脱硝技术,已广泛应用于各大燃煤发电机组,是利用 NH₃、尿素等氨基还原剂在催化剂的作用下选择性地与 NO_x反应生成 N₂和 H₂O^[2-4]。现有商用的 V₂O₅-WO₃/TiO₂催化剂存在钒二次污染以及工作温度窗口窄等问题^[5-7]。已有的研究表明,铁基催化剂具有较好的

收稿日期: 2021-09-30

基金项目:山东省重大科技创新工程(2019JZZY020305); 齐鲁工业大学(山东省科学院)科教产融合创新试点工

程(2020KJC-ZD12) 作者简介:刘思彤(1999—),女,硕士研究生;

面的 Fe 原子即 top 位上。

低温反应特性以及耐硫抗水能力,且来源广泛、价格 低廉,近年来受到广大研究者的青睐^[8]。Zhao 等^[9] 通过共沉淀法制备了不同晶型的 Fe_2O_3 催化剂,结 果表明, α - Fe_2O_3 具有良好的耐热稳定性和较高的 催化活性;朱自成^[10]用密度泛函理论对铁基催化剂 的 SCR 脱硝机理进行研究,发现 2×2 表面已经足够 大,NH₃、NO、O₂比较趋向于吸附于 α - $Fe_2O_3(001)$ 表

砷物质会导致 SCR 催化剂严重失活^[11]。一般 认为,砷主要以As,O,形式存在于燃煤锅炉和城市 垃圾焚烧炉的烟气中(浓度在 1 $\mu g/m^3$ 和 10 $m g/m^3$ 之间),它们可以覆盖甚至破坏催化剂表面的活性 中心,造成物理和化学失活^[12-13]。Wu 等^[14]应用密 度泛函理论 (DFT) 探索钒钛基催化剂表面与As,O, 之间的相互作用机制,发现 As, O, 在催化剂表面被 氧化成 As_2O_5 ,路易斯酸位点(V=O)被破坏,催化 剂失活;Li 等^[15]研究了 As 对 V,O,-WO,-TiO,的影 响,发现 O2 增强了由 As 引起的 V2 O5-WO3-TiO2 的 失活。目前,失活催化剂的再生具有十分显著的环 保优势。Peng 等^[16]研究了商业 V₂O₅-WO₃/TiO₂上 碱金属和砷的钝化和再生方法,发现稀释的 H₂SO₄ 可有效去除中毒催化剂中的碱金属; MASASHI 等[17]使用有机物对催化剂进行热还原再生,结果显 示,催化剂表面的As,O5 气化为As,O3,有效去除砷 物质。然而,现有阶段的再生方法会造成催化剂活 性物质流失。因此,提高催化剂的抗砷中毒能力尤 为重要。Li 等^[18]研究了 As 对 Mg-Ti 改性铁基催化 剂在氨选择性催化还原 NO,过程中性能的影响,结 果表明, Mg和Ti改性不仅提高了催化活性, 而且表 现出显着的抗砷能力;熊中朴^[19]采用共沉淀法制备 Ce 掺杂的铁基催化剂,发现 Ce 增强了铁基催化剂 的抗砷中毒性能;陆强等^[20]阐述了 SCR 脱硝催化 剂砷中毒的物理和化学失活机理,发现 MoO, 是主 要的催化剂活性助剂; Wu 等^[21]研究 WO₃和 MoO₃ 对氧化砷 (As,O₃) 与 V,O₅ 基催化剂相互作用的机 制,发现 MoO,掺杂提供了比 WO,更好的抗砷中毒 效果。根据现阶段的实验结果,很难确定 As₂O₃ 与 铁基催化剂之间的相互作用机制,且据前人研究可 知,添加 MoO,有助于增加催化剂活性,但关于 Mo 单原子掺杂铁基催化剂抗砷中毒性能的研究较少。

因此,本研究构建了周期性 α-Fe₂O₃(001)模型,并基于 DFT 方法研究了 As₂O₃ 在其上的吸附机理。由于第一行过渡金属具有与铁类似的离子半径,但具有不同的3d电子数,考虑选择Mn、Ni元素作为掺杂剂。通过掺杂 Mo、Mn、Ni 元素构建了掺杂

模型并计算 As₂O₃ 在其上的吸附能、分析态密度、计 算电荷转移等,探究不同掺杂剂对吸附性能的影响。

1 计算模型与计算方法

1.1 α-Fe₂O₃(001)表面模型

本文研究了 α -Fe₂O₃的 R-3c 空间群和六角结 构,G型反铁磁性(antiferromagnetism,AFM)已被确 认为 α -Fe₂O₃原细胞的基态并从实验研究^[22]中得 到,推导出用于模拟的晶体结构参数为 a = b =10.076 Å和 c = 21.281 Å。 α -Fe₂O₃(001)表面具有 催化活性,Fe-O₃-Fe 终止 O 层是 3 种表面终止中最 稳定的^[23]。本文建立了 10 个原子层(2×2)周期板 模型(如图 1 所示)进行计算,顶部四层为自由层, 其余底层为固定原子,通过几何优化可证明放松 4 个最外层的原子层是足够的,可获得收敛表面^[24]。 此外,还建立了一个厚度为 15 Å 的真空层,以确保 周期板之间的相互作用可以忽略不计^[25]。



1.2 As₂O₃模型

建立 2 种在环境中常见的 As_2O_3 结构模型,放 置于边长为 10 Å 的晶格中进行结构优化,优化结果 如图 2 所示,其中 As-O 键长分别为 1.752 Å 和 1.861 Å,图 2(a)结构中 $\angle O-As-O$ 为 105.927°,图 2 (b)结构中 $\angle O-As-O$ 为 83.231°,与实验参考值接 近^[26],说明 2 种优化结果均具有较好的准确性。



图 2 2 种优化后的 As₂O₃模型 Fig.2 Two optimized models of As₂O₃

1.3 掺杂模型

单原子替换法在罗明明等^[27]关于单原子掺杂 催化 CO 氧化的研究以及 Chirawat 等^[28]关于 Ru 掺 杂 CeO₂(111)表面上选择性催化还原 NO 的研究中 被采用,已证实其是一种行之有效的方法。因此本 文采用单原子掺杂,在 α -Fe₂O₃(001)的 N 位,用不 同的掺杂剂(Mo、Mn、Ni)取代单个 Fe 原子,建立了 掺杂 α -Fe₂O₃模型。经过几何优化, M- α -Fe₂O₃ (001)模型如图 3 所示, M 代表 Mo、Mn、Ni。



(a) Mn-α-Fe₂O₃(001) 正视图与俯视图



(b)Ni-α-Fe₂O₃(001)正视图与俯视图



图 3 M-α-Fe,O₃(001) 是 (01) 表面模型

Fig.3 $M-\alpha$ -Fe₂O₃(001) surface model

1.4 计算方法

本文使用 CASTEP 模块执行了所有的 DFT 计 算^[29],所有计算采用自旋非限制且没有设置任何对称性限制,Perdew,Burke 和 Ernzerhof 的广义梯度近似(GGA-PBE)用来描述电子交换和关联。为了描述价电子和离子核之间的相互作用^[30],电子波函数 以平面波基组展开,截止能量为 400 eV,布里渊区 采样使用 $2 \times 2 \times 1$ Monkhorst-Pack 网格。自洽场(self consistent field,SCF)的收敛标准值、能量、最大位移 和最大力分别为 2.0×10^{-6} eV /atom、 2.0×10^{-5} eV/ atom、 2.0×10^{-3} Å 和 0.05 eV /Å。费米涂抹的0.2 eV 是用来加快收敛。采用态密度计算可以反映出原子 间的作用强弱,通过画出分波态密度(PDOS) 细致 研究在各点处的分波成键情况^[31]。

吸附能(式(1))用于评价气体分子在 α-Fe₂O₃ (001)表面的吸附稳定性。

$$E_{\rm ad} = E_{\rm sys} - (E_{\rm ads} + E_{\rm sur}) \tag{1}$$

式中: E_{ad} 为吸附能, eV; E_{sur} 为底物的能量, eV; E_{ads} 为吸附物质的能量, eV; E_{sys} 为吸附系统的能量, eV。 E_{ad} 值为负表示放热吸附过程, E_{ad} 绝对值越大表示 反应放热越大、吸附越强, 吸附体系越稳定^[32]。

定义了吸附物质表面与 α -Fe₂O₃(001)表面间 的电荷转移 ΔQ (式(2))用于分析电荷量变化。

$$\Delta Q = Q_{\rm ad} - Q_{\rm iso} \tag{2}$$

式中: Q_{ad} 为吸附态吸附物质电荷,e; Q_{iso} 为孤立态吸附物质电荷,e。

α-Fe₂O₃(001)表面的掺杂结合能(E_{d})由式 (3)计算,其值越小,掺杂过程越易进行^[33]。

 $E_{d} = E_{MFe_{2}O_{3}} + E_{Fe} - (E_{Fe_{2}O_{3}} + E_{M})$ (3) 式中: $E_{MFe_{2}O_{3}}$ 为掺杂体系的能量, eV; E_{Fe} 为 Fe 原子 能量, eV; $E_{Fe_{2}O_{3}}$ 为 α -Fe₂O₃的能量, eV; E_{M} 为掺杂原 子的能量, eV。

2 结果与讨论

2.1 As₂O₃在 α-Fe₂O₃(001) 表面的吸附

本节研究了 $As_2O_3 \pm \alpha$ - $Fe_2O_3(001)$ 表面上的吸附机理,对于所有可能的位置,包括 O 顶位、Fe 顶位、桥位、氧空位等。Zhang 等^[34] 研究了 As_2O_3 HOMO 和 LUMO 轨道,发现其由 O 和 As 原子贡献,将 As_2O_3 分子的 As 端和 O 端考虑为可能的吸附位点。经过几何优化后, As_2O_3 构型因与催化剂的不同相互作用而发生变化,得到的稳定构型如图 4 所示, 相关吸附能 E_{ad} 和吸附前后电荷转移 ΔQ 如表 1 示。

从图 4 和表 1 的吸附结果可看出,上述吸附结 构稳定性顺序为 1A>1F>1C>1D>1B>1E,即构型 1A 吸附效果最好,吸附能为-1.047 eV,说明 As₂O₃ 更倾向于以 As 端吸附于桥位, $\Delta Q < 0$,表明电子从 α -Fe₂O₃(001)表面向 As₂O₃转移, As 原子与 O 原子 的平均距离由 1.718 Å 增长到 1.723 Å, As 与 Fe 原 子距离为 2.630 Å, Fe-O 键长由 1.818 Å 减少到 1.809 Å。 为深入了解 As₂O₃吸附对催化剂表面的影响, 计算了最稳定构型(1A 和 1F)的电子密度差异(见 图 5)和部分态密度(PDOS)(见图 6、图 7),分析了 As、Fe、As₂O₃中 O 和 Fe₂O₃中 O 吸附前后的 PDOS, 其中,O_{ad}代表 As₂O₃中 O。



图 4 As₂O₃在 α-Fe₂O₃(001) 表面的稳定吸附构型

Fig.4 Stable adsorption configuration of ${\rm As_2O_3}$ on surface of $\alpha{\rm -}\,{\rm Fe_2O_3(001)}$

- 表 1 As₂O₃ 在 α-Fe₂O₃(001) 表面的化学键(Å)、吸附能 (eV)和电荷转移(e)
- Tab.1 Chemical bond (Å), adsorption energy (eV), and charge transfer (e) of $As_2\,O_3$ on surface of $\alpha\text{-}Fe_2\,O_3$ (001)

	,				
构型	$R_{ m As-Fe}$	$R_{ m Fe-O}$	$R_{\rm As-0}$	$E_{ m ad}$	ΔQ
1A	2.630	1.809	1.723	-1.047	-0.21
1B	3.138	1.805	1.728	-0.592	-0.11
1C	2.580	1.802	1.854	-0.709	0.08
1D	3.003	1.803	1.863	-0.608	0.02
1E	3.731	1.797	1.861	-0.372	0.02
1F	3.882	1.819	1.866	-0.988	0.16

在图 5 中,电荷积累区和耗尽区分别用红色和 蓝色表示^[35]。位于催化剂表面附近的 As 原子具有 电荷空位,O 原子位点有明显的电荷消耗,而在 As 原子周围也观察到电荷积累,电荷转移发生在 As 原 子和催化剂上的 O 位点之间,表明 As₂O₃吸附导致 催化剂表面电荷重新分布,As₂O₃和 α-Fe₂O₃之间发 生了强烈的相互作用, As₂O₃化学吸附在 α-Fe₂O₃ 表面。



(a)1A (b)1F 图 5 电子密度差异图

Fig.5 Electron density difference

从图 6 可看出,自由 As₂O₃中 As 原子在 p 轨道 峰值约为 1.11 eV,s 轨道峰值也约为 1.11 eV。在与 α -Fe₂O₃吸附后, As-s 和 As-p 轨道均在大于-7 eV 能量范围内产生新的波形, As 原子所有轨道均向高 能级的方向迁移,且峰值有所提高,表明 As 原子得 到活化,获得电子。自由 As₂O₃中 O 原子在 p 轨道 峰值约为 2.31 eV,s 轨道峰值靠近低能级,约为 1.54 eV。在吸附后,O 原子的峰形变小,在费米能级 处,O-p 轨道峰个数增加。从图 6 中可以看出,在 As₂O₃吸附后, Fe-d 轨道峰值增加。最后,比较 Fe 原子和 As 原子吸附后的 PDOS,当能量大于-7.5 eV 时, Fe-d 和 As-p 轨道峰呈现不同的重叠程度,表明 Fe 原子与 As 原子形成共价键。



图 6 1A 构型中 As、Fe、O 和 O_{ad}吸附前后态密度

Fig.6 Density of states before and after adsorption of As, Fe, O, and O_{ad} of 1A configuration





从图 7 可看出, As 原子在 α -Fe₂O₃表面吸附后, 其 s、p 轨道的电子能级向低能级移动, 且峰值有所 降低, 表明 As 原子吸附在 α -Fe₂O₃表面后得到活 化。As 原子的 s 轨道和 Fe 原子的 p 轨道在-5 eV 有重叠峰, As 原子的 p 轨道和 Fe 原子的 d 轨道在 -5 eV能量处和费米能级附近发生共振, 表明产生 杂化峰, 形成化学键, 吸附性比较强, 效果稳定。 As₂O₃中的 O 原子的 p 轨道在-5 eV 和费米能级附 近共振明显, 在-5 eV 以及费米能级附近有较好的 态密度重叠。

由以上分析可知, As₂O₃分子与催化剂表面发生 电荷转移和强相互作用, As₂O₃在 α-Fe₂O₃(001)表 面的吸附方式为化学吸附, 显著改变了 α-Fe₂O₃催 化剂的电子结构。张月^[36]关于 As₂O₃在 Fe₂O₃ (001)表面吸附特性的模拟发现, 吸附关键在于 As-O键的断裂, 且稳定结构中的吸附方式为化学吸 附, 与本文结论一致。

2.2 As₂O₃ 在缺陷 α-Fe₂O₃(001) 表面的吸附

催化剂的表面缺陷对气体分子的吸附、扩散有 非常重要的影响,本节简单研究氧空位缺陷模型,采 取 2.1 中 1A 结构,缺陷表面和 As, O₃ 吸附在缺陷 α -Fe₂O₃(001)表面的结构模型如图 8 所示。吸附能为 -2.191 eV, 与前述 As, O, 吸附在完整表面相比, 吸 附能大大增加,转移电荷量为-0.26 e,说明电子从 缺陷 α-Fe₂O₃(001)表面转移到 As₂O₃ 表面,电荷转 移量也有所增加。As 原子与 O 原子的平均距离由 1.718 Å 增长到 1.747 Å, Fe-O 键长由 1.818 Å 减少 到 1.808 Å。可以简单得出结论: As₂O, 在氧缺陷 α- $Fe_2O_3(001)$ 表面的吸附性能优于完整 α -Fe₂O₃ (001)表面。侯静涛^[37]研究发现,当存在氧空位缺 陷时,不仅能够促进 As(Ⅲ)在锰氧化物表面的吸 附,同时能够加速电子的迁移。Zhang 等^[38]制备了 Fe-Ce 基复合催化剂并用于 As₂O, 催化氧化和吸 附,结果表明氧空位缺陷有利于 As₂O₃ 的氧化和吸

附。闫敬超等^[39]采用溶剂热-煅烧法制备缺陷型 BiVO₄ 光催化剂,结果表明氧缺陷增强了催化剂对 As(Ⅲ)的光催化氧化性能,同时增强导电性能,促 进电荷分离和迁移。这与本文研究结论类似。



图 8 Fe₂O₃(001)表面的结构模型

Fig.8 Structural model of $Fe_2O_3(001)$ surface

2.3 As₂O₃在掺杂 α-Fe₂O₃(001) 表面的吸附

2.3.1 掺杂催化剂

模型如 1.3 节所示, Mn-α-Fe₂O₃的 Mn-O 距离为 1.863 Å、Ni-α-Fe₂O₃的 Ni-O 距离为 1.809 Å、Mo-α-Fe₂O₃的 Mo-O 距离为 1.759 Å。结果表明, 与纯 Fe₂O₃(1.813 Å)的 Fe-O 距离相比, Mn-O 距离明显 增加, 表现为键强度减弱, Ni-O 距离有所减小, Mo-O 距离显著减小, 表明 Mo 掺杂模型中的原子间的相 互作用力最强, 稳定性最高。此外, Mo 原子明显向 Z 方向运动, 表明 Mo 的掺杂能明显扭曲 α-Fe₂O₃ (001)表面。3 个掺杂体系的结合能分别为 0.926 eV、1.588 eV、0.913 eV, 均为正值, 表明掺杂 过程均不能自发进行, Mo 掺杂体系的结合能小于 Mn 和 Ni 掺杂体系的结合能, 表明 Mo 掺杂过程更 易进行, 得到稳定结构的可能性更大。

2.3.2 As₂O₃吸附

 As_2O_3 吸附在掺杂 α -Fe₂O₃表面优化后的结构 模型如图 9 所示,相关参数列于表 2 中。均采用 1.2 节所示的 As_2O_3 平面结构,以 As_1 端吸附于桥位。



Fig.9 Optimized structural model of ${\rm As_2O_3}$ adsorbed on surface of $M\text{-}\alpha\text{-}{\rm Fe_2O_3}$

表 2 吸附后的键长(Å)、吸附能(eV)和电荷转移(e)

Tab.2 Bond length $({\rm \AA})$, adsorption energy (eV), and charge transfer (e) after adsorption

元素	R _{M-O}	$R_{\rm As-O}$	$R_{\rm As-M}$	$E_{\rm ad}$	ΔQ
Mn	1.862	1.721	2.601	-0.637	-0.14
Ni	1.835	1.733	2.506	-0.980	-0.15
Mo	1.806	1.774	2.599	-2.134	-0.42

As₂O₃在 Mn 和 Ni 掺杂体系中的吸附能仅为 -0.637 eV和-0.980 eV, Mn-α-Fe₂O₃的 M-O 距离为 1.862 Å, As、Mn 原子距离为 2.601 Å, Ni-α-Fe₂O₃的 M-O 距离为 1.835 Å, As、Ni 原子距离为 2.506 Å。 与吸附前 As₂O₃的 As-O 距离相比, Mn、Ni 掺杂均使 得 As-O 距离减小,分别为 1.721 Å 和 1.733 Å,说明 Mn、Ni 掺杂均抑制 As₂O₃吸附。而在 Mo 掺杂体系 中,吸附能绝对值大大增加, 为-2.134 eV, As-O 键 长也有所增加,说明 As₂O₃分子得到活化, As₂O₃更 易与掺杂的 Mo 发生反应, 从而保护了 Fe 位点。同 时计算了催化剂表面吸收的 As₂O₃的 ΔQ , 所有的密 立根电荷均为负值, 表明电子从表面向 As₂O₃分子 转移。

为分析 As_2O_3 和催化剂表面的电子重排,分析了 各掺杂催化剂的 DOS 图,如图 10 所示。计算了吸附 前后 $As-p 和 M-d(Mo_{Mn_Ni})$ 原子的 PDOS,如图 11 所示。与纯 α -Fe₂O₃ 相比, Mo 掺杂的 α -Fe₂O₃ 在吸 附 As_2O_3 后导带最大值(CBM)升高,价带最大值 (VBM)降低, Mo 结合能的主峰与 Mo 掺杂的 α -Fe₂O₃ 的主峰相似, Mo 掺杂引入了在价带内重叠的 d 轨道。 而 Mn_Ni 掺杂后, CBM 变化均不明显。

随后比较了吸附前后 As 原子 PDOS 的变化, Mo 体系 As 原子的 PDOS 发生了显著变化, Mn、Ni 体系 As 原子的 PDOS 变化均不明显。在 Mo 体系中, 吸附 后 As-p 轨道峰形减小, 更加锐化, 在费米能级处峰值 增加, 导带处 As-p 的 2 个峰形合并为 1 个峰形, 价带 处峰值降低并分裂成多个小峰。

然后对 M 原子的 PDOS 变化进行了分析, Mo 体 系 M 原子的 PDOS 发生了显著变化, Ni 体系有一定 的变化, 而 Mn 体系 M 原子的 PDOS 变化不明显。在 Mo 体系中, 观察到吸附后的 Mo 原子在导带区的 PDOS 峰为一个锐利的峰, 表明了电子的局域性, 在-10~0 eV的能量范围内, Mo-d 轨道峰的能量显著降 低, 峰形更加平缓, 表明 As 在 Mo-α-Fe₂O₃表面的吸 附比纯 α-Fe₂O₃表面强, d 轨道的电子损耗较强。

最后,比较了 M(Mo)原子和 As 原子吸附后的 PDOS,当能量大于-10 eV 时,Mo-d 和 As-p 轨道峰呈 现不同的重叠程度,表明 Mo 原子与 As 原子形成共 价键。 综上,掺杂 Mo 使得 Mo-α-Fe₂O₃表面的 As 吸附 能力增强,有利于之后的 NH₃-SCR 反应,而掺杂 Mn、 Ni 后,As 在掺杂位点的吸附显著降低,破坏其余活性 Fe 位点,加剧催化剂砷中毒,使催化剂失活。Li 等^[40]研究了 Mo 对 γ-Fe₂O₃催化剂抗砷能力的影响, 发现 Mo 强化 γ-Fe₂O₃催化剂的抗砷中毒能力,并保 护催化剂上吸附的氨与 NO_x 之间的反应,与本文结论 一致。



图 10 吸附后 DOS 图

Fig.10 DOS after adsorption

为分析吸附体系原子在吸附前后的电子分布, 计算了 Mulliken 电荷,如表3所示。结果显示: As₂O₃吸附在各催化剂表面后,各个原子电荷量均发 生一定改变,存在电荷转移,4种掺杂体系 ΔQ 按大 小排列为 Mo>Fe>Ni>Mn,在纯净 α-Fe₂O₃表面,As 原子电正性减小 0.19 e,O 原子电负性增大 0.02 e; 在 Mn 掺杂体系中,As 原子电正性减小 0.05 e,O 原 子电负性减小 0.01 e;在 Ni 掺杂体系中 As 原子电 正性减小 0.04 e,O 原子电负性增加 0.01 e;在 Mo 掺杂体系中 As 原子电正性减小 0.51 e,O 原子电负 性减小 0.09 e。综合来看,As₂O₃在 α-Fe₂O₃和 Mo-α-Fe₂O₃表面吸附时均得到良好活化,而 Mo 掺杂强化 了As₂O₃吸附,使得 As₂O₃分子在原基础上更好地被 活化,Ni、Mn 掺杂均抑制了 As₂O₃吸附,Mn 的掺杂 使得吸附性能更差,与前吸附能分析结果一致。

表 3 As₂O₃吸附在催化剂表面的 Mulliken 电荷布局分析

Tab.3 Analysis of Mulliken charge layout of As_2O_3 adsorbed on catalyst surface

原子 Free $As_2O_3 \alpha$ - $Fe_2O_3 Mn$ - α - $Fe_2O_3 Ni$ - α - $Fe_2O_3 Mo$ - α - Fe_2O_3 $As_1 1.22 e 1.04 e 1.07 e 1.09 e 0.73 e$ $As_2 1.22 e 1.21 e 1.22 e 1.21 e 1.20 e$ $O_1 -0.78 e -0.77 e -0.75 e -0.77 e -0.70 e$ $O_2 -0.89 e -0.90 e -0.90 e -0.89 e -0.85 e$ $O_3 -0.77 e -0.79 e -0.78 e -0.79 e -0.80 e$						
As_1 $1.22 e$ $1.04 e$ $1.07 e$ $1.09 e$ $0.73 e$ As_2 $1.22 e$ $1.21 e$ $1.22 e$ $1.21 e$ $1.20 e$ O_1 $-0.78 e$ $-0.77 e$ $-0.75 e$ $-0.77 e$ $-0.70 e$ O_2 $-0.89 e$ $-0.90 e$ $-0.90 e$ $-0.89 e$ $-0.85 e$ O_3 $-0.77 e$ $-0.79 e$ $-0.78 e$ $-0.79 e$ $-0.80 e$	原子	Free As_2O_3	$\alpha\text{-}\mathrm{Fe}_2\mathrm{O}_3$	$Mn\text{-}\alpha\text{-}\mathrm{Fe}_2\mathrm{O}_3$	$Ni\text{-}\alpha\text{-}Fe_2O_3$	$\text{Mo-}\alpha\text{-}\text{Fe}_2\text{O}_3$
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	As_1	1.22 e	1.04 e	1.07 e	1.09 e	0.73 e
O_1 $-0.78 e$ $-0.77 e$ $-0.75 e$ $-0.77 e$ $-0.70 e$ O_2 $-0.89 e$ $-0.90 e$ $-0.90 e$ $-0.89 e$ $-0.85 e$ O_3 $-0.77 e$ $-0.79 e$ $-0.78 e$ $-0.79 e$ $-0.80 e$	As_2	1.22 e	1.21 e	1.22 e	1.21 e	1.20 e
O_2 -0.89 e -0.90 e -0.89 e -0.85 e O_3 -0.77 e -0.79 e -0.78 e -0.79 e -0.80 e	0_1	-0.78 e	-0.77 e	-0.75 e	-0.77 e	-0.70 e
O_3 -0.77 e -0.79 e -0.78 e -0.79 e -0.80 e	0_2	-0.89 e	-0.90 e	-0.90 e	-0.89 e	-0.85 e
	03	-0.77 e	-0.79 e	-0.78 e	-0.79 e	-0.80 e



图 11 吸附前后 As-p 和 M-d (Mo、Mn、Ni)原子的 PDOS Fig.11 PDOS of As-p and M-d (Mo、Mn、Ni) atoms before and after adsorption

3 结 论

本文采用密度泛函理论对 α-Fe₂O₃及掺杂 M-α-Fe₂O₃(Mo、Mn、Ni)催化剂模型进行了详细的理论研 究,得出如下主要结论:

1) As_2O_3 在 M- α - Fe_2O_3 (Fe、Mo、Ni)催化剂模型 上的吸附均为化学吸附,在 M- α - Fe_2O_3 (Mn)催化剂 模型上的吸附为物理吸附。

2) Mo-α-Fe₂O₃表面较纯净 α-Fe₂O₃表面更稳 定, Mo 对 α-Fe₂O₃进行掺杂改性能有效地增强其对 As₂O₃的活化能力, 当反应物在掺杂催化剂表面吸附 时,吸附能增大, 且发生的电荷转移更多, 表明 Mo 掺杂更有利于激活催化剂表面的电子, As₂O₃分子活 化程度更大, 证明催化效果更好, 有利于保护活性 Fe 位点, 增强催化剂抗砷中毒能力。

3)采用 Mn、Ni 对 α-Fe₂O₃进行掺杂改性时,二
 者均抑制 As₂O₃的吸附,降低 As₂O₃活性,使得 As₂O₃更易于在 Fe 位吸附,导致催化剂失活。

4)通过对 As₂O₃进行 Mulliken 电荷密度分析, 进一步验证了 Mo 增强催化剂催化能力,而 Mn、Ni 抑制了其催化。

参考文献

- 牛胜利,韩奎华,路春美.生物质先进再燃脱硝特性研究[J]. 燃料化学学报,2010,38(6):745
 NIU Shengli, HAN Kuihua, LU Chunmei. Research on denitrification characteristics of biomass advanced reburning[J]. Journal of Fuel Chemistry and Technology, 2010, 38(6):745
- [2] 张巍,方毅伟,卢程,等.改性催化剂织构强化低温 NH₃-SCR 脱硝性能的研究进展[J].化工进展,2019,38(6):2539
 ZHANG Wei, FANG Yiwei, LU Cheng, et al. Research progress on texture enhancement of low-temperature NH₃-SCR denitration performance with modified catalysts[J]. Chemical Progress, 2019, 38 (6):2539
- [3] 周锦晖,李国波,吴鹏,等. 商业 V₂O₅-WO₃/TiO₂脱硝催化剂 砷中毒机理[J]. 分子催化, 2018, 32(5): 444
 ZHOU Jinhui, LI Guobo, WU Peng, et al. Arsenic poisoning mechanism of commercial V₂O₅-WO₃/TiO₂ denitrification catalyst[J].
 Molecular Catalysis, 2018, 32(5): 444
- [4] 刘晶,熊志波,周飞,等新型铈钨钛复合氧化物催化还原脱硝 机理[J].中国环境科学,2018,38(5):1670
 LIU Jing, XIONG Zhibo, ZHOU Fei, et al. Catalytic reduction denitrification mechanism of new cerium-tungsten-titanium composite oxide[J]. China Environmental Science, 2018,38(5):1670
- [5] 云端, 宋蔷, 姚强. V₂O₅-WO₃/TiO₂ SCR 催化剂的失活机理及 分析[J]. 煤炭转化, 2009, 32(1):91
 YUN Duan, SONG Qiang, YAO Qiang. Deactivation mechanism

and analysis of $V_2\,O_5\text{-}WO_3/\text{Ti}O_2$ SCR catalyst[J]. Coal Conversion, 2009, 32(1): 91

 [6] 付银成,宋浩,杜学森,等.V₂O₅/TiO₂的钾、钠、钙复合中毒及 改性研究[J].能源工程,2011(2):40
 FU Yincheng, SONG Hao, DU Xuesen, et al. Study on compound poisoning and modification of potassium, sodium and calcium of $V_2O_5/TiO_2[\,J\,].$ Energy Engineering, $2011(\,2):\,40$

- [7] 赵莉,韩健,吴洋文,等. 钒钛基 SCR 脱硝催化剂碱土金属中毒[J]. 化工进展, 2019, 38(3): 1419
 ZHAO Li, HAN Jian, WU Yangwen, et al. Vanadium-titanium-based SCR denitrification catalyst alkaline earth metal poisoning[J]. Chemical Progress, 2019, 38(3): 1419
- [8] 曹蕃, 苏胜, 向军, 等. Mn-Ce-Zr/γ-Fe₂O₃催化剂低温选择性催 化还原脱硝性能分析[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(9): 2238

CAO Fan, SU Sheng, XIANG Jun, et al. Performance analysis of Mn-Ce-Zr/ γ -Fe₂O₃ catalyst for low temperature selective catalytic reduction denitrification [J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35 (9): 2238

- [9] ZHAO Zhili, LI Jianwei, CHEN Biaohua, et al. Effect of Fe₂O₃ crystal strcture on the performance of Fe₂O₃/ Cr₂O₃ high temperature watergas shift catalyst [J]. Modern Chemical Industry, 2006, 26: 143
- [10]朱自成. 基于密度泛函理论的铁基催化剂脱硝机理研究[D].
 马鞍山:安徽工业大学, 2018
 ZHU Zicheng. Research on denitration mechanism of iron-based catalysts based on density functional theory[D]. Ma'anshan: Anhui University of Technology, 2018
- [11]姚燕,马云龙,杨晓宁,等.高砷煤 SCR 脱硝催化剂中毒失活 研究[J].中国电力,2020,53(6):191
 YAO Yan, MA Yunlong, YANG Xiaoning, et al. Poisoning and deactivation of SCR denitrification catalyst for high-arsenic coal [J]. China Power, 2020, 53(6):191
- [12] XUE Y D, WANG Y T. Effective industrial regeneration of arsenic poisoning waste selective catalytic reduction catalyst: contaminants removal and activity recovery[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2019, 25(34): 34114
- [13] 赵重阳,李国波,眭华军,等.砷中毒商业 V₂O₅-WO₃/TiO₂催 化剂再生研究[J]. 分子催化, 2020, 34(5): 407
 ZHAO Chongyang, LI Guobo, SUI Huajun, et al. Study on regeneration of commercial V₂O₅-WO₃/TiO₂ catalyst for arsenic poisoning
 [J]. Molecular Catalysis, 2020, 34(5): 407
- [14] WU Y W, ZHOU X Y, MI T G, et al. Theoretical insight into the interaction mechanism between V₂O₅/TiO₂(001) surface and arsenic oxides in flue gas [J]. Applied Surface Science, 2021, 535: 147752
- [15] LI Xiaoyu, CHEN Juan, XIAO Yi. Insight into the homogenous and heterogeneous transformation behavior of arsenic on commercial V₂O₅-WO₃-TiO₂ and novel γ-Fe₂O₃ catalysts during selective catalytic reduction of NO_x [J]. Fuel, 2021, 301: 121051
- [16] PENG Yue, LI Junhua, SI Wenzhe, et al. Deactivation and regeneration of a commercial SCR catalyst: comparison with alkali metals and arsenic[J]. Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 168/ 169: 195
- [17] KIYOSAWA M, KOBAYASHI N. Method for removing arsenic compound, method for regenerating NO_x removal catalyst, and NO_x removal catalyst:US201214007940[P]. 2015-08-25.
- [18] LI Xiaoyu, CHEN Juan, CHEN Shouyan. Performance of Mg-Ti modified iron-based catalyst in NH₃-SCR of NO at the presence of arsenic: influence of oxygen and temperature [J]. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2021, 101: 387
- [19] 熊中朴. 烟气中铈改性铁基催化剂 SCR 脱硝及抗砷性能研究 [D]. 济南:山东大学, 2021

XIONG Zhongpu. Study on denitrification and arsenic resistance of cerium-modified iron-based catalyst in flue gas [D]. Jinan: Shan-dong University, 2021

- [20] 陆强, 裴鑫琦, 徐明新, 等. SCR 脱硝催化剂抗砷中毒改性优 化与再生研究进展[J]. 化工进展, 2021, 40(5): 2365 LU Qiang, PEI Xinqi, XU Mingxin, et al. Research progress on modification optimization and regeneration of anti-arsenic poisoning of SCR denitrification catalyst[J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2021, 40(5): 2365
- [21] WU Yangwen, ZHOU Xinyue, MI Tengge. Effect of WO₃ and MoO₃ doping on the interaction mechanism between arsenic oxide and V₂O₅-based SCR catalyst: a theoretical account[J]. Molecular Catalysis, 2021, 499: 111317
- [22] GUO Y Z, CLARK S J, ROBERTSON J. Electronic and magnetic properties of Ti₂O₃, Cr₂O₃, and Fe₂O₃ calculated by the screened exchange hybrid density functional [J]. Journal of Physics: Condensed Matter, 2012, 24: 325504
- [23] WASSERMAN E, RUSTAD J R, FELMY A R. Ewald methods for polarizable surfaces with application to hydroxylation and hydrogen bonding on the (012) and (001) surfaces of α-Fe₂O₃[J]. Surface Science, 1997, 385: 217
- [24] THEVUTHASAN S, KIM Y J, YI S I, et al. Surface structure of MBE-grown α-Fe₂O₃(001) by intermediate-energy X-ray photoelectron diffraction[J]. Surface Science, 1999, 425: 276
- [25]SONG J J, NIU X Q, LING L X, et al. A density functional theory study on the interaction mechanism between H_2S and the α -Fe₂O₃ (001) surface[J]. Fuel Processing Technology, 2013, 115: 26
- [26] KIM S, THIESSEN P A, BOLTON E E, et al. Pub chem substance and compound databases [J]. Nucleic Acids Research, 2016, 44 (D1): D1202-13
- [27]罗明明. 单原子和双原子催化剂催化 CO 氧化的理论研究[D].
 赣州:江西理工大学, 2021
 LUO Mingming. Theoretical research on CO oxidation catalyzed by single and diatomic catalysts [D]. Ganzhou: Jiangxi University of Science and Technology, 2021
- [28] CHITPAKDEE C, JUNKAEW A, MAITARAD P, et al. Understanding the role of Ru dopant on selective catalytic reduction of NO with NH₃ over Ru-doped CeO₂ catalyst [J]. Chemical Engineering Journal, 2019, 369: 124
- [29] PAYNE M C, TETER M P, ALLAN D C. Iterative minimization techniques for ab initio total-energy calculations: molecular dynamics and conjugate gradients[J]. Reviews of Modern Physics, 1992, 64: 1045
- [30] DELLEY B. Hardness conserving semilocal pseudopotentials [J]. Physical Review B, 2002, 66: 155125

- [31]张倩. NH₃及 NO 在 Fe 掺杂 MnO₂(110) 表面吸附行为的密度泛 函理论研究[D]. 太原:太原理工大学, 2015
 ZHANG Qian. Density functional theory study on the adsorption behavior of NH₃ and NO on Fe-doped MnO omission surface [D]. Taiyuan: Taiyuan University of Technology, 2015
- $[\,32\,]\,LYU$ Z, NIU S, LU C, et al. A density functional theory study on the selective catalytic reduction of NO by NH_3 reactivity of α -Fe $_2O_3$ (001) catalyst doped by Mn, Ti, Cr and Ni[J]. Fuel, 2020, 267: 117147
- [33]梁志永, 覃吴, 石司默, 等. 化学链燃烧中 Co 掺杂改性 Fe₂O₃ (104)载氧体反应特性[J]. 工程科学与技术, 2019, 51(6): 28 LIANG Zhiyong, QIN Wu, SHI Simo, et al. Reaction characteristics of co-doped modified Fe₂O₃(104) oxygen carrier in chemical looping combustion [J]. Engineering Science and Technology, 2019, 51(6): 28
- $[\,34\,]ZHANG$ Yue, LIU Ji. Density functional theory study of arsenic adsorption on the $Fe_2O_3(\,001\,)\,$ surface[J]. Energy Fuels, 2019, 33: 1414
- [35]SENIOR C L, LIGNELL D O, SAROFM A F, et al. Modeling arsenic partitioning in coal-fired power plants [J] Combust and Flame, 2006, 47: 209
- [36]张月. 铁基吸附剂气相砷吸附特性及基于 DFT 的反应机理研究
 [D]. 北京:华北电力大学, 2018
 ZHANG Yue. Study on the gas-phase arsenic adsorption characteristics of iron-based adsorbents and the reaction mechanism based on DFT[D]. Beijing; North China Electric Power University, 2018
- [37] 侯静涛. 矿物缺陷对土壤活性锰氧化物氧化/吸附重金属砷性能的影响研究[C]//中国土壤学会土壤环境专业委员会, 2018 HOU Jingtao. The effect of mineral defects on the oxidation/adsorption of heavy metal arsenic on active manganese oxide in soil[C]// Soil Environment Professional Committee of Chinese Soil Society, 2018
- [38] ZHANG Kaihua, HU Lintao, WANG Chuanfeng, et al. Middle-lowtemperature oxidation and adsorption of arsenic from flue gas by Fe-Ce-based composite catalyst[J]. Chemosphere, 2021, 288: 132425
- [39] 闫敬超,施钦,李欢松,等.BiVO₄ 表面氧缺陷调控及其光催化 氧化三价砷[J].环境科学学报,2021,41(6):2120 YAN Jingchao, SHI Qin, LI Huansong, et al. Regulation of oxygen defects on BiVO₄ surface and its photocatalytic oxidation of trivalent arsenic[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2021,41(6):2120
- [40] LI Xiaoyu, CHEN Juan, LU Chunmei, et al. Performance of Mo modified γ-Fe₂ O₃ catalyst for selective catalytic reduction of NO_x with ammonia: presence of arsenic in flue gas [J]. Fuel, 2021, 294: 120552

(编辑 王小唯)