DOI:10.11918/202310043

不同冷却方式锈蚀冷弯薄壁型钢材高温后力学性能

吕 晶,郑健龙,王璐瑶,韩文超,尹 豪

(长安大学建筑工程学院,西安710061)

摘 要:为研究冷弯薄壁型钢材料在高温和锈蚀耦合作用下力学性能变化规律,通过中性盐雾锈蚀、高温煅烧、冷却和拉伸试 验,对180个经历0~60d人工加速锈蚀和20~800℃高温煅烧后1.5mm厚S280GD+Z型冷轧薄钢板在自然冷却和浸水冷 却方式下的力学性能进行了试验研究。结果表明:在锈蚀和高温耦合作用下,钢材表面特征和破坏模式受冷却方式影响较 大;锈蚀率小于6%时,锈蚀对S280CD+Z钢材力学性能影响较小;受火温度低于600℃时,受火温度及冷却方式对S280CD+ Z钢材屈服强度、极限强度影响不显著;在锈蚀和高温耦合作用下,受火温度大于600℃后,钢材强度退化幅度变大并且高温 在对钢材强度影响中占主导地位;冷却方式对钢材伸长率影响较大,自然冷却条件下,伸长率随受火温度呈先增加后减小趋势,浸水冷却条件下,伸长率随受火温度整体呈降低趋势。建立了锈蚀与高温耦合作用下,S280CD+Z钢材力学参数与锈蚀 率、受火温度之间定量关系的数学模型,基于简化的二次塑流模型建立了锈蚀与高温耦合作用下 S280CD+Z钢材本构模型。 关键词:高温;锈蚀;耦合作用;冷弯薄壁型钢;力学性能

中图分类号: TU398 文献标志码: A 文章编号: 0367-6234(2025)02-0090-14

Mechanical properties of corroded cold-formed thin-walled steel after high temperature under different cooling methods

LÜ Jing, ZHENG Jianlong, WANG Luyao, HAN Wenchao, YIN Hao

(School of Civil Engineering, Chang'an University, Xi'an 710061, China)

Abstract: In order to study the variation of mechanical properties of cold-formed thin-walled steel materials under the coupling effect of high temperature and corrosion, a series of experiments involving neutral salt spray corrosion, high-temperature calcination, cooling and tensile tests were conducted. The mechanical properties of 180 S280GD + Z cold-rolled steel sheets with thickness of 1.5 mm, which underwent accelerated corrosion for 0-60 d and high temperature calcination from 20 to 800 °C, were studied under cooling in air and cooling in water. The results indicate that under the coupling effect of corrosion and high temperature, the surface characteristics and failure modes of the steel are greatly affected by the cooling methods. When the corrosion rate is less than 6%, the corrosion has little impact on the mechanical properties of S280GD + Z steel. When the fire temperature is below 600~°C, the fire temperature and cooling methods have insignificant effects on the yield strength and ultimate strength of S280GD + Z steel. However, under the coupling effect of corrosion and high temperature, when the fire temperature exceeds 600 $^{\circ}$ C, the strength degradation of steel becomes the dominant factor affecting the strength of steel. The cooling method has a significant impact on the elongation of the steel. Under natural cooling conditions, the elongation increases and then decreases with the increase in fire temperature. Under immersion cooling conditions, the elongation shows an overall decreasing trend with the increase in fire temperature. A mathematical model was established to quantify relationship between the mechanical parameters of S280GD + Z steel and the corrosion rate and temperature under the coupling effect of corrosion and high temperature. Based on a simplified secondary plastic flow model, a constitutive model for S280GD + Z steel under the coupling effect of corrosion and high temperature was established.

Keywords: high temperature; corrosion; coupling effect; cold-formed thin-walled steel; mechanical properties

冷弯薄壁型钢结构具有材料回收率高、自重轻、 屋建筑、轻型 抗震性能优异、易于施工等一系列优点^[1-2],已在房 架等众多领

屋建筑、轻型桁架厂房、仓储式货架、太阳能光伏支架等众多领域广泛应用。然而受限于钢材耐腐蚀性

网络首发地址: https://link.cnki.net/urlid/23.1235.T.20240407.0906.002

收稿日期: 2023-10-19;录用日期: 2023-11-08;网络首发日期: 2024-04-09

基金项目:国家自然科学基金(51908046);陕西省重点研发计划(2023 - YBSF - 219);中国博士后基金(2019M653517);长安大学中央高校基本科研业务费专项资金(300102281204)

作者简介: 吕 晶(1985—),男,博士,副教授,博士生导师

通信作者: 吕 晶, lvjing21@ chd. edu. cn

和耐高温性不良等因素,冷弯薄壁型钢结构长期服 役过程的安全性问题逐渐凸显,并成为困扰其推广 使用的核心因素之一。

近年来,学者们围绕冷弯薄壁型钢材锈蚀[3-7] 和高温[8-11] 后性能开展了大量研究工作。文 献[3-7]通过工业环境下服役9年的冷弯薄壁 C 型檩条拉伸试验发现,锈蚀对冷成型钢材性能影响 高于热轧型钢^[3],并且锈蚀加剧了冷弯效应对钢材 强度和延展性的影响[4-5],随着锈蚀程度增加,钢材 屈服强度和极限强度、极限应变、弹性模量呈线性下 降趋势,伸长率呈二次下降趋势^[6]。文献[7]研究 了钢材断口形态与锈蚀程度之间的关系,并建立了 锈损冷弯薄壁型钢本构模型。文献[8-10]重点考 察了受火温度、冷却方式、加热模式等因素对屈服强 度、极限强度、弹性模量、极限应变、伸长率、受拉本 构模型等指标的影响,研究表明,冷成型钢材性能在 浸水冷却与自然冷却方式下差异较大,浸水冷却方 式下,冷成型钢材屈服强度和极限强度随受火温度 提高而增大,伸长率和极限应变随受火温度提高而 降低[8],随着受火温度提高,冷成型钢材力学性能 总体上呈现下降趋势,受火温度存在临界值(500 ℃ 左右),低于临界值时,屈服强度、极限强度、伸长率 和极限应变随受火温度提高小幅波动,高于临界值 后,屈服强度和极限强度随受火温度提高明显降低, 伸长率和极限应变随受火温度提高而增大[9-10]。 弹性模量受煅烧温度和冷却方式影响较小^[10]。

综上可知,现阶段围绕冷弯薄壁型钢材高温和 锈蚀后性能的研究大多仅考虑高温或锈蚀单独作 用,事实上火灾往往发生在结构服役过程中,钢材受 到高温和锈蚀双重作用,然而目前鲜见冷弯薄壁型 钢材在高温和锈蚀耦合作用下的研究报道。基于 此,以1.5 mm 厚 S280GD + Z 型冷轧薄钢为研究对 象,通过人工加速锈蚀、高温煅烧、冷却和拉伸试验, 分析其力学性能变化规律,建立了力学性能与锈蚀 程度、煅烧温度之间关系的数学模型以及锈蚀和高 温耦合作用下的单轴受拉本构模型,为冷弯薄壁结 构抗火设计与加固理论提供参考。

1 试 验

1.1 试件设计

所有试件采用 S280GD + Z 型冷轧薄钢板通过 线切割方式截取。参考 GB/T 228.1—2021《金属材 料拉伸试验第1部分:室温试验方法》^[11],试件截面 设计为矩形,尺寸如图1所示,厚度为1.5 mm。锈 蚀龄期为0(对照组)、3、10、30、45、60 d,受火温度 分别为20(常温)、300、600、700、800 ℃,冷却方式 包括自然冷却和浸水冷却。根据试件锈蚀龄期、受 火温度和冷却方式,共设计60组试件,每组3个,共 计180个。试件编号规则如图2所示。





1.2 试验方案

本试验主要包括4部分,即中性盐雾锈蚀、高温 煅烧、冷却和室温单调拉伸。

中性盐雾试验采用精密型盐雾试验机,高温煅烧采用 HDX 高温热电炉,升温速率为10℃/min,高温试件采用自然冷却和浸水冷却两种方式,室温拉伸试验采用 WDW3030 微控电子万能试验机,最大荷载为30 kN。

1)根据 GB/T 10125—2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》^[12],制定锈蚀试验方案。采用质量 损失率表征试件锈蚀率,将锈蚀完成试件取样后除 锈、烘干,称量质量并计算质量损失率。

2)将锈蚀完成试件放入 HDX 高温热电炉内, 以 10 ℃/min 速率升温,达到预设温度后保温 20 min,随后取出冷却。

3)将冷却后试件在室温条件下放置2d,然后 进行单调拉伸试验。

4) 拉伸试验依据 GB/T 228.1—2021《金属材料 拉伸试验第1部分:室温试验方法》^[11]进行,加载采 用位移控制,加载速率为2 mm/min,试验力通过试 验机自动采集,变形通过电子千分表自动采集,取 3 个试件的平均值作为每组试件最终结果。 2 试验结果与讨论

2.1 试验现象

不同锈蚀龄期 S280GD + Z 钢材试件高温煅烧 后表面特征和破坏模式如图 3 所示。可以看出,随 着锈蚀龄期增加,试件表面氧化物增多,颜色逐渐变 深。锈蚀龄期大于 45 d 后,不同受火温度试件表面 颜色相差不大,均比未锈蚀试件表面颜色深,可能主 要还是锈蚀破坏钢材镀锌层导致。受火温度高于 600℃后,试件表面颜色明显变深,随着温度升高, 试件表面颜色逐渐加深变黑,甚至出现表皮剥离脱 落,尤其是浸水冷却试件表皮剥落更为严重。受火 温度高于700℃时,试件铁锈完全脱落,试件明显变 薄;自然冷却下试件断口会表现出紧缩现象,而浸水 冷却试件多为斜向平整断口;温度高于600℃时,浸 水冷却试件会发生严重变形,表现为试件变短。





Fig. 3 Surface characteristics and failure modes of test specimens with different corrosion ages

2.2 锈蚀率

不同锈蚀龄期锈蚀率如表1所示。可以看出, 随着锈蚀龄期增加,锈蚀率逐渐增大。但由于设备 的局限性,单位时间内各试件表面接触到的盐雾量 不可能完全相同,导致相同锈蚀龄期试件之间锈蚀 率也有差异,但波动不大。随着锈蚀龄期增加,试件 锈蚀速率放缓,由于锈蚀产物层变厚,对试件表面起 到了保护作用。

表1 锈蚀率

]	ab. 1	Corrosion	rate		
锈蚀龄期/d	0	3	10	30	45	60
锈蚀率/%	0	1.06	3.01	5.26	6.73	7.35

通常,针对碳钢、低合金钢的腐蚀速率模型有幂 函数和指数形式模型、灰色 GM 模型、考虑大气成分 腐蚀模型等^[13-14]。综合考虑以上几种模型优缺点, 选用幂函数模型对 S280GD + Z 钢材锈蚀率与锈蚀 龄期间关系进行拟合分析。所建立锈蚀率与锈蚀龄 期关系如图 4 所示,拟合公式如下:

 $\eta = 0.78878d^{0.5535}, R^2 = 0.99307$ (1) 式中: η 为锈蚀质量损失率,%;d 为锈蚀龄期, d_{\circ}



图 4 锈蚀率与锈蚀龄期关系曲线



2.3 应力 - 应变曲线

不同锈蚀龄期 S280GD + Z 钢材高温冷却后应 力 - 应变曲线如图 5 所示。可以看出:不同锈蚀龄 期、受火温度和冷却方式下的应力 - 应变曲线形状 基本类似,除 W-60-800 试件外,其余试件均可分为 4 个阶段,即弹性阶段、屈服阶段、塑性阶段和应力 强化阶段;W-60-800 试件未出现明显屈服平台,主 要可能是锈蚀 60 d 试件浸水冷却后表皮大量脱落, 试件太薄导致高温后发生严重变形,进而影响塑性 变形能力;常温下,随着锈蚀龄期增加,钢材极限拉 应变变化不明显;自然冷却方式下,除锈蚀 60 d 试 件外,随着受火温度增加,钢材极限抗拉应变变化不 大;浸水冷却条件下,受火温度低于 600 ℃时,钢材 极限拉应变受受火温度影响较小,受火温度高于 600 ℃时,随着受火温度提高,钢材极限拉应变显著 降低。







2.4 力学参数

不同冷却方式和锈蚀龄期 S280GD + Z 钢材力 学参数及折减系数如表 2 所示。为了描述高温、锈 蚀和冷却方式对 S280GD + Z 钢材各力学性能参数 的影响,引入折减系数。折减系数为高温后锈蚀试 件力学参数与常温条件下未锈蚀试件力学参数比 值。f_{x,t,d}为锈蚀 d d 煅烧 t 温度后试件屈服强度,f_y 为常温条件下未锈蚀试件屈服强度, $f_{u,t,d}$ 为锈蚀 d d煅烧 t 温度后试件极限强度, f_u 为常温条件下未锈蚀 试件极限强度, $E_{t,d}$ 为锈蚀 d d 煅烧 t 温度后试件弹 性模量,E 为常温条件下未锈蚀试件弹性模量, $A_{t,d}$ 为锈蚀 d d 煅烧 t 温度后试件伸长率,A 为常温条件 下未锈蚀试件伸长率。

表 2 不同冷却方式下锈蚀 S280GD + Z 钢材高温后力学参数及折减系数

Tab. 2 Mechanical parameters and reduction factors of corroded S280GD + Z steel after high-temperature with different cooling methods

4/9C	<i>d</i> / <i>d</i>	$f_{\mathrm{y},t,d}$	/MPa	$f_{\mathrm{y},t}$	$_d/f_y$	$f_{\mathrm{u},t,d}$	/MPa	$f_{\mathrm{u},t}$	$_d/f_{\rm u}$	$E_{t,d'}$	/GPa	$E_{t,a}$	d/E	$A_{t,d}$	/%	$A_{t,a}$	_l /A
νu	<i>u/</i> u ·	Ν	W	N	W	N	W	Ν	W	N	W	Ν	W	Ν	W	Ν	W
20		295	295	1.00	1.00	353	353	1.00	1.00	205	205	1.00	1.00	22.16	23.4	1.00	1.00
300		314	304	1.07	1.03	354	355	1.00	1.01	211	206	1.03	1.00	21.60	24.25	0.97	1.04
600	0	282	294	0.96	1.00	332	350	0.94	0.99	203	207	0.99	1.01	23.98	15.64	1.08	0.67
700		278	374	0.94	1.27	325	421	0.92	1.19	198	202	0.97	0.99	21.01	9.041	0.95	0.39
800		237	375	0.80	1.27	293	442	0.83	1.25	195	198	0.95	0.97	22.35	9.354	1.01	0.40
20		293	293	0.99	0.99	351	351	0.99	0.99	209	209	1.02	1.02	21.84	23.06	0.99	0.99
300		285	300	0.97	1.02	326	342	0.92	0.97	208	204	1.01	1.00	21.32	23.05	0.96	0.99
600	3	278	287	0.94	0.97	317	332	0.90	0.94	201	203	0.98	0.99	23.68	15.86	1.07	0.68
700		255	354	0.86	1.20	306	437	0.87	1.24	196	200	0.96	0.98	20.45	10.87	0.92	0.46
800		227	369	0.77	1.25	284	425	0.80	1.21	193	197	0.94	0.96	21.25	11.05	0.96	0.47
20		289	289	0.98	0.98	348	348	0.99	0.99	207	207	1.01	1.01	21.33	22.51	0.96	0.96
300		278	300	0.94	1.02	318	340	0.90	0.96	209	203	1.02	0.99	20.36	21.54	0.92	0.92
600	10	261	278	0.88	0.94	311	332	0.88	0.94	198	201	0.97	0.98	22.76	14.84	1.03	0.63
700		254	349	0.86	1.18	309	415	0.88	1.18	195	199	0.95	0.97	19.66	9.63	0.89	0.41
800		223	366	0.76	1.24	276	437	0.78	1.24	194	198	0.95	0.97	20.69	9.34	0.93	0.40
20		282	282	0.96	0.96	339	339	0.96	0.96	203	203	0.99	0.99	20.79	21.95	0.94	0.94
300		274	286	0.93	0.97	317	329	0.90	0.93	206	201	1.00	0.98	18.99	20.79	0.86	0.89
600	30	259	269	0.88	0.91	312	330	0.89	0.93	202	200	0.99	0.98	21.47	13.87	0.97	0.59
700		255	354	0.87	1.20	295	395	0.84	1.12	196	196	0.96	0.96	18.79	8.07	0.85	0.35
800		222	373	0.75	1.26	271	438	0.77	1.24	195	196	0.95	0.96	19.13	8.11	0.86	0.35
20		280	280	0.95	0.95	338	338	0.96	0.96	198	198	0.97	0.97	20.12	21.23	0.91	0.91
300		275	294	0.93	1.00	314	335	0.89	0.95	201	202	0.98	0.99	19.17	19.02	0.86	0.81
600	45	250	264	0.85	0.90	302	309	0.86	0.88	198	198	0.97	0.97	20.73	12.53	0.94	0.54
700		253	333	0.86	1.13	288	388	0.81	1.10	195	194	0.95	0.95	19.40	7.23	0.88	0.31
800		222	387	0.75	1.31	265	455	0.75	1.29	193	195	0.94	0.95	17.56	7.45	0.79	0.32
20		279	279	0.95	0.95	338	338	0.96	0.96	195	195	0.95	0.95	16.85	17.79	0.76	0.76
300		276	291	0.93	0.99	311	318	0.88	0.90	198	199	0.97	0.97	16.02	16.26	0.72	0.70
600	60	256	260	0.87	0.88	299	326	0.85	0.92	196	196	0.96	0.96	18.43	11.79	0.83	0.50
700		244	334	0.83	1.13	285	375	0.81	1.06	196	195	0.96	0.95	16.69	7.05	0.75	0.30
800		222	340	0.75	1.15	262	431	0.74	1.22	192	193	0.94	0.94	12.59	6.87	0.57	0.29

2.4.1 屈服强度

不同锈蚀龄期 S280GD + Z 钢材在不同冷却方 式下屈服强度折减系数随受火温度变化规律如图 6 所示。钢材应力 - 应变曲线具有明显屈服平台的, 取屈服平台下屈服应力作为试件屈服强度,没有明 显屈服平台的,取产生 0.2% 变形的应力值为屈服 强度。不论是自然冷却还是浸水冷却,受火温度低 于 600 ℃时,锈蚀龄期对钢材屈服强度影响较小 (不超过 5%)。受火温度大于 600 ℃后,随着受火 温度提高,自然冷却下钢材屈服强度显著降低,浸水 冷却下钢材屈服强度显著增大。自然冷却条件下, 未锈蚀试件经 800 ℃高温煅烧后屈服强度降低 20%,而锈蚀3、10、30、45、60 d 试件经800℃高温 煅烧后屈服强度分别降低23%、25%、25%、25%和 25%,由此可知,在锈蚀和高温耦合作用下,温度对 钢材屈服强度的影响随受火温度的升高而降低;浸水冷 却条件下,未锈蚀试件经800℃高温煅烧后屈服强 度提高27%,锈蚀3、10、30、45、60 d 试件则分别提 高25%、24%、26%、30%和15%,说明浸水冷却方 式下,当锈蚀龄期小于45 d 时,锈蚀程度对钢材屈 服强度的影响不明显,锈蚀龄期达到60 d 时,屈服 强度增幅明显降低,这可能与试件过薄导致的高温







2.4.2 极限强度

不同锈蚀龄期 S280GD + Z 钢材在不同冷却方 式下极限强度折减系数随受火温度变化如图 7 所 示。可以看出:自然冷却条件下,钢材极限强度随着 温度升高和锈蚀龄期增加逐渐降低;未锈蚀试件经 800 ℃高温煅烧后极限强度降低 17%,而经历 800 ℃煅烧后,锈蚀 60 d 试件经 800 ℃高温煅烧后 极限强度降低 26%,说明在锈蚀和高温耦合作用 下,钢材极限强度退化速度加快。浸水冷却条件下, 钢材极限强度随受火温度的升高先小幅波动再显著 升高,拐点为 600 ℃ 左右,受火温度由 600 ℃ 升至 800 ℃时,钢材经0、3、10、30、45、60 d 锈蚀后极限强 度分别提升 26%、25%、30%、31%、41%和 30%,表 明锈蚀后的冷成型钢材淬火效应更加明显,表现为 极限强度增幅更大。







2.4.3 弹性模量

不同锈蚀龄期 S280GD + Z 钢材在不同冷却方 式下弹性模量折减系数随受火温度变化如图 8 所 示。可以看出,S280GD + Z 钢材弹性模量受冷却方 式影响较小。随着受火温度提高,弹性模量变化较 小,不超过4%;随着锈蚀龄期增加,钢材弹性模量 最大降低5%;在锈蚀和高温耦合作用下,弹性模量 降低幅度不超过6%。说明高温和锈蚀对 S280GD + Z 钢材弹性模量影响较小,可以忽略不计。

2.4.4 伸长率

不同锈蚀龄期 S280GD + Z 钢材在不同冷却方

式下伸长率折减系数随受火温度变化如图9所示。 可以看出,不论是自然冷却还是浸水冷却,同一受火 温度时,伸长率随着锈蚀龄期增加而降低。自然冷 却条件下,锈蚀龄期在30d之内时,伸长率随温度 升高呈上下小幅波动趋势,锈蚀龄期为45d和60d 时,伸长率随温度呈先增加后减小趋势,峰值出现在 600℃左右;在锈蚀和高温耦合作用下,伸长率最大 降幅出现在受火温度800℃和锈蚀龄期60d时,降 幅达43%。浸水冷却条件下,伸长率随受火温度整 体呈降低趋势,并在600~700℃时急剧降低,平均 降幅在20%以上,在700~800℃时伸长率变化趋 于平缓;在锈蚀和高温耦合作用下,伸长率最高降幅 出现在受火温度 800 ℃和锈蚀龄期 60 d 时,降幅达 71%。表明锈蚀和高温耦合作用将使得冷成型钢材 脆性进一步增大。

性能退化规律,采用 Levenberg-Marquardt 算法对本

文试验结果进行二元非线性拟合分析,建立不同锈

蚀程度试件在不同冷却方式下屈服强度、极限强度

和伸长率数学模型。试验结果与数学模型对比见



图 8 不同锈蚀龄期钢材高温冷却后弹性模量变化规律

Fig. 8 Variation of elastic modulus of steel with different corrosion ages after high-temperature cooling





Fig. 9 Variation of elongation of steel with different corrosion ages after high-temperature cooling

3 拟合公式

1.10

1.05

1.00

0.90

0.85

0.80

 $f_{y,t,\eta}^{}|f_{y}^{}$ 0.95

上述分析可知,S280GD + Z钢材在锈蚀和高温 的耦合作用下力学性能变化较复杂。为更好地描述 S280GD+Z钢材在锈蚀和高温耦合作用下的力学



图 10~12。

屈服强度折减系数试验结果与数学模型对比 图 10

Fig. 10 Comparison of test results and mathematical model of yield strength reduction factors



图 11 极限强度折减系数试验结果与数学模型对比

Fig. 11 Comparison of test results and mathematical model of ultimate strength reduction factors



图 12 伸长率折减系数试验结果与数学模型对比

Fig. 12 Comparison of test results and mathematical model of elongation reduction factors

3.1 屈服强度

自然冷却方式下:

$$\frac{f_{y,t,\eta}}{f_y} = \frac{1.015\ 13\ +0.036\ 2\eta\ -0.003\ 08t\ +2.372\ 18\ \times10^{-6}t^2\ -4.139\ 73\ \times10^{-6}t\eta}{1\ +0.041\ 18\eta\ -0.002\ 98t\ +9.948\ 2\ \times10^{-5}\eta^2\ +2.252\ 53\ \times10^{-6}t^2\ -4.955\ 87\ \times10^{-5}t\eta} \tag{3}$$

3.2 极限强度

自然冷却方式下:

$$\frac{f_{u,t,\eta}}{f_u} = \frac{1.022\ 01 - 0.015\ 56\eta - 0.002\ 06t + 3.021\ 82 \times 10^{-6}t^2 - 1.298\ 83 \times 10^{-9}t^3}{1 + 0.015\ 24\eta - 0.007\ 34\eta^2 + 5.734\ 03 \times 10^{-4}\eta^3 - 0.001\ 65t + 1.702\ 8 \times 10^{-6}t^2}$$
(4)
 $\gtrsim \chi \gtrsim 10^{-6}t^2$

$$\frac{f_{u,t,\eta}}{f_u} = \frac{1.000\ 66+0.023\ 09\eta-0.003\ 03t+2.346\ 7\times10^{-6}t^2-2.744\ 12\times10^{-5}t\eta}{1+0.028\ 14\eta-0.002\ 97t+9.962\ 62\times10^{-5}\eta^2+2.252\ 52\times10^{-6}t^2-3.532\ 82\times10^{-5}t\eta} \tag{5}$$

(6)

3.3 弹性模量

弹性模量折减系数表达式为

 $E_{\iota,\eta} = E$

3.4 伸长率

自然冷却方式下:

第57卷

 $\frac{A_{t,\eta}}{A} = \frac{0.984\ 05+0.011\ 35\eta-1.565\ 71\times10^{-4}t-3.779\ 89\times10^{-6}t^2+3.054\ 42\times10^{-9}t^3}{1+0.022\ 79\eta+2.485\ 25\times10^{-4}\eta^2+3.258\ 09\times10^{-4}\eta^3-0.001\ 01t-2.834\ 94\times10^{-7}t^2} \tag{8}$

由图 10~12 可知,大部分试验数据在拟合曲面 上或在 拟合曲面周围上下小幅波动, 拟合公 式(2)~(8)的相关系数 *R*²均大于 0.88, 拟合效果 良好。表明式(2)~(8)能较好地反映 S280GD + Z 钢材在锈蚀和高温耦合作用下力学性能变化趋势。

4 本构模型

4.1 本构模型的建立

钢材在单调加载下的应力 – 应变本构模型主要 包括弹性阶段、屈服阶段、塑性强化阶段和颈缩断裂 阶段。采用 Esmaeily 和 Xiao^[15]提出的简化二次塑 流模型描述 S280GD + Z 钢材骨架曲线,如图 13 所 示。与传统两折线或三折线模型相比,该模型能更 好地反映钢材屈服后强化效应。钢材应力 – 应变关 系计算公式如下:

	$(E_s \varepsilon, 0 \leq \varepsilon < \varepsilon_y)$
	$f_{y}, \varepsilon_{y} \leq \varepsilon < k_{1}\varepsilon_{y}$
$\sigma = \frac{1}{2}$	$f_{u} + (\varepsilon - k_{u}\varepsilon_{y})^{2} \frac{f_{y} - f_{u}}{(k_{u}\varepsilon_{y} - k_{1}\varepsilon_{y})^{2}}, \ k_{1}\varepsilon_{y} \leq \varepsilon < k_{u}\varepsilon_{y}$
	$f_{u}, k_{u}\varepsilon_{y} \leqslant \varepsilon$
	(9)

式中: E_s 表示钢材弹性模量, f_y 为钢材屈服强度, ε_y 为 钢材本构模型弹性段结束时对应的应变, f_u 为钢材 极限强度。参数 k_1 和 k_u 用于控制钢材骨架曲线形 状,分别由式(10)和式(11)确定:

$$k_1 \varepsilon_y = \varepsilon_1 \tag{10}$$

$$k_{\rm u}\varepsilon_{\rm y}=\varepsilon_{\rm u} \tag{11}$$





4.2 本构模型参数拟合

根据试验结果列出了相关参数,如表3所示。

表 3 不同冷却方式下骨架曲线参数 ϵ

Tab. 3 Skeleton curve parameters of ε under different cooling methods

m/%	t∕°C	$\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{y}}$		ε	71		${\cal E}_{\rm u}$		
η/ /0	U G	N	W	N	W	N	$\begin{array}{r c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		
0	20	0.136 06	0.136 06	2.536 48	2.536 48	12.495 01	12.495 01		
	300	0.148 44	0.148 44	3.230 20	2.303 70	12.220 84	13.251 47		
	600	0.138 53	0.139 56	3.482 13	2.298 28	14.239 82	10.262 17		
	700	0.139 99	0.180 90	3.517 52	1.013 55	14.741 14	5.145 95		
	800	0.121 21	0.184 55	3.560 58	1.479 48	15.335 65	5.673 85		
1.06	20	0.140 92	0.140 92	2.460 95	2.460 95	13.987 21	13.987 21		
	300	0.138 10	0.148 33	2.025 80	2.109 47	12.482 37	13.778 51		
	600	0.136 12	0.144 04	2.018 26	1.452 99	13.130 06	9.917 94		
	700	0.137 61	0.177 69	2.009 00	0.697 61	13.255 28	7.570 55		
	800	0.119 99	0.19042	1.847 37	1.980 12	12.837 24	7.404 87		
	20	0.149 51	0.149 51	2.455 43	2.455 43	13.317 90	13.317 90		
	300	0.135 42	0.149 20	1.131 87	1.831 58	11.842 91	12.589 17		
3.01	600	0.139 61	0.146 66	1.973 52	1.532 13	13.312 61	9.212 45		
	700	0.14071	0.185 13	1.367 17	1.187 07	11.954 23	6.989 49		
	800	0.119 61	0.198 52	1.425 66	0.915 32	10.845 92	7.096 54		

表3(续)

•	99	•
---	----	---

m/0/c	t∕°C	ε	y	ε	1		$\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{u}}$		
η/ 70	<i>i</i> / C	N	W	N	W	N	W		
	20	0.144 28	0.144 28	2.039 14	2.039 14	13.934 30	13.934 300		
	300	0.142 59	0.145 71	2.123 40	1.494 08	12.685 96	11.905 470		
5.26	600	0.134 61	0.142 27	1.999 87	1.201 31	12.517 17	9.047 260		
	700	0.132 46	0.179 84	1.626 83	0.899 36	11.476 08	4.852750		
	800	0.119 30	0.187 26	1.011 51	0.456 09	10.501 28	5.369 480		
	20	0.139 88	0.139 88	1.131 98	1.131 98	12.577 69	12.577 690		
	300	0.140 05	0.152 52	0.770 67	0.713 58	11.959 16	9.946 560		
6.73	600	0.138 35	0.138 74	0.664 54	0.81976	12.567 41	8.868 240		
	700	0.130 74	0.176 38	0.58112	0.71671	12.011 73	4.795 140		
	800	0.111 02	0.181 64	0.399 22	1.040 24	10.409 66	5.530 080		
	20	0.132 18	0.132 18	1.155 37	1.155 37	13.787 87	13.787 870		
	300	0.140 81	0.145 06	0.948 86	0.917 33	10.196 64	11.595 100		
7.35	600	0.130 31	0.133 65	0.842 13	0.729 22	11.633 62	8.629 971		
	700	0.129 48	0.172 32	0.665 09	0.838 26	11.562 94	5.198 077		
	800	0.117 64	0.174 45	0.625 14	0.826 90	9.272 95	5.503 029		

采用最小二乘法对 *ε*,进行多项式拟合,拟合结 果如图 14 和图 15 所示,拟合公式如下。

自然冷却条件下:

$$\varepsilon_{y} = \begin{cases} 0.141\ 62\ +0.003\ 52\eta\ -5.401\ 2\times10^{-4}\eta^{2}, \\ 20\ ^{\circ}C \leqslant t < 600\ ^{\circ}C \\ 0.181\ 83\ +0.005\ 30\eta\ -8.750\ 6\times10^{-4}\eta^{2}, \\ 600\ ^{\circ}C \leqslant t \leqslant 800\ ^{\circ}C \end{cases}$$
(13)

在式(12)和(13)基础上得到 ε_y 拟合值,从而确定骨架参数 k_1 、 k_u ,如表4所示。





图 14 自然冷却条件下 ε_v 拟合图





图 15 浸水冷却条件下 ε_y 拟合图



(14)

表4 不同冷却方式下骨架曲线参数 k

Tab. 4 Parameter k of skeleton curve under different cooling methods

$\eta/\%$	t∕°C	ε	y	k	1	k _u		
,		Ν	W	Ν	W	Ν	W	
	20	0.139	0.142	18.248 06	17.862 54	89.89216	87.993 03	
	300	0.139	0.142	23.238 85	16.223 24	87.91971	93.320 21	
0	600	0.139	0.142	25.051 29	16.185 07	102.444 70	72.268 80	
	700	0.139	0.183	25.305 90	5.538 52	106.051 40	28.119 95	
	800	0.139	0.183	25.615 68	8.084 59	110.328 40	31.004 64	
	20	0.135	0.144	18.229 26	17.089 93	103.609 00	97.133 40	
	300	0.135	0.144	15.005 93	14.649 10	92.461 96	95.684 12	
1.06	600	0.135	0.144	14.950 07	10.090 21	97.25972	68.874 60	
	700	0.135	0.184	14.88148	3.791 36	98.187 24	41.144 31	
	800	0.135	0.184	13.684 22	10.761 52	95.090 70	40.243 86	
	20	0.137	0.148	17.922 85	16.59074	97.210 95	89.985 81	
	300	0.137	0.148	8.261 83	12.375 54	86.444 62	85.061 98	
3.01	600	0.137	0.148	14.405 26	10.352 23	97.172 35	62.246 31	
	700	0.137	0.192	9.979 34	6.182 66	87.257 17	36.403 61	
	800	0.137	0.192	10.406 28	4.767 29	79.167 30	36.961 15	
	20	0.135	0.144	15.104 74	14.160 69	103.217 00	96.765 97	
	300	0.135	0.144	15.728 89	10.375 56	93.970 07	82.676 84	
5.26	600	0.135	0.144	14.813 85	8.342 43	92.719 75	62.828 21	
	700	0.135	0.184	12.050 59	4.887 83	85.008 00	26.373 62	
	800	0.135	0.184	7.492 67	2.478 75	77.787 23	29.181 96	
	20	0.132	0.143	8.575 61	7.915 94	89.840 64	87.955 87	
	300	0.132	0.143	5.838 41	4.990 07	85.422 57	69.556 37	
6.73	600	0.132	0.143	5.034 39	5.732 59	89.767 22	62.015 66	
	700	0.132	0.179	4.402 42	4.003 97	85.798 07	26.788 51	
	800	0.132	0.179	3.024 39	5.811 40	74.354 68	29.259 68	
	20	0.130	0.137	8.88746	8.433 36	106.060 50	100.641 40	
	300	0.130	0.137	7.298 92	6.695 84	78.435 69	84.635 77	
7.35	600	0.130	0.137	6.477 92	5.32277	89.489 42	62.99249	
	700	0.130	0.173	5.116 08	4.84543	88.945 71	30.046 69	
	800	0.130	0.173	4.808 77	4.77977	71.330 38	31.809 41	

运用 Levenberg-Marquardt 算法对骨架参数 k_1 、 k_u 进行二元非线性拟合分析,得到不同冷却方式下 k_1 和 k_u 拟合公式,拟合结果如图 16 和图 17 所示,拟

合公式如下。

自然冷却条件下:

 $k_{1} = \frac{21.073\ 39 - 0.705\ 17\eta - 0.034\ 2t + 4.87 \times 10^{-5}t^{2} - 3.32 \times 10^{-8}t^{3}}{1 + 0.366\ 25\eta - 0.138\ 95\eta^{2} + 0.014\ 15\eta^{3} - 0.001\ 25t + 4.90 \times 10^{-7}t^{2}}$





浸水冷却条件下:

$$k_{1} = \frac{18.770\ 35 - 0.816\ 14\eta - 0.051\ 18t + 1.25 \times 10^{-4}t^{2} - 8.30 \times 10^{-8}t^{3}}{1 + 0.083\ 38\eta - 0.042\ 57\eta^{2} + 0.005\ 54\eta^{3} - 0.002\ 27t + 4.74 \times 10^{-6}t^{2}}$$
(16)

 $k_{u} = 6.632 \exp\{-\exp[(\eta - 3.034)/0.073]\} - 57.043 \exp\{-\exp[(599.355 - t)/4.336]\} + 0.089 \exp\{-\exp[(\eta - 3.034)/0.073] - \exp[(599.355 - t)/4.336]\} + 86.535$ (17)



图 17 浸水冷却下 k_1 和 k_u 拟合图 Fig. 17 Fitting diagrams of k_1 and k_n under water cooling

拟合公式(12)~(17)的相关系数均大于 0.8, 可认为该模型参数拟合良好。采用上述拟合公式计 算了不同冷却方式下锈蚀 S280GD + Z 钢材高温后 单轴受拉应力 – 应变曲线,受限于篇幅,给出的部分 拟合曲线与试验曲线对比如图 18 所示。可以看出, 拟合曲线和试验曲线较为接近,尽管塑性强化阶段 曲线与试验曲线有一定误差,但也在允许范围之内, 表明所建立模型可以较好地描述在锈蚀与高温耦合 作用下 S280GD + Z 钢材单轴受拉本构模型,同时可 以预测 S280GD + Z 钢材在高温和锈蚀耦合作用下 的单轴受拉本构关系。



图18 所建立本构模型与试验结果对比

Fig. 18 Comparison between constitutive model and experimental results

5 结 论

1)随着锈蚀龄期和受火温度提高,试件表面颜 色逐渐变深;锈蚀龄期大于45d后,不同受火温度 试件表面颜色相差不大,均比未锈蚀试件颜色深;受 火温度高于600℃时,试件开始出现表皮剥离脱落 现象,浸水冷却试件剥落更为严重,受火温度高于 700℃时,试件表面铁锈完全脱落,试件明显变薄; 自然冷却下试件断口表现出紧缩现象,而浸水冷却 试件多为斜向平整断口。

2)不同锈蚀龄期和受火温度下 S280GD + Z 钢 材单轴受拉应力 – 应变曲线形状类似。常温及高温 自然冷却下,随着锈蚀龄期增加,钢材极限拉应变变 化不明显;浸水冷却条件下,受火温度低于 600 ℃ 时,钢材极限拉应变受受火温度影响较小,受火温度 高于600 ℃时,随着受火温度提高,钢材极限拉应变 显著降低,钢材塑性变差。

3)冷却方式、锈蚀程度、受火温度对 S280GD + Z 钢材弹性模量影响较小,对屈服强度、极限强度和伸 长率影响较大。锈蚀龄期小于 45 d 时,锈蚀对钢材 力学性能影响较小;受火温度小于 600 ℃时,受火温 度及冷却方式对钢材屈服强度、极限强度影响不显 著,但在高温和锈蚀的耦合作用下,钢材力学性能退 化幅度增大;受火温度大于 600 ℃后,高温在对钢材 强度影响中占主导地位。锈蚀龄期超过 45 d 后,锈 蚀程度对钢材伸长率影响较大,钢材伸长率会显著 较低;浸水冷却方式下,锈蚀程度对钢材伸长率的影 响会随受火温度升高而减弱。

4)建立了锈蚀与高温耦合作用下,屈服强度、 抗拉强度和伸长率相对值与锈蚀率和温度之间的定 量关系。基于简化二次塑流模型,建立了曲线骨架 参数的预测模型,模型曲线与试验曲线吻合良好。

参考文献

- [1]周绪红,管宇,石宇.多层冷弯薄壁型钢结构住宅抗震性能分析[J].建筑钢结构进展,2017,19(6):10
 ZHOU Xuhong, GUAN Yu, SHI Yu. Seismic performance analysis of multi-story cold-formed thin-walled steel residential buildings[J]. Progress in Building Steel Structures, 2017, 19(6):10. DOI: 10. 13969/j. cnki. cn31 1893.2017.06.002
- [2] ZHOU Xuhong. Research progress on cold-formed steel structural framing [J]. Research Progress on Cold-Formed Steel Structural Framing, 2020, 35(1): 1. DOI: 10.13206/j.gjgse20010804
- [3]徐善华,孙建设,聂彪. 锈损冷弯薄壁 C 形钢轴压短柱试验研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版),2021,46(9):118
 XU Shanhua, SUN Jian, NIE Biao. Experimental study on rusty cold-formed thin-walled C-shaped steel short columns under axial compression[J]. Journal of Hunan University (Natural Science Edition),2021,46(9):118. DOI: 10.16339/j. cnki. hdxbzkb. 2021.09.013
- [4] ZHNG Zongxing, XU Shanhua, LI Rou. Comparative investigation of the effect of corrosion on the mechanical properties of different parts of thin-walled steel [J]. Thin-walled Structures, 2020, 146: 1. DOI: 10.1016/j.tws.2019.106450
- [5]XU Shanhua, ZHANG Zongxing, LI Rou, et al. Effect of cleaned corrosion surface topography on mechanical properties of cold-formed thin-walled steel [J]. Construction and Building Materials, 2019, 22: 1. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.06.130
- [6]徐善华,古仁俊,聂彪,等. 锈蚀冷弯薄壁型钢板材力学性能退 化规律[J]. 哈尔滨工业大学学报,2021,53(4):177
 XU Shanhua, GU Renjun, NIE Biao, et al. Degradation law of mechanical properties of corroded cold-formed thin-walled steel plate
 [J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2021,53(4):177. DOI:10.11918/202004102
- [7]徐善华,李柔,苏超,等.锈损冷弯薄壁型钢材料力学性能试验[J].哈尔滨工业大学学报,2018,50(12):74

XU Shanhua, LI Rou, SU Chao, et al. Mechanical properties test of rust-damaged cold-formed thin-walled steel materials [J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2018, 50 (12): 74. DOI: 10. 11918/j. issn. 0367 - 6234. 201805156

[8] REN Zhong, DAI Liusi, HUANG Yuner, et al. Experimental

investigation of post-fire mechanical properties of Q235 cold-formed steel [J]. Thin-walled Structures, 2020, 150: 1. DOI:10.1016/j.tws.2020.106651

- [9] SINGH T G, SINGH K D. Post-fire mechanical properties of YSt-310 cold-formed steel tubular sections[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2019, 153: 654. DOI:10.1016/j.jcsr.2018.11.014
- [10] YU Yujie, LAN Lifeng, DING Faxing, et al. Mechanical properties of hot-rolled and cold-formed steels after exposure to elevated temperature: a review [J]. Construction and Building Materials, 2019, 213: 360. DOI:10.1016/j.conbuildmat.2019.04.062
- [11]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化 管理委员会.金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法: GB/T 228.1—2021[S].北京:中国标准出版社,2021
 General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China, China National Standardization Management Committee. Metallic materials: tensile testing: part 1: method of test at room temperature: GB/T 228.1— 2021[S]. Beijing: Standards Press of China, 2021
- [12]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化 管理委员会.人造气氛腐蚀试验 盐雾试验:GB/T 10125— 2021[S].北京:中国标准出版社,2021
 General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China, China National Standardization Management Committee. Artificial atmosphere corrosion test-salt spray test;GB/T 10125—2021[S]. Beijing; Standards Press of China, 2021
- [13] 唐其环. 低合金钢大气腐蚀数据拟合及预测: GM(1,1)模型与 回归模型的对比分析[J]. 腐蚀科学与防护技术, 1995, 7(3): 210
 TANG Qihuan. Fitting and prediction of atmospheric corrosion data of low alloy steel: comparative analysis of GM(1,1) model and regression model[J]. Corrosion Science and Protection Technology, 1995, 7(3): 210. DOI:10.3321/j.issn:1000-6788.2004.03.016
- [14] 梁彩凤,侯文泰. 碳钢及低合金钢 8 年大气暴露腐蚀研究[J]. 腐蚀科学与防护技术,1995,7(3):182
 LIANG Caifeng, HOU Wentai. Study on atmospheric exposure corrosion of carbon steel and low alloy steel for 8 years [J]. Corrosion Science and Protection Technology, 1995,7(3):182
- [15] ESMAEILY A, XIAO Y. Behavior of reinforced concrete columns under variable axial loads: analysis [J]. ACI Structural Journal, 2005, 102(5): 736. DOI:10.14359/14669

(编辑 刘 形)